

Ochrana dreva obsahujúca rozpúšťadlá

SÜDWEST Fassaden-Öl

30011

**Použitie:**

Fasádny olej SÜDWEST Fassaden-Öl je modifikovaný olej s vysokým obsahom pevných látok na ochranu a starostlivosť rozmerovo stálych a obmedzene stálych drevených komponentov v exteriéri. Produkt je vhodne použitý na drevené fasády, drevené domy alebo okná, aby sme dosiahli naolejovaný povrch. Produkt vytvára tenký film a je obzvlášť vhodný ako náter na zvislé drevené povrchy. Na vodorovné plochy sa odporúča použiť produkt SÜDWEST Holz-Öl.

Vhodné podklady:

Listnaté tvrdé drevo, ihličnaté mäkké drevo a pre exteriér vhodné drevené materiály, ako napr. masívne drevené platne, masívne drevené konštrukcie.

Vlastnosti:

- nepatrná tvorba filmu
- vysoká vsiakavosť
- neodlupuje sa a nepraská
- mierne tixotropný
- vodu odpudzujúci
- redukujúci tvorbu prasklín
- zvýrazňujúci charakter dreva
- vysoká odolnosť voči poveternostným vplyvom
- veľmi dobrá odolnosť voči UV-žiareniu vďaka transparentným pigmentom oxidu železitého
- s obsahom konzervačného filmu proti riasam a hubám

Farebný odtieň:**Štandardné:**

0001 prírodný	8940 smrekovec
8941 douglaska	8942 bangkirai
8919 teak	

All-Color továrenské odtiene:

Ďalšie farebné odtiene dreva sú dostupné, ako napr.:

7768 strieborná šedá	7051 prírodná šedá
7040 bridlicová šedá	7151 vintage šedá
7158 piesková šedá	

Balenie: 1 l, 2,5 l, 5 l

Spotreba: 100 – 120 ml / m²

Skutočná spotreba závisí od daného objektu a je výrazne ovplyvnená faktormi ako je kvalita / stav povrchu a jeho nasiakavosť. Presné hodnoty spotreby sa dajú určiť vykonaním skúšobného náteru.

Lesk: saténový matný

Aplikácia:**Všeobecné pravidlá:**

Príprava podkladu a prevedenie náterových prác musí zodpovedať súčasnému stavu techniky. Všetky nátery a prípravné práce je treba riadiť podľa objektu a požiadaviek, ktorým bude objekt vystavený. Dodržiavajte pritom aktuálne technické listy BFS, vydané podľa technických smerníc, vydané Spolkovým výborom pre farby a ochranu hmôt. Pozri tiež VOB, časť C DIN 18363, odsek 3 Maliarske a lakovacie práce.

Ďalšie spracovanie / odstránenie vrstiev farby ako je brúsenie, zváranie, opaľovanie atď., môže zapríčiniť tvorbu prachu a/alebo pary. Práce vykonávať len v dobre vetraných priestoroch. V prípade potreby použiť vhodné (respiračné) ochranné vybavenie.

Všetky podklady musia byť čisté, suché, nosné a bez deliacich substancií. Neznáme podklady sa musia testovať na ich nosnosť a vhodnosť pre naniesenie ďalších vrstiev náteru. V prípade potreby otestovať na vzorke z plochy a príľnavosť skontrolovať pomocou krížového prierezu a/alebo prílepením a odtrhnutím textilnej pásky. Pri vrstvách nadstavby (náterový systém) by sa mal medzi jednotlivými vrstvami urobiť medzibrús.

Príprava podkladu:

Ostré hrany zaobliť. Pri vodorovných plochách dbať na dostatočné odvodňovanie. Vlhkosť dreva by nemala prekročiť pri rozmerovo stálych komponentoch 13 +/-2%.

Údaje uvedené v tomto technickom liste sú popisy produktu. Predstavujú všeobecné upozornenia na základe našej skúsenosti a testov a nezohľadňujú konkrétny prípad použitia. Z údajov nemôžu byť vyvozené žiadne nároky na náhradu. V prípade potreby sa obráťte na naše technické poradenstvo. Staré vydania technických listy strácajú novými vydaniaми svoju platnosť.

SÜDWEST Fassaden-Öl

Čím suchší je podklad, tým je väčšia hĺbka prieniku, čím sa zväčšuje ochranná funkcia a životnosť následných náterov. Nové hladké alebo ohobľované drevené povrchy obrúsiť a riadne vyčistiť. Vystupujúcu živicu a/alebo látky obsiahnuté v dreve odstrániť. Na nové drevené komponenty podľa možnosti naniesť zo všetkých strán základný aj medzivrstvový náter s Fassaden-Öl.

Zvetrané staré nátery pred ošetrením s Fassaden-Öl odstrániť. Zostarnuté drevo pred ošetrením s Fassaden-Öl vyčistiť a zjasniť s prípravkom SÜDWEST Holz-Entgrauer. Už olejované drevo, ktoré je žiadúce oživiť, v prípade potreby vyčistiť pomocou SÜDWEST Holz-Entgrauer.

V exteriéri sa odporúča, neošetrené alebo voľne položené drevené komponenty náchylné na plesne predošetriť so SÜDWEST Holz-Imprägnier-Grund. Dbáť na technický list DIN 68800, časť 3 a BFS technický list 18.

Spracovanie:

Produkt Fassaden-Öl je ihneď aplikovateľný. Pred použitím dobre premiešať a naniesť v dvoch vrstvách.

Nespracovávať a neaplikovať pri teplote vzduchu a teplote objektu nižšej ako +5 °C a vyššej ako +30 °C.

Pozor: Utiery, ktoré sú nasiaknuté s Fassaden-Öl, sa môžu samo vznietiť. Tieto utierky len nechať rozprestreté usušiť.

Starostlivosť: vo vonkajšom prostredí sa odporúča pravidelná údržba a ošetrovanie naolejovaných plôch. Naolejované plochy minimálne raz ročne kontrolovať. Ešte neporušené plochy vyčistiť a jedenkrát naolejovať. Veľmi znečistené povrchy vyčistiť so SÜDWEST Holz-Entgrauer, nechať uschnúť a jedenkrát naolejovať.

Čistenie náradia:

Použiť riedidlo na farby syntetických živíc.

Schnutie:

(pri +20 °C / 60 % relatívnej vlhkosti vzduchu)

Povrch nelepiť prach: cca 7 hodiny
Možné prepracovať: cca 12 hodín

Pri nízkych teplotách a/alebo vysokej vlhkosti vzduchu sa predlžuje doba schnutia.

Osobitné upozornenia

Na vodorovných plochách aplikovať bez riedenia, avšak v tenkej vrstve, aby sa zabránilo popraskaniu v dôsledku vysokej hrúbky vrstvy. Na tropických drevinách sa môže doba schnutia predĺžiť v dôsledku látok obsiahnutých v dreve. V prípade potreby vymyť s prípravkom SÜDWEST Holz-Entgrauer a naniesť skúšobný náter.

Nenanášať na vyhriate podklady vystavené priamemu slnečnému žiareniu a/alebo drevené podklady, ktoré by v priebehu 2-3 hodín po nanosení mohli byť ožiarené priamym slnkom.

Životnosť naolejovaných drevených plôch vo vonkajšom prostredí závisí okrem iného od vplyvov počasia, typu konštrukcie a daného farebného odtieňa.

Tmavá pigmentácia zvyšuje UV ochranu, a tým aj životnosť.

Vymývaniu látok obsiahnutých v dreve sa dá zabrániť uceleným náterom všetkých strán.

Smernica EG 2004/42/EG:

Výrobok „Fassaden-Öl“ spadá pod maximálnu hodnotu VOC kategórii výrobkov e (400 g/l), a týmto je VOC-konformný.

VDL prehlásenie (obsiahnuté látky):

alkydové živice (podľa farebného odtieňa anorganické a/alebo organické pigmenty), alifatické uhľovodíkové zmesi, reologické aditíva, svetelné stabilizátory, sušiacie činidlá, antioxidanty, odpeňovadlo, ochranný film na báze 3-jodo-2-propylnylbutylkarbamátu

GISCODE: Ö100

Všeobecné bezpečnostné pokyny:

Počas spracovania farieb a lakov a pri sušení náterov zabezpečte dobré vetranie. Potraviny, nápoje a krmivá pre zvieratá uchovávajte mimo dosahu. Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou. Používajte len v dobre vetraných priestoroch. Pri práci nejedzte, nepite, nefajčite a nečuchajte. Pri brúsení nevdychujte prach. Uchovávajte mimo dosahu detí. Zabráňte úniku do kanalizácie a vodných tokov. Pri znečistení riek, jazier alebo kanalizácií upovedomte podľa miestnych zákonov príslušne orgány.

Ďalšie informácie nájdete v aktuálnom bezpečnostnom liste na www.sudwest.sk

Skladovanie:

Otvorenú nádobu treba vzduchotesne uzatvoriť. Skladovať v chladnom, suchom, ale nemrznúcom prostredí. Produkt Fassaden-Öl je skladovateľný v neotvorenom originálnom balení minimálne 48 mesiacov.

Zber a likvidácia odpadu:

Na recykláciu odovzdať len vyprázdnené nádoby. Pri likvidácii sa musia dodržiavať aktuálne zákonné predpisy.

Technické poradenstvo:

Pre všetky otázky, ktoré nie sú zodpovedané týmto technickým listom, je Vám k dispozícii náš servisný personál: info@sudwest.sk

Od: Marec / 2020 / KM