

SÜDWEST AquaVision® Holzfarbe

Primjena raspršivačem:

Postupak	Mlaznica	Tlak materijala / količina	Tlak zraka	Razrjeđiva nje
Visok tlak	2,0 mm	-	2,0 bar	5 - 10%
Nizak tlak	srednja	5 - 8	max.	5 - 10%
Airless (20 °C)	0,008" - 0,010"	150 - 180 bar	-	nerazrjeđe no
Airless (40 °C)	0,008" - 0,010"	100 bar	-	nerazrjeđe no

Sustav premazivanja:

Podloga:

Podloga mora biti čvrsta, suha, čista, nosiva i bez razdvajajućih tvari. Drvo u eksterijeru osjetljivo na gljivične napade, premažite sa SÜDWEST Holz-Imprägnier-Grund.

Nove drvene komponente:

Novo drvo u eksterijeru ugroženo gljivicama: Nanesite SÜDWEST Holz-Imprägnier-Grund 1 put. Nanesite AquaVision® Holzfarbe 2-3 puta.

Stare drvene komponente, neobrađeni:

Siva i istrošena područja izbrusite do temelja. Drvo osjetljivo na gljivice treba premazati temeljnim premazom SÜDWEST Holz-Imprägnier-Grund. Visoko upijajuće drvo otporno na gljivice, temeljno premazati AquaVision® Holzfarbeom razrijeđenim s 5% do 10% vode. Zatim nanesite AquaVision® Holzfarbe 2 do 3 puta.

Obojane drvene komponente:

Izbrusite i očistite potporne stare premaze. Nanesite AquaVision® Holzfarbe 1-2 puta.

Razrjeđivanje/čišćenje alata:

Čistom vodom (kvaliteta pitne vode).

Temperatura obrade:

Niska temperatura i visoka vlažnost zraka produljuju vrijeme sušenja. Ne obrađivati i ne nanositi kada je temperatura zraka i predmeta niža od +5 °C.

Sušenje:

(+ 20 °C / 60% relativne vlažnosti, 100 µm debljine vlažnog sloja)

Prašina se ne lijepi na površinu:	cca. 1 sat
Neljepljivo na dodir:	cca. 2 sata
Može se preraditi:	cca. 6 sati

Velika debljina sloja i/ili niske temperature produljuju vrijeme sušenja

Posebne upute / upozorenja:

Preporučamo 3 sloja za jako izložene površine. Drugi sloj nanesite tek nakon što se osuši. Za bijele ili svijetle premaze na drvu koji sadrže komponente za bojenje topive u vodi, preporučujemo nanošenje temeljnog premaza SÜDWEST Holz-Isolier-Grund u bijeloj nijansi.

Postojanost boje prema BFS-tehničkom listu br. 26:

Razred: A, grupa 1 - 3 prema nijansi boje.

Direktiva 2004/42/42 EZ

Proizvod "AquaVision® Holzfarbe" pada ispod maksimalne VOC vrijednosti kategorije proizvoda d (130g/l) i stoga je usklađen s VOC.

Uredba o biocidnim pripravcima (528/2012):

Ovaj proizvod je "tretirani proizvod" prema Uredbi EU 528/2012 čl. 58. stavak 3. (nije biocidni proizvod) i sadrži sljedeće djelatne tvari: 3-jodo-2-propinilbutilkarbamata, 2-oktil-2H izotiazol-3-on (OIT); Zaštita od skladištenja na bazi benzotiazolinona i cink piritiona.

VDL deklaracija (sadržane tvari):

Akrilatne disperzije, alkidne emulzije, mineralna punila, (ovisno o nijansi, anorganski i/ili organski pigmenti), voda, glikoli, glikol eteri, alkoholni esteri, amonijak, sredstva za vlaženje, sredstva protiv pjenjenja, sredstva za dispergiranje, aditivi za granične površine, poliuretanski zgušnjivači, zaštitni film na bazi jodopropinilbutilkarbamata i oktilizotiazolinona, zaštita za skladištenje na bazi benzotiazolinona i cink piritiona.

GISCODE: BSW50

Opće sigurnosne upute:

Osigurajte dobru ventilaciju tijekom obrade boja i lakova i kada se premazi suše. Držite hranu, piće i hranu za životinje izvan dohvata. Izbjegavajte kontakt s očima i kožom. Nemojte udisati prašinu prilikom brušenja. Čuvati izvan dohvata djece. Ne dopustiti prodiranje u podzemne vode, vodotokove ili kanalizaciju.

SÜDWEST AquaVision® Holzfarbe

Dodatne informacije možete pronaći u aktualnom sigurnosno-tehničkom listu na www.sudwest.sk

Skladištenje:

Čuvajte u hladnom, ali bez smrzavanja i suhom okruženju. U originalnom pakiranju može se čuvati 12 mjeseci.

Sakupljanje i odlaganje otpada:

Samo prazne spremnike treba predati na recikliranje. Prilikom likvidacije moraju se poštovati važeći zakonski propisi.

Tehnička podrška:

Za sva pitanja na koja nema odgovora u ovom tehničkom listu, naše servisno osoblje Vam stoji na raspolaganju: info@sudwest.sk

Od: Svibanj / 2021 / KM