

PRONOVA®

VISOKOKVALITETNI AKRILNI KIT



SVOJSTVA:

Pronova akrilno brtvilo za fuge je plastično-elastično akrilno brtvilo, koje se može koristiti na različite načine, u interijeru i eksterijeru. Prianja na mnoge materijale bez temeljnog premaza, čak i kada je površinski mokar. Nakon stvrdnjavanja može se žbukati i bojati. Vrlo dobra kompatibilnost s komercijalno dostupnim disperzijskim bojama.

PODRUČJA PRIMJENE:

Idealan je za spajanje i brtvljenje spojeva s malim širenjem, kao što su kutije za rolete, stepenice, vrata i rubne letvice ili ukrasni profili. Za zatvaranje pukotina i spojeva na žbuci, porobetonu, gips pločama, vlaknastom cementu, mineralnim podlogama, polistirenu i drvu.

PREDNOSTI PROIZVODA:

- ▶ otporan na kišu ubrzo nakon nanošenja
- ▶ kompatibilan s premazima ⁽¹⁾
- ▶ ljepljiv čak i na mokrim površinama
- ▶ može se bojati ⁽¹⁾
- ▶ za interijer i eksterijer ⁽¹⁾
- ▶ vrlo niske emisije
- ▶ otporan na starenje
- ▶ plastično- elastičan

TEHNIČKE INFORMACIJE:

Osnovna sirovina:	akrilna disperzija
Tvrdoća po Shoru A:	cca. 10 (±2)
Gustoća:	cca. 1,61 g/cm ³ (±0,03)
Otpornost na temperaturu (nakon stvrdnjavanja):	-25°C - + 80°C
Temperatura obrade:	+5°C - + 40°C
Stvrdnjavanje:	cca. 2-3 mm/24h ⁽²⁾
Vrijeme izrade filma:	cca. 10-15 minuta ⁽²⁾
Dopuštena ukupna deformacija:	cca. 12,5%
Dopuštena širina fuge:	5-25 mm
Norme i ispitivanja:	EN 15651-1: F-EXT-INT GEV-Emicode® EC 1 plus vrlo nizak sadržaj emisije RAL DE-UZ 123: Der Blaue Engel

⁽¹⁾ obratite pozornost na paragraf "Važne napomene"

⁽²⁾ ovisi o temperaturi, vlažnosti zraka, upijenosti podloge i dubini fuge. Podaci prema DIN EN ISO 291 Normalna klima +23°C / 50% rel. vlažnost zraka

PRIPREMA PODLOGE:

Obrađene površine i podloge moraju biti nosive, čiste, bez prašine, ulja i masti. Visoko upijajuće, porozne podloge prethodno premažite vodom razrijeđenim PRONOVA akrilnim brtvilom za fuge ili dubinskim temeljnim premazom i pustite da se prozrači. Duboke fuge prethodno ispunite s Pronova PE profilom za ispunu fuga. Kako biste postigli savršen rezultat, pokrijte rubove spojeva samoljepljivom trakom.

OBRADA:

Izrežite uložak iznad navoja, izrežite mlaznicu na željenu širinu spoja. Ubrizgajte PRONOVA akrilno brtvilo za fuge ravnomjerno bez razmaka uz pomoću pištolja za nanošenje, a tijekom stvaranja filma zagladite ga čistom vodom i prikladnim alatom, kao npr. gletericom za fuge - Pronova Fugen Ass. Zatim uklonite zaštitnu traku.

ČIŠĆENJE:

Svježa onečišćenja nestvrdnutom PRONOVA akrilnim brtvilom za fuge mogu se ukloniti vodom. Isto vrijedi i za alate za čišćenje.

Stvrdnutu brtvu moguće je ukloniti samo mehanički, uz pomoć odgovarajućeg alata za rezanje, npr. s PRONOVA zglobnim nožem.

SKLADIŠTENJE:

Čuvati na hladnom i suhom mjestu, zaštićenom od smrzavanja. Uz pravilno skladištenje, PRONOVA akrilna masa za fugiranje može se koristiti do 24 mjeseca u neotvorenom pakiranju. Minimalni rok trajanja: pogledajte otisak na pakiranju.

ODLAGANJE OTPADA:

Predajte samo prazne spremnike na recikliranje. Slijedite službene propise za odlaganje.

VAŽNE NAPOMENE:

Zaštitite fugirane površine na otvorenom od kiše i prskajuće vode dok se potpuno ne stvrdnu.

Niske temperature i mokre podloge produljuju vrijeme sušenja. Nije prikladan za upotrebu na prirodnom kamenu i mramoru ili na fugama koje su dugotrajno opterećene vodom, kao što su sanitarni čvorovi ili vani, kao npr. na balkonima i terasama.

Nije prikladno za upotrebu na polietilenu, polipropilenu, polikarbonatu, polimetil metakrilatu, teflonu, mekoj plastici i na podlogama koje sadrže katran ili bitumen. Na temelju brojnih načina uporabe, preporučamo kupcima da sami provedu test prikladnosti proizvoda na svojoj podlozi.

PRONOVA akrilno brtvilo za fuge može se premazivati uobičajenim dostupnim bojama, lakovima i glazurama prema DIN 52452. Kao plastično-elastično brtvilo, ovaj proizvod se može premazati po cijeloj površini samo ako korišteni premaz može kopirati pokrete brtvila bez oštećenja. Zbog činjenice da se stvrdnjavanje akrilnih brtvila odvija tijekom isparavanja vode, fizičko skupljanje se ne može spriječiti, što može dovesti do stvaranja pukotina na prerano nanesenim bojama. Bojanje disperzijskim bojama u boji može dovesti do promjene boje premaza.

SIGURNOST:

UPOZORENJE! Prilikom prskanja mogu se stvoriti opasne kapljice koje mogu dospjeti u pluća. Nemojte udisati aerosol ili maglu. Može izazvati alergijske reakcije. Čuvati izvan dohvata djece. Tijekom obrade i sušenja osigurajte temeljitu ventilaciju. Ne jesti, piti niti pušiti tijekom obrade. U slučaju kontakta s očima ili kožom, odmah temeljito isprati vodom. Nije prikladno za upotrebu na mjestima koja dolaze u dodir s hranom i pitkom vodom.

Prije upotrebe pročitajte sigurnosna upozorenja na pakiranju i obratite pozornost na podatke u sigurnosno-tehničkom listu. Sigurnosno-tehnički list možete pronaći na web stranici www.xxlboje.hr

OBLIK ISPORUKE:

Spremnik: kartuša od 300 ml

Pakiranje: 12 kom/karton

Nijanse boja: bijela, siva, smeđa, crna

Podaci u ovom tehničkom listu temelje se na intenzivnim ispitivanjima uporabe u praksi i laboratoriju i služe kao indikativne vrijednosti i preporuke. Oni ne predstavljaju jamstvo ili osiguranje. Odgovornost za individualnu upotrebu je u rukama procesora. Na temelju različitih materijala i radnih uvjeta izvan našeg područja utjecaja, preporučamo, u slučaju sumnje, da provedete vlastiti test prikladnosti proizvoda.

Izdavanjem ovog tehničkog lista sve prethodne verzije gube svoju valjanost.