



POPIS

Transparentný akrylový lesklý lak s trblietavým efektom ideálny na lakované a nelakované povrchy bicyklov. Tento číry trblietavý lak má vynikajúcu priľnavosť, trvalý lesk a dobrú odolnosť voči poveternostným vplyvom, čím poskytuje trblietavý povrch pre všetky dekoratívne projekty.

VLASTNOSTI

- Viskozita: 18-25 sekúnd (prietokový pohár DIN4, 20° C)
- Hustota: 0,6 - 0,8 g/l (pohár hustoty 100 cm /20° C, ASTM D - 1475)
- Obsah VOC: 600 g/l
- Bod vzplanutia: -104° C (na základe hnacieho plynu)
- Čas schnutia
(1 vrstva, teplota 20 °C, vlhkosť <65 %):
Dotyk: 5-10min
Kompletne vyschnutý: 1 hodina
Maximálna tvrdosť: 24 hodín
- Pokrytie: 5m² /L
- Lesk (GLOSS METER 60° ASTM D - 1471):
80 - 90 JEDNOTIEK LESKU
- Tlak v plechovke: 4 bar (20°C), 8 bar (50°C)
- Obsah: 400 ml

NÁVOD NA POUŽITIE

APLIKÁCIA

Z povrchu odstráňte všetok prach, hrdzu a olej. Chráňte oblasť, ktorú nechcete natierať. Dôkladne pretrepte plechovku a aplikujte zo vzdialenosti 25-30 cm od povrchu. Vyskúšajte sprej na skúšobnom povrchu.

Pre lepšie výsledky naneste 2-3 tenké vrstvy s odstupom 3-5 minút.

Najlepšia teplota použitia: 10 -25 C. °

PO POUŽITÍ

Striekajte držiak plechovky v obrátenej polohe po dobu 3 sekúnd. Uzáver vyčistite rozpúšťadlom.

SKLADOVANIE

Skladujte pri teplote 5-35°C. Nenechávajte v aute.

SYSTÉM TRYSKY



BIELA TUČNÁ TRYSKA

- Vysoké krytie
- Rovnomerný náter
- Rýchle schnutie
- Vhodné na efekty

BEZPEČNOSŤ

Bezpečnostný list na vyžiadanie

FAREBNÉ ODTIENE

VLOČKOVÝ ZLATÝ KEIRIN 601



VLOČKOVO MODRÝ KEIRIN 604



VLOČKOVÝ STRIEBORNÝ KEIRIN 602



VLOČKOVÝ ZELENÝ KEIRIN 605



VLOČKOVÝ ČERVENÝ KEIRIN 603



VLOČKOVÝ MULTI KEIRIN 606

