

Interiérové farby

SÜDWEST DekoStar

30730

**Použitie:**

Disperzná jednovrstvová farba s tupomatným leskom, odolná proti oderu, s veľmi dobrou krycou schopnosťou. Vhodná na veľmi namáhané steny v interiéroch.

Použiteľná v potravinárskych podnikoch (podľa aktuálneho znaleckého posudku).

Odolná voči povrchovým dezinfekčným prostriedkom (podľa aktuálneho znaleckého posudku).

Produkt je testovaný na obsah škodlivých látok TÜV nezávislým inštitútom.

Farebný odtieň: 9110 biela

All-Color

továrnske odtiene: dostupné vo všetkých odtieňoch

Objem: 5 l, 12,5 l

Spotreba: 140 ml/m² na jednu vrstvu.
V závislosti od nasiakavosti a drsnosti podkladu môže viesť k inej spotrebe.

Difúzia vodnej pary- SD hodnota:

<0,05 m (trieda V1 vysoká) podľa EN ISO 7783-2.

Údaje podľa DIN EN 13300:

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. Odolnosť pri odere za mokra: | trieda 1 |
| 2. Stupeň lesku: | tupá matná |
| 3. Kontrastný pomer: | trieda 1 pri 7 m ² /l |
| 4. Maximálna veľkosť zrna: | jemná (< 100 µm) |
| 5. Hustota: | cca 1,5 g/cm ³ |

Aplikácia:**Všeobecné pravidlá:**

Príprava podkladu a prevedenie náterových prác musí zodpovedať aktuálnemu stavu techniky. Všetky nátery a prípravné práce je treba riadiť podľa objektu a požiadaviek, ktorým bude objekt vystavený. Dodržiavajte pritom aktuálne technické listy BFS, vydané Spolkovým výborom pre farby a ochranu hmôt. Pozri tiež VOB, časť C DIN 18363, odsek 3 Maliarske a lakovacie práce.

Ďalšie spracovanie / odstránenie vrstiev farby ako brúsenie, zváranie, opaľovanie atď. môže zapríčiniť tvorbu prachu a/alebo pary. Pracovať len v dobre vetranom prostredí. V prípade potreby použiť primerané (respiračné) ochranné vybavenie.

Všetky podklady musia byť čisté, suché, nosné a bez deliacich substancií. Neznáme podklady sa musia testovať na ich nosnosť a vhodnosť pre nanosenie ďalších vrstiev náteru. V prípade potreby otestovať na vzorke z plochy a skontrolovať príľnavosť.

Príprava podkladu:

Normálne nasiakavé podklady sa môžu priamo nanášať. Pieskové alebo vysoko nasiakavé povrchy (napr. sadrová omietka) penetrovat' so **SÜDWEST ThixGrund / SÜDWEST InnenGrund** alebo v ťažkých prípadoch pomocou **SÜDWEST TiefenGrund LH**. Na povrchy, ktoré sú kontaminované nikotínom, vodnými škvrkami, sadzami, masťou, olejom alebo podobnými nečistotami sa odporúča **SÜDWEST Isolierfarbe W** alebo **SÜDWEST Isolierfarbe L**.

Povrchy kotaminované plesňami vopred ošetrte pomocou **SÜDWEST Schimmel-Fresser**. Na povrchy ohrozené napadnutím plesňami odporúčame použiť **SÜDWEST FungiStop** (je nutné dodržiavať technické listy).

Spracovanie:

Nanášanie štetcom, valcom alebo striekaním. Podľa potreby naniesť jednu alebo dve vrstvy. V závislosti od nasiakavosti podkladu rozriediť prvý náter max. 3% vody. V prípade potreby sa môže vrchný náter zriediť maximálne 3% vody. Pri striekaní dodržiavať veľkosť dýzy a tlak nástreku udávaný výrobcom zariadenia.

Teplota spracovania:

Nespracovávajúte, neaplikujte a nenechajte schnúť pri teplote vzduchu a teplote objektu pod + 5 °C.

Údaje uvedené v tomto technickom liste sú popisy produktu. Predstavujú všeobecné upozornenia na základe našej skúsenosti a testov a nezohľadňujú konkrétny prípad použitia. Z údajov nemôžu byť vyvodené žiadne nároky na náhradu. V prípade potreby sa obráťte na naše technické poradenstvo. Staré vydania technických listov strácajú novými vydaniaми svoju platnosť.

SÜDWEST DekoStar

Osobitné upozornenia:

Je možné jedno tónovanie s bežne dostupnými tónovacími farbami. Prídavok tónovacích koncentrátov by nemal presiahnuť 1%. Pridaním pigmentových koncentrátov sa môžu preniesť malé množstvá rozpúšťadiel a/alebo zmäkčovadiel.

V prípadoch, ktoré nie sú uvedené v znaleckom posudku sa musia iné dezinfekčné prostriedky testovať na vlastnú zodpovednosť.

Pri nanášaní / pretieraní tmeliacich materiálov, ako napr. akrylátové tmely, môžu v náterovom filme kvôli ich väčšej pružnosti spôsobiť praskliny. Okrem toho v závislosti od zložiek v tmeliacich materiáloch sa môžu vyskytnúť rozdiely v zafarbení a/alebo úrovni lesku náteru.

Smernica EG 2004/42/EG:

Výrobok „DekoStar“ spadá pod maximálnu hodnotu VOC kategórii výrobkov a (30 g/l), a týmto je VOC-konformný.

VDL prehlásenie (obsiahnuté látky):

Polymérna disperzia, oxid titaničitý, minerálne plnivá, voda, zahusťovadlá, dispergačné prostriedky, odpeňovače, detergenty, prostriedky na ochranu pri skladovaní na báze MIT / BIT / ZPT

GISCODE: BSW20

Všeobecné bezpečnostné pokyny:

Počas spracovania farieb a lakov a pri sušení náterov zabezpečte dobré vetranie.

Potraviny, nápoje a krmivá pre zvieratá uchovávajte mimo dosahu.

Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou.

Používajte len v dobre vetraných priestoroch.

Pri práci nejedzte, nepite, nefajčite a nečuchajte.

Pri brúsení nevdychujte prach.

Uchovávajte mimo dosahu detí.

Zabráňte úniku do kanalizácie a vodných tokov.

Pri znečistení riek, jazier alebo kanalizácií upovedomte podľa miestnych zákonov príslušne orgány.

Ďalšie informácie nájdete v aktuálnom bezpečnostnom liste na www.sudwest.sk.

Skladovanie:

Otvorenú nádobu treba vzduchotesne uzatvoriť. Skladovať v chladnom ale nemrznúcom prostredí.

Zber a likvidácia odpadu:

Na recykláciu odovzdať len vyprázdnené nádoby. Pri likvidácii sa musia dodržiavať aktuálne zákonné predpisy.

Technické poradenstvo:

Pre všetky otázky, ktoré nie sú zodpovedané týmto technickým listom, je Vám k dispozícii náš servisný personál: info@sudwest.sk

Od: November / 2018 / CS