

Putze

SÜDWEST DekorPutz F

30785



Einsatzbereich

Organischer Spritzputz für feine, hochwertige Putzoberflächen an Wänden und Decken im Innenbereich.

Produkteigenschaften

- TÜV-geprüft
- Verarbeitung mit diversen Spritzgeräten möglich
- Schnelle, rationelle Verarbeitung
- Lösemittel- und weichmacherfrei
- Tönbar im SÜDWEST AquaMix-System

Farbton

9110 naturweiß

All-Color-Werkstönung

Eingeschränkt tönbar

Gebinde

21 kg

Verbrauch

Richtwert 0,7 kg/m²

Je nach Verarbeitung, Spritzgerät, Druck, Untergrund und Konsistenz kann es zu einem abweichenden Verbrauch kommen.

Technische Daten

1. Dichte 1,4 - 1,6 g/cm³
2. Brandverhalten A2-s1, d0 (EN 13501-1)

Anwendung:

Allgemeine Regeln

Die Vorbereitung des Untergrundes und die Ausführung der Verputzarbeiten müssen dem aktuellen Stand der Technik entsprechen.

Alle Beschichtungen und Vorarbeiten sollten sich stets nach dem Objekt und den Anforderungen, denen es ausgesetzt wird, richten. Bitte beachten Sie hierzu die aktuellen BFS Merkblätter, herausgegeben vom Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz. Siehe auch VOB, Teil C DIN 18363, Absatz 3 Maler- und Lackierarbeiten. Die

Weiterbehandlung/Entfernung von Farbschichten wie Schleifen, Schweißen, Abbrennen etc. kann gefährlichen Staub und/oder Dampf verursachen. Arbeiten nur in gut gelüfteten Bereichen durchführen. Angemessene (Atem-) Schutzausrüstung anlegen, falls erforderlich. Alle Untergründe müssen sauber, trocken, tragfähig und frei von trennenden Substanzen sein. Unsichere Untergründe sind auf Tragfähigkeit und Eignung für nachfolgende Beschichtungen zu prüfen. Gegebenenfalls Testfläche anlegen und Haftung überprüfen.

Untergrundvorbereitung:

Alte Untergründe:

Lose Anstrichteile sowie nicht tragfähige Altanstriche und Beschichtungen entfernen und nachreinigen (mechanisch oder durch geeignete Abbeizmittel).

Putz der Mörtelgruppen PG II + III:

Feste, normal saugende Untergründe ohne Vorbehandlung beschichten. Auf grob porösen, sandenden, stark saugenden Putzen ein Grundanstrich mit SÜDWEST InnenGrund.

Gips- und Fertigputze der Mörtelgruppen PG IV (nicht für Mörtelgruppe IV d) + V:

Grundieren mit SÜDWEST InnenGrund.

Gipsbauplatten:

Bei saugenden Platten einen Grundanstrich mit SÜDWEST InnenGrund.

Gipskartonplatten:

Die Gipskartonoberfläche einschließlich der geschliffenen Verspachtelung ist mit SÜDWEST InnenGrund auf die spätere Beschichtung vorzubereiten. Bei durchschlagenden Vergilbungen ist eine zusätzliche absperrende Beschichtung mit SÜDWEST Isolierfarbe L auszuführen (siehe BFS-Merkblatt 12). Entsprechend den Angaben der Gipskartonplatten herstellenden Industrie kann es bei Gipskartonoberflächen, die längere Zeit der Lichteinwirkung ausgesetzt waren, zu Verfärbungen und somit zu nachträglichen Farbveränderungen der Deckputze und Farbanstriche kommen. Um die mögliche Gefahr einschätzen zu können, empfiehlt sich eine Probebeschichtung über mehrere Plattenbereiche, einschließlich der verspachtelten Bereiche.

SÜDWEST DekorPutz F

Beton:

Verunreinigungen durch Schalöl, Fett und Wachs entfernen. Fehlstellen und Lunker mit SÜDWEST Rapid Spachtel ausbessern. Grundieren mit SÜDWEST InnenGrund.

Porenbeton:

Glattspachteln, Grundieren mit SÜDWEST InnenGrund.

Holz-, Hartfaser-, Span- und Sperrholzplatten:

Gewachste Platten entsprechend vorbereiten. Grundieren mit SÜDWEST AquaVision All-Grund

Tragfähige Beschichtungen:

Matte, schwach saugende Beschichtungen direkt überarbeiten. Grundieren mit SÜDWEST InnenGrund bei stark saugenden Alt-Dispersionsanstrichen.

Alte Kalk- und Mineralfarbenanstriche und -beschichtungen:

Soweit möglich mechanisch entfernen und Flächen entstauben. Grundieren mit SÜDWEST InnenGrund.

Leimfarbenanstriche:

Gründlich abwaschen und entsprechend des Untergrundes weiter behandeln.

Tapeten:

Restlos entfernen. Kleister- und Makulaturreste abwaschen. Lücken mit SÜDWEST Profi-GF Spachtel schließen, mit SÜDWEST InnenGrund grundieren.

Schimmelbefallene Flächen:

Schimmelbelag durch Nassreinigung (z. B. Abbürsten oder Abkratzen) entfernen. Nachbehandlung mit SÜDWEST Fungan®. Grundierung nach Art des Untergrundes.

Flächen mit Nikotin-, Wasser-, Ruß- oder Fettflecken:

Flächen mit Wasser unter Zugabe von fettlösendem Haushaltsreiniger abwaschen, gut trocknen lassen und abbürsten. Isolierenden Grundanstrich mit SÜDWEST Isolierfarbe aufbringen, je nach Zustand ist eine zweimalige Grundierung notwendig.

Materialzubereitung:

Bei getönter Ware, speziell intensivere Farbtöne, ist es erforderlich, neben der Homogenisierung des Farbtons im All-Color Rüttler, das Material mit einem Rührwerk für pastöse Putze aufzurühren.

Verarbeitung:

Mit einer Trichterbecherpistole für Putze (Düse 4,0) oder z.B. Inomat M (Düse 4,5).

Verarbeitungstemperatur:

Zwischen + 5°C und 30°C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten und trocknen lassen.

Trocknung:

Bei + 20°C Luft- und Untergrundtemperatur sowie 65% relativer Luftfeuchtigkeit nach min. 24 Stunden überstreichbar.

Besondere Hinweise:

Um einen gleichmäßigen Untergrund und gleichmäßige Deckkraft zu bieten, ist eine Grundbeschichtung mit SÜDWEST EuroClassic notwendig.

Bei getönten Putzen ist die Grundbeschichtung (SÜDWEST EuroClassic) im entsprechenden Farbton zu wählen.

VDL-Deklaration

Polymerdispersion, Titandioxid, Silikatische Füllstoffe, Wasser, Hydrophobierungsmittel, Fasern, Verdicker, Dispergiermittel, Netzmittel, Entschäumer, Lagerungsschutzmittel auf Basis BIT/MIT (1:1)

GISCODE: BSW20

EG-Richtlinie 2004/42/EG:

Dieses Produkt fällt nicht unter die VOC Richtlinie.

Allgemeine Sicherheitsratschläge:

Während der Verarbeitung und Trocknung von Farben und Lacken ist für gute Belüftung zu sorgen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Schleifarbeiten Staub nicht einatmen. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.

Weitere Angaben aktuelles Sicherheitsdatenblatt unter www.suedwest.de.

Lagerung:

Fest verschlossen, kühl und frostfrei.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Entsprechend den aktuellen gesetzlichen Bestimmungen entsorgen.

Technische Beratung:

Für alle Fragen die durch dieses Technische Merkblatt nicht beantwortet wurden stehen unsere Außendienstmitarbeiter gerne zur Verfügung. Darüber hinaus beantwortet unser Technischer Kundendienst im Werk gerne alle Detailfragen. (06324/709-0)

Stand: April/2019/PR

SÜDWEST DekorPutz F



0672

**SÜDWEST Lacke und Farben GmbH &
Co. KG**
Iggelheimer Str. 13
67459 Böhl-Iggelheim
14
DOP-Nr. SW-14

EN 15824

DekorPutz F
Putz mit organischen Bindemitteln

Auf Wänden, Decken, Pfeilern und Trennwänden im
Innenbereich

Brandverhalten:	A2-s1, d0
Wasseraufnahme:	NPD
Wasserdampfdurchlässigkeit:	V 1
Haftzugfestigkeit auf Beton:	NPD
Wärmeleitfähigkeit:	NPD
Dauerhaftigkeit:	NPD
Gefährliche Substanzen:	NPD

SÜDWEST Lacke + Farben GmbH & Co. KG

Iggelheimer Str. 13 · 67459 Böhl-Iggelheim · www.suedwest.de
info@suedwest.de · Telefon: 06324 709-0 · Fax: 06324 709-175