

## Powłoki podłogowe

# SÜDWEST Methacryl-Fußbodenfarbe

30002



### Zastosowanie:

Metakrylowa powłoka podłogowa jest jednoskładnikowym, satynowym połyskiem, niskoemisyjnym, odpornym na ścieranie wykończeniem przeznaczonym do stosowania na powszechnie obciążonych podłogach wewnętrznych i zewnętrznych. Nadaje się do piwnic, magazynów, salonów wystawowych i balkonów.

### Cechy:

- Niski poziom emisji - spełnia wymagania AgBB
- Klasa antypoślizgowości R11
- Wysoka odporność na ścieranie
- wysoka trwałość powłoki
- Dobra odporność na warunki atmosferyczne
- rozcieńczalny wodą
- odporność na rozcieńczone kwasy i zasady
- odporność na sól drogową i olej silnikowy
- niedziałający

**Odcienie kolorów:** 9110 biały  
RAL 7032 szary żwir RAL  
7023 szary beton

**Odcienie fabryczne All-Color:** dostępne również w innych odcieniach.

**Pojemność:** 1 l, 2,5 l, 10 l

**Zużycie:** ok. 150 - 160 ml/m<sup>2</sup> na warstwę

**Stopień połysku:** Satynowy połysk

**Gęstość:** ok. 1,3 g/cm<sup>3</sup>

### Zastosowanie:

#### Zasady ogólne:

Przygotowanie podłoża i wykonanie prac powlekania musi być zgodne z aktualnym stanem wiedzy. Wszystkie prace związane z powlekaniem i przygotowaniem muszą być prowadzone zgodnie z obiektem i wymaganiami, na które obiekt będzie. Należy przy tym przestrzegać aktualnych arkuszy danych technicznych BFS wydanych przez Federalny Komitet Ochrony Farb i Materiałów. Patrz również VOB, część C DIN 18363, paragraf 3 Prace malarskie i lakiernicze.

Dalsze przetwarzanie/usuwanie warstw farby, takie jak szlifowanie, spawanie, oparzanie itp. może powodować powstawanie pyłu i/lub oparów. Pracować wyłącznie w dobrze wentylowanym środowisku. W razie potrzeby stosować odpowiedni sprzęt ochronny (oddechowy).

Wszystkie podłoża muszą być czyste, suche, nośne i wolne od substancji rozdzielających. Nieznane podłoża należy przetestować pod kątem ich nośności i przydatności do nakładania dodatkowych warstw farby. W razie potrzeby należy przeprowadzić test na próbce powierzchni i sprawdzić przyczepność.

### Przygotowanie podłoża:

#### Stabilne, nośne, mocno zabrudzone powierzchnie:

Dokładnie wyczyścić parą pod wysokim ciśnieniem.

#### Stara farba:

Usunąć luźne powłoki lub powłoki nieprzywierające. Wyczyścić powłoki klejące zwykłymi środkami czyszczącymi i zeszlifuj je.

#### Warstwy spiekane:

Usunąć za pomocą szlifierki betonowych.

#### Pęknięcia i dziury:

Wyciąć lub wyciąć, wypełnić odpowiednią zaprawą naprawczą i uszczelnić powierzchnię.

### Przetwarzanie:

Nakładać wałkiem, pędzlem lub natryskiem. Podczas natryskiwania należy przestrzegać specyfikacji producenta dotyczących wewnętrznej średnicy dyszy i ciśnienia materiału.

### System malowania:

#### Wnętrze:

1 x podkład Methacryl-Fußbodenfarbe rozcieńczony 10% wodą i 2 x Methacryl-Fußbodenfarbe jako końcowy nierozcieńczony podkład.

Informacje podane w niniejszym arkuszu danych stanowią opis produktu. Stanowią one ogólne ostrzeżenia oparte na naszym doświadczeniu i testach i nie odzwierciedlają

konkretnego przypadku. Z danych nie można wywnioskować żadnych roszczeń do Wymiana. W razie potrzeby prosimy o kontakt z naszym działem doradztwa technicznego. Stary wydania arkuszy danych technicznych tracą ważność wraz z nowymi wydaniem.

# SÜDWEST Methacryl-Fußbodenfarbe

## Na zewnątrz:

Nałożyć wikulac FH 20 jako podkład, aby wyregulować chłonność i utwardzić podłoże. Aby uszczelnić podłoże w przypadku wzrostu wilgotności lub zapobiec rozprzestrzenianiu się wilgoci, można nałożyć obfitą warstwę gruntującą SÜDWEST wikulac FH 20. Następnie nałożyć 2 x nierozcieńczoną warstwę Methacryl-Fußbodenfarbe. wałkiem, pędzlem lub natryskiem.

## Temperatura :

Nie przetwarzać, nie nakładać ani nie pozostawiać do wyschnięcia w temperaturze powietrza i obiektu poniżej + 8°C.

## Narzędzia do rozcieńczania/czyszczenia:

Rozcieńczyć dodając maksymalnie 10% wody. Narzędzia robocze czyścić wodą.

## Suszenie:

Na stronie+ 20°C / 60% wilgotności względnej:

Możliwość ładowania, bieganie po mieście,  
lub do ponownego przetworzenia: po ok. 8 godzin  
Możliwość ładowania mechanicznego: po 3 dniach  
Całkowite wyschnięcie: po 7 dniach

## Trwałość koloru zgodnie z instrukcją BFS nr 26:

Klasa A, grupa 1 - 3 w zależności od odcienia koloru.  
Kolorowe odcienie z pigmentami organicznymi (Grupa 2 i 3) mogą być stosowane wyłącznie wewnątrz pomieszczeń.

## Specjalne ostrzeżenia:

Nie nakładać na posadzki, po których często się jeździ, takie jak posadzki garażowe lub przemysłowe. W takim przypadku zalecamy SÜDWEST 2K-EpoxiSiegel.

W przypadku gruntowania za pomocą SÜDWEST wikulac FH 20, pierwszą warstwę Methacryl-Fußbodenfarbe należy nałożyć następnego dnia. Aby uzyskać szybsze utwardzanie, należy nakładać tylko jedną warstwę dziennie na wszystkie powierzchnie podłogi. Methacryl-Fußbodenfarbe można rozcieńczyć dodając 2-3% wody dla lepszej obróbki. W przypadku stosowania tkanki wzmacniającej wymagane są 3 warstwy.

podłogowa SÜDWEST Methacryl-Fußbodenfarbe nie nadaje się do powierzchni ze stojącą wodą. Zewnętrzne, podatne na wilgoć powierzchnie muszą mieć wystarczające nachylenie.

## Dyrektywa WE 2004/42/WE:

Produkt "Methacryl-Fußbodenfarbe" nie osiąga najwyższej wartości LZO w kategorii produktów i (140 g/l) i dlatego jest zgodny z LZO.

## Deklaracja VDL (substancje zawarte):

Poliakrylany (pigmenty nieorganiczne i/lub organiczne w zależności od odcienia koloru), nieorganiczne pigmenty białe, woda, spoiwa nieorganiczne i mineralne, glikole, glikoeter, estry alkoholowe, środek zwilżający, środek przeciwpieniący, pochodne celulozy, dodatki graniczne, zagęszczacz poliuretanowy, środki konserwujące na bazie: metylochlozotiazolinonu, metyloizotiazolinonu i benzotiazolinonu.

## GISCODE: BSW20

## Ogólne instrukcje bezpieczeństwa:

Zapewnić dobrą wentylację podczas przetwarzania farb i lakierów oraz podczas suszenia powłok.

Przechowuj jedzenie, napoje i karmę dla zwierząt poza ich zasięgiem.

Unikać kontaktu z oczami i skórą. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Nie jeść, nie pić, nie palić ani nie wachać podczas pracy. Nie wdychać pyłu podczas szlifowania.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Zapobieganie wyciekom do kanalizacji i cieków wodnych.

Jeśli rzeki, jeziora lub odpływy są zanieczyszczone, należy powiadomić odpowiednie władze zgodnie z lokalnymi przepisami.

Więcej informacji można znaleźć w aktualnej karcie charakterystyki na stronie [www.sudwest.sk](http://www.sudwest.sk).

## Przechowywanie:

Otwarty pojemnik musi być szczelnie zamknięty. Przechowywać w chłodnym, ale zabezpieczonym przed mrozem miejscu.

## Zbieranie i usuwanie odpadów:

Do recyklingu należy przekazywać wyłącznie puste pojemniki. Podczas utylizacji należy przestrzegać obowiązujących przepisów prawnych.

## Porady techniczne:

W przypadku jakichkolwiek pytań, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej karcie technicznej, nasz personel serwisowy jest do Państwa dyspozycji: [info@sudwest.sk](mailto:info@sudwest.sk)

Od: listopad/2018/CS