

Ochrana dreva obsahujúca rozpúšťadlá

SÜDWEST Paladur extramatt

30780

Použitie:

„Paladur extramatt“ je zosilnený číri lak k konzervovaniu tvrdých a mäkkých drev vo vnútornom prostredí. „Paladur extramatt“ môže byť použitý vo vonkajšom prostredí ako bezfarebný náter na lazúrované alebo lakované povrchy. Z dôvodu vysokej mechanickej zaťaženia môže byť „Paladur extramatt“ použitý napr. k povrchom ako, ochrane sedačiek alebo nábytku. S „Paladur extramatt“ natreté plochy sa ľahko čistia a vyznačujú sa opticky vysoko kvalitným povrchom.

Vlastnosti:

- mechanická záťaž
- pekný povrch
- voľne prístupná, premalovateľná
- ľahko udržateľné povrchy
- pevná
- bez aromatických látok (VdL-RL-01)

Farebný tón: 0901 bezfarebný

Objem: 375 ml, 750 ml, 2,5 l

Spotreba: 80 – 100 ml/m² na jeden náter

Lesk: matný (prib. 5 - 20 GU pri 85°)

Použitie:

Všeobecné použitie:

Príprava podkladu a prevedenie maliarskych prác musí zodpovedať súčasnému stavu techniky. Všetky vrstvy a prípravy by sa mali vždy riadiť objektom a požiadavkami, ktorým sú vystavené. Rešpektujte aktuálne BFS návody, vydané podľa technických smerníc pre maliarke a lakové práce (zhotovovateľ smerníc- Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz). Pozrite si tiež VOB, časť C DIN 18363, odsek 3- Natieranie a lakovanie.

Ďalšie spracovanie/odstránenie vrstiev farby ako je brúsenie, zvráňanie, opaľovanie atď., môže vytvárať nebezpečný prach a/alebo paru. Práce vykonávajú len v dobre vetraných priestoroch. V prípade potreby použite vhodné (respiračné) ochranné pomôcky.

Všetky podklady musia byť čisté, suché, nosné a bez oddelujúcich substancií. Pri nestabilných podkladoch sa musí testovať ich nosnosť a spôsobilosť pre následné nátery. V prípade potreby vytvorte testovaciu plochu a skontrolujte priľnavosť mriežkovou skúškou alebo odtho

vou skúškou. Pri opakovanom nátere previesť prebrúsenie medzi nátermi prebrúsenie .

Šedivé zvetrané drevené zóny obrúsiť do základného podkladu. Nanesené základné staré nátery vyčistiť. Ostré hrany prebrúsiť. Pri vodorovných plochách dbať na dostatočné odtokanie. Vlhkosť dreva by nemala prekročiť pri listnatých drevinách 12% a pri ihličnatých drevinách 15%. Čím viac suchý je podklad tým je väčšia hĺbka prieniku, čím sa zväčšuje ochranná funkcia a životnosť následných náterov. Tropické dreviny vyčistiť so zložkou spomaľujúcou schnutie nitroriedidlami a previesť skúšobný náter. Vo vonkajšom prostredí je odporúčané, neošetrené alebo voľne položené drevené komponenty , náchylné na pleseň predošetriť s „SÜDWEST Holz Imprägnier- Grund“. Technický list DIN 68800 časť 3 a BfS leták 18 sledovať.

Predpríprava:

Nezriedené natierať, valčekovať, striekať. Nespracovávať pri teplote nižšej ako + 5°C (teploty vzduchu a teploty objektu).

Striekanie Tlak:

s SATAjet 3000RP/SATAjet RP

tríska : 2,0 / 2,5 mm

Tlak: 1,5 – 2,0 bar

Tlak a parametre trísky pri iných prístrojov podľa parametrov výrobcu. Ďalšie údaje k alternatívam SATA – striekace náradie pod www.suedwest.de (Service / Prospekt-Download)

Viacvrstvý náter:

Základný a medzi náter na nových drevách by mal byť prevedený prevažne s „Paladur hochglänzend“ aj keď sa neskôr bude robiť s „Paladur seidenmatt“ alebo „Paladur extramatt“. Na silno nasiakavé povrchy sa prvý náter môže zriediť až do 5 % syntetickým riedidlom AF. Následne ľahko prebrúsiť aby sa obrúsili vystupujúce drevené fázy.

Nové drevo , v interiéri:

2 – 3 nezriedené nátery.

Intaktné, povlakové drevo, v interiéri:

1 – 2 nezriedené nátery.

Údaje uvedené v tomto technickom liste sú popisy produktu. Predstavujú všeobecné upozornenia na základe našej skúsenosti a testov a nezohľadňujú konkrétny prípad použitia. Z údajov nemôžu byť vyvozené žiadne nároky na náhradu. V prípade potreby sa obráťte na naše technické poradenstvo. Staré vydania technických listy strácajú novými vydaniaми svoju platnosť.

SÜDWEST Paladur extramatt

Sušenie:

(+ 20°C / 60 % rel. Vlhkosti vzduchu, 100 µm hrúbka mokrej vrstvy)

Suchý: prib. 2,5 hodiny

Pretierateľný: prib. 12 hodín

Vytvrdnutý: 6 – 8 týždňov

Vysoká hrúbka vrstvy a / alebo nízke teploty oddialia dobu schnutia.

Dodatočné upozornenia:

Nepoužívať ako bezfarebný náter na biele laky, pretože materiál zožltne.

Na báze rozpúšťadiel obsahujú vlastný typický pach, ktorý môže byť vnímaný aj po uschnutí. Pre použitie na veľkých plochách odporúčame preto SÜDWEST laky na báze vody, ktoré sú vhodné na použitie vo vnútri.

Riedenie /čistenie náradia :

Náradie čistíť so syntetickým riedidlom

Smernica ES 2004/42 / ES:

Výrobok "Paladur extramatt " spadá pod maximálnu hodnotu VOC kategórii výrobkov a (500g / l) a je preto v súlade s VOC.

VDL(o obsiahnutých látkach) prehlásenie:

alkydová živica, alifatické uhľovodíkové zmesi, antioxidanty, suché látky, amorfne kyseliny kremičité, odpeňovače

GISCODE: BSL40**Všeobecne bezpečnostné pokyny:**

Počas spracovania a sušenia farieb a lakov zabezpečte dobré vetranie.

Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá.

Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou. Pri brúsení nevdychujte prach. Uchovávajte mimo dosahu detí. Nedovoľte, aby sa nezriedený produkt alebo veľké množstvá

dostali do spodných vôd, vodných tokov alebo kanalizácií.

V prípade znečistenia vôd kontaktovať príslušné úrady

Ďalšie informácie v aktuálnom bezpečnostnom liste na

www.sudwest.sk.

Skladovanie :

Načaté nádoby vzduchotesne zatvoriť. Skladovať v chladnom a nemrazivom prostredí.

Likvidácia:

Nádoby znieť schválenej spoločnosti na likvidáciu odpadu . Likvidujte v súlade s platnými právnymi predpismi.

Technické rady:

Pre všetky otázky, ktoré nie sú zodpovedané týmto technickým listom, je Vám k dispozícii náš servisný personál: info@sudwest.sk

Od: Jún/2018/KM