

Ochrana dřeva obsahující rozpouštědla

SÜDWEST Fassaden-Öl (fasádní olej)

30011


Použití:

SÜDWEST Fassaden-Öl Fasádní olej je modifikovaný olej s vysokým pevným obsahem pro ochranu a ošetřování rozměrově stabilních a omezeně stabilních dřevěných prvků v exteriéru. Přípravek je vhodný k použití na dřevěné fasády, dřevěné domy nebo okna pro dosažení olejovaného povrchu. Výrobek vytváří tenký film a je vhodný zejména jako nátěr svislých dřevěných ploch. SÜDWEST Holz-Öl se doporučuje pro vodorovné povrchy.

Vhodné základní informace:

Listnaté dřevo, jehličnaté dřevo a vnější dřevěné materiály, jako jsou masivní dřevěné panely, masivní dřevěné konstrukce.

Vlastnosti:

- lehká filmová tvorba
- vysoká absorpční schopnost
- neloupe se ani nepraská
- mírně tixotropní
- odpuzující vodu
- omezení vzniku trhlin
- zvýraznění charakteru dřeva
- vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům
- velmi dobrá odolnost proti UV záření díky transparentním pigmentům oxidu železa.
- s konzervačním filmem proti řasám a plísním

Barevný odstín:

Standardní:

0001 přírodní	8940 modřín
8941 douglas	8942 bangkirai
8919 teakové dřevo	

Tovární odstíny všech barev:

K dispozici jsou i další barevné odstíny dřeva, například:

7768 stříbrně šedá	7051 přírodní šedá
7040 bídlíčově šedá	7151 vintage šedá
7158 pískově šedá	

Balení:

Balení: 1 l, 2,5 l, 5 l

Spotřeba:

100 - 120 ml/m²

Skutečná spotřeba závisí na nemovitosti a je silně ovlivněna faktory, jako je kvalita/stav povrchu a jeho nasákavost. Přesné hodnoty spotřeby lze určit provedením zkušebního nátěru.

Lesk:

Saténově matný

Použití:

Obecná pravidla:

Příprava podkladu a provedení nátěru musí odpovídat současnému stavu techniky. Veškeré nátěrové a přípravné práce musí být řízeny podle objektu a požadavků, kterým bude objekt vystaven. Přitom je třeba dodržovat platné technické listy BFS, vydané podle technických směrnic vydaných Spolkovým výborem pro nátěry a ochranu materiálů. Viz také VOB, část C DIN 18363, odstavec 3 Malířské a lakýrnické práce.

Další zpracování/odstraňování vrstev nátěru, jako je broušení, svařování, opařování atd., může způsobit tvorbu prachu a/nebo výparů. Práce provádějte pouze v dobře větraných prostorách. V případě potřeby používejte vhodné (dýchací) ochranné pomůcky.

Všechny podklady musí být čisté, suché, nosné a bez rozkladných látek. Neznámé podklady se zkoušejí z hlediska jejich nosnosti a vhodnosti pro nanášení dalších vrstev nátěru. V případě potřeby proveďte zkoušku na vzorku plochy a zkontrolujte přilnavost příčným řezem a/nebo nalepením a odlepením textilní pásky. U nátěrů karoserie (nátěrový systém) je třeba mezi jednotlivými vrstvami provést mezibrus.

Příprava podkladu:

Ostré hrany jsou zaoblené. Na vodorovných plochách zajistíte dostatečný odtok vody. Vlhkost dřeva by neměla překročit 13 +/- 2 %, aby byly rozměrově stabilní.

Informace uvedené v tomto datovém listu jsou popisem výrobku. Představují obecná upozornění založená na našich zkušenostech a testech a neodrážejí

konkrétní případ použití. Z údajů nelze vyvozovat žádná tvrzení. Výměna. V případě potřeby se obraťte na naši technickou poradnu. Staré vydání technických listů pozbývají platnosti s novými vydáními.

SÜDWEST
LACKE · FARBEN · BAUTENSCHUTZ

SÜDWEST Fassaden-Öl (fasádní olej)

Čím sušší je podklad, tím větší je hloubka penetrace, čímž se zvyšuje ochranná funkce a trvanlivost následných nátěrů. Nové hladké nebo hoblované dřevěné povrchy řádně obrousit a očistit. Odstraňte veškerou obnaženou pryskyřici a/nebo látky obsažené ve dřevě. Pokud je to možné, naneste na nové dřevěné součásti ze všech stran základní a mezivrstvu Fassaden-Öl.

Před ošetřením přípravkem Fassaden-Öl odstraňte staré zvětřelé nátěry. Před ošetřením přípravkem Fassaden-Öl očistěte a zesvětlete zestárlé dřevo přípravkem SÜDWEST Holz-Entgrauer. V případě potřeby očistěte již naolejované dřevo, které má být oživeno, přípravkem SÜDWEST Holz-Entgrauer.

Ve venkovním prostředí se doporučuje neošetřené nebo volné dřevěné prvky náchylné k plísním předem ošetřit přípravkem SÜDWEST Holz-Imprägnier-Grund. Dodržujte technický list DIN 68800, část 3 a technický list BFS 18.

Zpracování:

Fassaden-Öl je okamžitě použitelný. Před použitím dobře promíchejte a naneste ve dvou vrstvách.

Nezpracovávejte ani neaplikujte při teplotách vzduchu a předmětů nižších než +5 °C a vyšších než +30 °C.

Upozornění: Ubrousky napuštěné přípravkem Fassaden-Öl se mohou samovznítit. Tyto ubrousky by se měly nechat pouze rozprostřené, aby uschly.

Péče: ve venkovním prostředí se doporučuje pravidelná údržba a ošetřování olejovaných povrchů. Olejované povrchy by se měly kontrolovat alespoň jednou ročně. Nepoškozené plochy jednou očistěte a naolejujte. Velmi znečištěné povrchy by se měly vyčistit přípravkem SÜDWEST Holz-Entgrauer, nechat zaschnout a jednou naolejovat.

Nástroje na čištění:

Na syntetické pryskyřice použijte ředidlo.

Sušení:

(při teplotě +20 °C / relativní vlhkosti 60 %)

Na povrch se nelepi prach: Přibližně 7
hodin lze přepracovat: Přibližně 12
hodin

Při nízkých teplotách a/nebo vysoké vlhkosti se doba sušení prodlužuje.

Zvláštní upozornění

Na vodorovné povrchy nanášejte bez ředění, ale v tenké vrstvě, abyste zabránili vzniku trhlin v důsledku velké tloušťky vrstvy. U tropických dřevin se může doba schnutí prodloužit kvůli látkám obsaženým ve dřevě. V případě potřeby omyjte přípravkem SÜDWEST Holz-Entgrauer a naneste zkušební vrstvu.

Neaplikujte na vyhřívané podklady vystavené přímému slunečnímu záření a/nebo na dřevěné podklady, které mohou být vystaveny přímému slunečnímu záření během 2-3 hodin po aplikaci.

Trvanlivost olejovaných dřevěných povrchů ve venkovním prostředí závisí mimo jiné na povětrnostních podmínkách, typu konstrukce a barevném odstínu.

Tmavá pigmentace zvyšuje ochranu proti UV záření, a tím i odolnost.

Vyluhování látek obsažených ve dřevě lze zabránit komplexním nátěrem všech stran.

Směrnice EG 2004/42/ES:

Výrobek "Fassaden-Öl" spadá do maximální hodnoty VOC kategorie výrobků e (400 g/l), a je tedy v souladu s VOC.

Prohlášení VDL (obsažené látky):

alkydové pryskyřice (anorganické a/nebo organické pigmenty, v závislosti na barevném odstínu), směsi alifatických uhlovodíků, reologické přísady, světelné stabilizátory, sušící činidla, antioxidanty, odpěňovač, ochranný film na bázi 3-jodo-2-propynyl-butylkarbamátu.

GISCODE: Ö100

Obecné bezpečnostní pokyny:

Zajistěte dobré větrání během zpracování barev a laků a během schnutí nátěrů. Uchovávejte potraviny, nápoje a krmivo pro zvířata mimo dosah. Zabraňte kontaktu s očima a kůží. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Při práci nejzte, nepijte, nekuřte a nevdechujte pachy. Při broušení nevdechujte prach. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte rozliti do kanalizace a vodních toků. V případě znečištění řek, jezer nebo kanalizace informujte příslušné úřady podle místních zákonů.

Další informace naleznete v aktuálním bezpečnostním listu na [adrese www.sudwest.sk](http://adrese.www.sudwest.sk).

Skladování:

Otevřená nádoba musí být vzduchotěsně uzavřena.

Skladujte v chladném a suchém prostředí, ale bez mrazu. Výrobek Fassaden-Öl lze skladovat v neotevřeném původním obalu minimálně 48 měsíců.

Sběr a likvidace odpadu:

K recyklaci by se měly odvážet pouze prázdné nádoby. Při likvidaci je třeba dodržovat platné právní předpisy.

Technické poradenství:

V případě jakýchkoli dotazů, na které tento technický list neodpovídá, je vám k dispozici náš servisní personál: info@sudwest.sk

Od: březen / 2020 / KM