

Spray de base universelle All-Grund

SÜDWEST All-Grund

30850



Domaine d'application :

All-Grund Spray est une couche de fond universelle et un agent d'adhérence pour de nombreux supports à l'intérieur et à l'extérieur. Le produit est idéal pour réparer les défauts. Peut être recouvert rapidement et universellement avec des peintures de finition à base de solvants ou d'eau.

Propriétés de la peinture :

- séchage très rapide
- protection active contre la corrosion
- haute adhérence
- recouvrable rapidement et universellement
- bon écoulement
- bonne couverture des arêtes
- isole les substances contenues dans le bois

Teintes :

9110 blanc, 9105 noir, env. RAL 7001 gris argenté

Conditionnement : Bombe aérosol de 400 ml

Rendement : Rendement surfacique par boîte env. 1m² en cas d'application en double passage croisé.

Degré de brillance : mat

Application :

Règles générales :

La préparation du support et l'exécution des travaux de peinture doivent correspondre à l'état actuel de la technique. Tous les revêtements et toutes les préparations doivent toujours être adaptés à l'objet et aux exigences auxquelles il est soumis. Veuillez consulter à ce sujet les fiches techniques actuelles de l'OFS, publiées par le Comité fédéral pour la peinture et la protection des biens. Voir

également VOB, partie C DIN 18363, paragraphe 3 Travaux de peinture et de laquage.

La poursuite du traitement/l'élimination des couches de peinture, comme le ponçage, le soudage, le brûlage, etc. peut provoquer des poussières et/ou des vapeurs dangereuses. N'effectuer les travaux que dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection (respiratoire) approprié si nécessaire.

Tous les supports doivent être propres, secs, stables et exempts de substances séparatrices. Les supports incertains doivent être testés quant à leur capacité de charge et leur aptitude à recevoir des revêtements ultérieurs. Le cas échéant, réaliser une surface test et vérifier l'adhérence à l'aide d'un quadrillage et/ou d'une bande de tissu. Lors de l'application d'un revêtement, un ponçage intermédiaire doit être effectué entre les différents revêtements.

Poncer les zones de bois grisées et usées jusqu'au support porteur. Nettoyer et poncer les anciennes couches porteuses. Arrondir les arêtes vives du bois. Veiller à ce que les surfaces horizontales soient suffisamment inclinées. L'humidité du bois ne doit pas dépasser 12 % pour les feuillus et 15 % pour les résineux. Plus le support est sec, plus la profondeur de pénétration est importante, ce qui améliore la fonction de protection et la durée de vie des couches suivantes. Laver les bois tropicaux contenant des substances retardant le séchage avec un diluant nitro et faire un essai.

A l'extérieur, il est recommandé de prétraiter les bois non traités ou exposés, sensibles aux champignons, avec le fond d'imprégnation pour bois. Respecter la fiche technique, la norme DIN 68800, partie 3 et la fiche BFS 18.

Support :

Le support doit être solide, sec, propre, porteur et exempt d'agents de séparation.

Supports appropriés :

Anciennes peintures résistantes, fer, acier, zinc, galvanisation, aluminium, plastiques durs (PVC dur, PUR, verre acrylique, résine mélamine, Resopal), bois, matériaux dérivés du bois.

Attention : ne pas utiliser sur des supports thermoplastiques. Les anciennes couches thermoplastiques se reconnaissent à coup sûr par un test de dissolution avec un diluant nitro. Forte dissolution = ancienne peinture thermoplastique.

Les anciennes peintures :

Vérifier la bonne tenue des anciennes peintures. Enlever complètement les anciennes peintures non adhérentes. Nettoyer et poncer soigneusement les anciennes peintures porteuses.

SÜDWEST All-Grund

Fer et acier :

Dérouiller soigneusement le fer et l'acier. Enlever les éventuelles peaux de laminage ou la calamine. Grenaillage des surfaces en acier fortement souillées au degré de pureté normalisé SA 2 1/2 selon DIN EN ISO 12944 - 4.

Zinc et supports galvanisés :

Nettoyer avec le Nettoyant Zinc et Plastique SÜDWEST. Respecter la fiche technique et la fiche BFS n°5.

Aluminium (non anodisé) :

Nettoyer avec le Nettoyant Cuivre et Aluminium SÜDWEST. Respecter la fiche technique et la fiche BFS n°6.

Plastiques durs, par ex. PVC dur :

Nettoyer avec le Nettoyant Zinc et Plastique SÜDWEST. Consulter la fiche technique et la fiche BFS n°22.

Bois ou matériaux dérivés du bois :

Poncer et nettoyer les surfaces en bois dans le sens des fibres. Appliquer une couche d'imprégnation SÜDWEST Holz-Imprägnier-Grund sur les bois extérieurs sensibles aux champignons. Consulter la fiche technique et la fiche BFS n°18.

Mise en œuvre :

Agiter l'aérosol pendant 3 minutes avant l'application. Régler la tête du pulvérisateur sur jet ponctuel ou jet plat selon les besoins en tournant le levier rouge à l'extrémité de la tête. Appliquer le spray All-Grund 1 à 2 fois de manière uniforme. Retourner la boîte après utilisation et vaporiser jusqu'à ce que la tête de vaporisation soit vide.

Conditions de mise en œuvre :

Ne pas appliquer en dessous d'une température de l'air et de l'objet de +5°C et laisser sécher. Ne pas appliquer en cas d'exposition directe au soleil.

Séchage de la peinture :

(+ 20°C / 60 % d'humidité relative, 100 µm d'épaisseur de couche humide)

sec hors poussière : env. 30

minutes Non collant : env. 2

heures

peut être recouvert : env. 3 heures (vernis à base de

résine synthétique)

Une épaisseur de couche plus importante et/ou des températures plus basses retardent les temps de séchage.

Remarques particulières :

Les vernis à base de résine alkyde et de solvants ont une odeur propre typique du matériau, qui peut encore être perceptible après le séchage. C'est pourquoi nous recommandons l'utilisation de vernis à base d'eau SÜDWEST, recommandés pour une utilisation en intérieur, pour les applications de grande surface dans les pièces de séjour. Pour les surfaces peintes à plat

des épaisseurs de couche élevées et/ou des locaux de séchage peu ventilés peuvent entraîner des retards de séchage. Veiller à une chaleur et une aération suffisantes. Ne pas exposer le All-Grund aux intempéries pendant plus d'une semaine sans couche de finition. Après un séchage de plus de 3 jours, il est recommandé d'effectuer un ponçage intermédiaire. Si une surface satinée ou brillante est souhaitée sur des supports en zinc ou en acier à l'extérieur, nous recommandons d'appliquer un vernis intermédiaire très brillant.

Directive européenne 2004/42/CE :

Le produit "All-Grund Spray" n'est pas concerné par la directive VOC- Decopaint (out of scope).

Conseils de sécurité :

Aérosol extrêmement inflammable. Le récipient est sous pression : peut éclater s'il est chauffé. Provoque une grave irritation des yeux. Peut provoquer somnolence et vertiges. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Si un avis médical est requis, garder l'emballage ou l'étiquette à portée de main. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et autres sources d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser vers une flamme nue ou une autre source d'inflammation. Ne pas percer ou brûler, même après utilisation. Ne pas respirer l'aérosol. Contient de la 2-butanone oxime, de l'anhydride phthalique : peut provoquer des réactions allergiques. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Autres informations Fiche de données de sécurité actuelle sous www.suedwest.de.

Stockage :

Protéger des rayons du soleil. Ne pas exposer à des températures supérieures à 50°C. Fermer les récipients entamés. Stocker au frais mais à l'abri du gel.

Élimination des déchets :

Éliminer le contenu/récipient auprès d'une entreprise d'élimination agréée ou d'un centre de collecte communal.

Conseils techniques :

Nos collaborateurs du service extérieur se tiennent à votre disposition pour répondre à toutes les questions qui n'ont pas été posées dans cette fiche technique. En outre, notre service technique en usine répondra volontiers à toutes les questions détaillées. (06324/709-0).

Version : novembre/2018/KM