

Úprava interiéru

SÜDWEST Rapid-Spachtel

30710

**Oblasť použitia:**

Vysoko kvalitná cementová stierková hmota vo forme prášku na rýchlu úpravu plôch stien a stropov v interiéri.

Na plnenie a zatieranie fúg, škár, väčších dier a priehlbín na plochách stien a stropov. So stierkou Rapid Spachtel je možné vyhotoviť povrchy podľa smernice DIN 18180 Technický list č. 2 Q1 až Q4.

Optimálne na renováciu vlhkých miestností ako napr. kúpeľní. Nepoužívať v mokrych priestoroch alebo bytových jadrách, ako napr. v sprche.

Pri použití v exteriéri sa musia miesta stierkovania pretrieť po úplnom vysušení (cca. 24 hodín) fasádnou farbou.

Podklady:

Použiteľné na všetky minerálne podklady ako omietku, tehlu, betón, porobetón, plynobetón, múry, cement a iné. Takisto vhodné na organické podklady ako disperzné farby, syntetické omietky, latexové farby, akrylátové farby, akrylové farby, alkydové farby. Môže sa použiť na dlažby a obklady s minimálnou hrúbkou vrstvy 3mm.

Farebný odtieň: 0001 biela

Objem balenia: 5 kg, 15 kg vrece

Spotreba: cca. 1,0 kg/m²/mm hrubá vrstva podľa pomeru miešania

Hrúbka: prášok 0,7 g/cm³
mokrú hmotu 1,3 g/cm³

Aplikácia:**Všeobecné pravidlá:**

Príprava podkladu a prevedenie maliarskych prác musí zodpovedať súčasnému stavu techniky. Všetky nátery a ich prípravy by sa mali vždy riadiť objektom a požiadavkami, ktorým sú vystavené. Rešpektujte aktuálne BFS návody, vydané podľa technických smerníc pre maliarke a lakové práce (zhotovovateľ smerníc- Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz). Pozrite si tiež VOB, časť C DIN 18363, odsek 3- Natieranie a lakovanie.

Ďalšie spracovanie / odstránenie vrstiev farby ako je brúsenie, zváranie, vypaľovanie atď., môže vytvárať nebezpečný prach a paru. Práce vykonávajte len v dobre vetraných priestoroch. V prípade potreby použite vhodné (respiračné) ochranné pomôcky.

Všetky podklady musia byť čisté, suché, nosné a bez oddeľujúcich substancií. Pri nestabilných podkladoch sa musí testovať ich nosnosť a spôsobilosť pre následné nátery. V prípade potreby vytvorte testovaciu plochu a skontrolujte príľnavosť.

Príprava podkladu:

Veľmi nasiakavé, pieskové a kriedové podklady ošetriť penetračným náterom **SÜDWEST InnenGrund**.

Spracovanie:

Stierku Rapid-Spachtel zamiešať v čistej nádobe so studenou vodou v pomere cca. 2,0:1 až 2,5:1.

Stierku Rapid-Spachtel natiahnúť nerezovým hladítkom.

Pred konečným vytvrdnutím sa môžu malé nerovnosti odstrániť zľahka navlhčeným hladítkom s hubkou.

Maximálna hrúbka vrstvy pri jednom nanosení je 50 mm. Brúsenie a ďalšia úprava po 3 hodinách schnutia (pri hrúbke vrstvy 4 mm).

Teplota pri práci:

Nespracovávať, neaplikovať a nenechať schnúť pri teplote vzduchu a teplote objektu pod + 5 °C.

Doba spracovania:

cca. 30 min. pri teplote 20°C

pH-hodnota čerstvej malty: 11

pH-hodnota po 24 hodinách: 9

Údaje uvedené v tomto technickom liste sú popisy produktu. Predstavujú všeobecné upozornenia na základe našej skúsenosti a testov a nezohľadňujú konkrétny prípad použitia. Z údajov nemôžu byť vyvodené žiadne nároky na náhradu. V prípade potreby sa obráťte na naše technické poradenstvo. Staré vydania technických listov strácajú novými vydania svoju platnosť.

SÜDWEST Rapid-Spachtel

Smernica EG 2004/42/EG:

Produkt „Rapid-Spachtel“ nespadá pod VOC-smernicu (out of scope).

GISCODE: ZP1

Všeobecné bezpečnostné pokyny:

Počas spracovania farieb a lakov a pri sušení náterov zabezpečte dobré vetranie.

Potraviny, nápoje a krmivá pre zvieratá uchovávajú mimo dosahu.

Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou.

Používajte len v dobre vetraných priestoroch.

Pri práci nejedzte, nepite, nefajčite a nečuchajte.

Pri brúsení nevdychujte prach.

Uchovávajú mimo dosahu detí.

Zabráňte úniku do kanalizácie a vodných tokov.

Pri znečistení riek, jazier alebo kanalizácií upovedomte podľa miestnych zákonov príslušne orgány.

Ďalšie informácie nájdete v aktuálnom bezpečnostnom liste na www.sudwest.sk

Skladovanie:

Skladovať v suchu, chlade a mimo mrazu.

Zber a likvidácia odpadu:

Na recykláciu odovzdať len vyprázdnené nádoby. Pri likvidácii sa musia dodržiavať aktuálne zákonné predpisy.

Technické poradenstvo:

Pre všetky otázky, ktoré nie sú zodpovedané týmto technickým listom, je Vám k dispozícii náš servisný personál: info@sudwest.sk

Od: November / 2019 / CS