



Alkalmazás:

Az All-Deck Weißlack Hochglanz egy nagyon jó fedőképességű, magasfényű fehér alkidgyanta alapú festék, amely kiváló minőségű belső és külső bevonatokhoz alkalmas.

Jellemzők:

- nagyon jó rejtőerő
- nagyon jól terjed a felületen
- könnyen feldolgozható
- a bevonat nagy ellenállóképessége és tartóssága
- magas időjárásállóság
- aromaanyagok nélkül (VdL-RL-01)
- enyhén tixotrop
- ütésálló

Színárnyalat: 9111 fehér
9352 öreg-fehér

Kötet: 125 ml*, 375 ml, 750 ml, 2,5 l
(*Len 9111 fehér)

Fogyasztás:
² Hengerlés: 80 - 100 ml/m rétegenként

A fényesség mértéke: Magas fényesség

Alkalmazás:

Általános szabályok:

Az aljzat előkészítésének és a festési munkák kivitelezésének meg kell felelnie a technika állásának. Minden bevonatot és annak előkészítést mindig a tárgy és a vele szemben támasztott követelmények alapján kell elvégezni. Tartsa be az aktuális BFS utasításokat, amelyeket a festési és lakkozási munkákra vonatkozó műszaki irányelvek (vállalkozói irányelvek-Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz) szerint adtak ki. Lásd még VOB, C rész DIN 18363, 3- Festés és lakkozás bekezdés.

A festékrétegek további feldolgozása/eltávolítása, például csiszolás, hegesztés, égetés stb. veszélyes port és gőzt generálhat. Csak jól szellőző helyiségben végezze a munkát. Szükség esetén használjon megfelelő (légzésvédő) védőfelszerelést.

Minden aljzatnak tisztának, száraznak, teherbírónak és elválasztó anyagoktól mentesnek kell lennie. A nem stabil aljzatokat meg kell vizsgálni teherbíró képességük és a későbbi bevonatokra való alkalmasságuk szempontjából. Ha szükséges, hozzon létre egy teszterületet, és ellenőrizze a tapadást keresztmetszet és/vagy szövetszalag letépésével. A felépítményrétegeknél (bevonatrendszer) minden réteg között egy közbenső csiszolás kell alkalmazni.

Csiszolja le az elszürkült és időjárás viszontagságai miatt megkopott fa felületeket az aljzatig. Tisztítsa meg és csiszolja le a régi tartóbevonatokat. Kerekítse le az éles fa éleket. Vízszintes felületek esetén gondoskodjon a megfelelő vízelvezetési lejtésről. A fa nedvességtartalma nem haladhatja meg a 12%-ot keményfa esetében és a 15%-ot puhafa esetében. Minél szárazabb az aljzat, annál nagyobb a behatolási mélység, ami javítja a későbbi bevonatok védőfunkcióját és tartósságát. A trópusi fa faanyagát nitrohígítóval száradást késleltető vegyületekkel mossa át, és vigyen fel egy próbabevonatot.

Kültéri használatra a SÜDWEST Holz-Imprägnier-Grunddal való előkezelést javasoljuk a kezeletlen vagy laza, gombásodásra hajlamos faanyagok esetében. Vegye figyelembe a műszaki adatlapot, a DIN 68800, 3. szakaszát és a BFS 18. számú utasítását.

Háttér:

Az aljzatnak száraznak, tisztának, teherbírónak és elválasztó anyagoktól mentesnek kell lennie.

Megfelelő háttérinformációk:

Régi festékek, alapozott fémek, kemény műanyagok, fa és faanyagok.

Az aljzat előkészítése:

Régi festék:

A tesztelés egy rögzített helyen történik. Távolítsa el a régi bevonatokat, amelyek nem teherbíróak és stabilabbak a következő festékrétegek számára maradék nélkül. Alaposan tisztítsa meg és csiszolja le a régi bevonatokat, amelyek teherbíróak és stabilak. Alternatív megoldásként 1 alkalommal kenje be SÜDWEST All-Grund festékkel. Tartsa be a műszaki adatlapot.

Fémalapok:

A fém aljzatokat szakszerűen készíttesse elő és festesse le SÜDWEST All-Grund festékkel. Tartsa be a műszaki adatlapot.

Az ebben az adatlapban megadott információk termékleírások. Tapasztalatainkon és tesztjeinken alapuló általános figyelmeztetéseket jelentenek, és nem tükröznek

konkrét felhasználási eset. Az adatokból nem lehet állításokat levonni, hogy Csere. Szükség esetén forduljon műszaki tanácsadásunkhoz. A műszaki adatlapok régi kiadásai már nem érvényesek az új kiadásokkal.

SÜDWEST All-Deck Weißlack Hochglanz

Kemény műanyagok, pl. kemény PVC:

Tisztítsa meg a SÜDWEST Zink- und Kunststoff-Reinigerrel. Kenje be a felületet 1 alkalommal SÜDWEST All-Grunddal.
Tartsa be a műszaki adatlapot és a 22. számú BFS-utasítást.

Fa és faanyagok:

Csiszolja és tisztítsa a fa felületeket a szemcsék irányában. A penészedésre hajlamos külső faanyagokat SÜDWEST Holz-Imprägnier-Grunddal vonja be.
Tartsa be a műszaki adatlapot és a 18. számú BFS-utasítást.

Feldolgozás:

Jól keverje össze, és 1-2 alkalommal hígító nélkül hengerrel, ecsettel vagy permetezővel vigye fel. Optimális eredményt kb. 80 - 100 µm nedves filmvastagsággal érhetünk el egyetlen munkafolyamat során.

Permetezés

Eljárás	A fúvóka	Anyagnyo más / mennyiség	Levegő nyomás	Hígítás
Nagy nyomás	2,0 mm	-	2,0 bar	kb. 10 %
Alacsony nyomás	Közepes	kb. 2/3	2/3 max.	kb. 10 %

Feldolgozási feltételek:

Ne dolgozza fel és ne alkalmazza + 5 °C alatti levegő- és tárgyhőmérsékleten vagy közvetlen napfényben.

Hígító/tisztító eszközök:

Használjon festékkihígítót a szintetikus gyantákhoz (illatanyagmentes).

Száritás:

(+ 20 °C-on / 60 %-os relatív páratartalom mellett, 100 µm vastag nedves filmréteg).

por nem
tapad a felületre: kb. 4 óra Újra lehet dolgozni:
kb. 12 óra

A nagyobb rétegvastagság és az alacsonyabb hőmérséklet lassítja a száradási időt.

További figyelmeztetések:

Az oldószereket tartalmazó alkidgyantafestékeknek saját jellegzetes szaguk van, amely száradás után is érezhető. Ezért a lakótérben való nagyarányú alkalmazáshoz a beltéri használatra ajánlott SÜDWEST vizes bázisú festékeket ajánljuk.

Vízszintesen festett felületeken és/vagy rosszul szellőző száraz helyiségekben a száradás lelassulhat, és a fényesség szintjében eltérések fordulhatnak elő.
Biztosítson elegendő hő- és szellőzést. A teljes réteg optimális száradása érdekében legfeljebb 100 µm anyagot vigyen fel a bevonatra.

Kerülje a nagyobb vastagságú nedves rétegeket, pl. vízszintes felületekre történő permetezéskor, mivel ezek érezhetően lassítják a száradást.

A fehér és a világos árnyalatok mesterséges vagy elégtelen természetes fényben hajlamosak sárgulni. Ez jellemző az ilyen típusú termékekre, és ezért nem ad okot reklamációra.

Szintartósság a BFS 26. számú utasítás szerint:

B osztály, 1. csoport

2004/42/EK EK-irányelv:

Az "All-Deck Weißlack Hochglanz" termék a d termékkategória maximális VOC-értéke (300 g/l) alá esik, és ezért megfelel a VOC-követelményeknek.

VDL-nyilatkozat (tartalmazott anyagok):

Alkidgyanták (szervetlen és/vagy szerves pigmentek az árnyalatnak megfelelően), szervetlen fehér pigmentek, szerves pigmentek, glikolok, alifás szénhidrogén-keverékek, szárítószeres, mosószerek, habzástgátlók, antioxidánsok, felületi adalékanyagok.

GISCODE: BSL20

Általános biztonsági utasítások:

A festékek és lakkok feldolgozása és a bevonatok száradása során gondoskodjon a megfelelő szellőzéstről.
Tartsa az ételt, italt és a háziállatok eledelét elérhetetlen helyen.
Kerülje a szemmel és a bőrrel való érintkezést. Csak jól szellőző helyiségekben használja.
Munka közben ne egyen, ne igyon, ne dohányozzon és ne szagoljon. Ne lélegezzen be port csiszolás közben.
Gyermekek elől elzárva tartandó.
A csatornába és vízfolyásokba történő szivárgás megakadályozása.
Ha a folyók, tavak vagy csatornák szennyezettek, a helyi jogszabályoknak megfelelően értesítse az illetékes hatóságokat.

További információkért kérjük, olvassa el az aktuális biztonsági adatlapot [a www.sudwest.sk](http://www.sudwest.sk) weboldalon.

Tárolás:

A nyitott tartályt légmentesen le kell zárni. Hűvös, de fagymentes környezetben tárolja.

Hulladékgyűjtés és ártalmatlanítás:

Újrahasznosításra csak üres edényeket szabad elvinni. Az ártalmatlanítás során be kell tartani a hatályos jogszabályi előírásokat.

Műszaki tanácsadás:

A jelen műszaki adatlapban nem megválaszolt kérdések esetén szervizünk készséggel áll az Ön rendelkezésére: info@sudwest.sk.

Kezdete: június/2018/KM