

Vormaterialien Innen

SÜDWEST Profi-GF Spachtel

30700



Einsatzbereich:

Hochvergüteter Gipsputtel in Pulverform für den Innenbereich.

Zum Füllen und Verspachteln von Fugen, Rissen, größeren Löchern und Vertiefungen in Wand und Deckenflächen.

Auch geeignet zum vollflächigen Glätten, zum Verkleben und Ausfügen von Gipskartonplatten sowie zum Formen und Modellieren.

Mit dem Profi-GF Spachtel erhält man optimale Untergründe für nachfolgende Tapezier- und Malerarbeiten.

Mit Profi-GF Spachtel können Oberflächen nach der Richtlinie DIN 18180 Merkblatt Nr. 2 Q1 bis Q4 auf Gipskartonplatten hergestellt werden.

Der Profi-GF Spachtel ist ein kunststoffvergüteter Spachtel nach der DIN EN 13963 / Typ 4B.

Untergründe:

Auf allen mineralischen Untergründen wie Putz, Stein, Beton (bei einer Betonrestfeuchte von < 3 %), Gasbeton, Mauerwerk, Gips, Gipskartonplatten, Zement etc. verarbeitbar.

Auf organischen Untergründen wie z.B. seiden-glänzenden Latexfarben und Kunstharzputzen.

Auf spannungsfrei montierten Trockenbauplatten kann der Profi-GF Spachtel ohne Bewehrungsstreifen verarbeitet werden. Die Verarbeitungshinweise der Plattenhersteller sind zu beachten.

Quellbare (z.B. Kleisterreste) und instabile Untergründe sind ungeeignet.

Farbton: 0001 Weiß

Gebinde: 1 kg, 5 kg, 15 kg- Sack

Verbrauch: ca. 1,0 kg/m²/mm Schichtstärke je nach Mischungsverhältnis

Dichte: 1,2 g/cm³

Anwendung:

Allgemeine Regeln:

Die Vorbereitung des Untergrundes und die Ausführung der Anstricharbeiten müssen dem aktuellen Stand der Technik entsprechen. Alle Beschichtungen und Vorarbeiten sollten sich stets nach dem Objekt und den Anforderungen, denen es ausgesetzt wird, richten. Bitte beachten Sie hierzu die aktuellen BFS Merkblätter, herausgegeben vom Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz. Siehe auch VOB, Teil C DIN 18363, Absatz 3 Maler- und Lackierarbeiten.

Die Weiterbehandlung/Entfernung von Farbschichten wie Schleifen, Schweißen, Abbrennen etc. kann gefährlichen Staub und/oder Dampf verursachen. Arbeiten nur in gut gelüfteten Bereichen durchführen. Angemessene (Atem-) Schutzausrüstung anlegen, falls erforderlich.

Alle Untergründe müssen sauber, trocken, tragfähig und frei von trennenden Substanzen sein. Unsichere Untergründe sind auf Tragfähigkeit und Eignung für nachfolgende Beschichtungen zu prüfen. Gegebenenfalls Testfläche anlegen und Haftung überprüfen.

Untergrundvorbereitung:

Stark saugende, sandende und kreidende Untergründe mit SÜDWEST InnenGrund grundieren.

Verarbeitung:

Profi-GF Spachtel in einem sauberen Gefäß mit kaltem, sauberem Wasser im Verhältnis 2 : 1 (Volumenanteile Pulver : Wasser) einrühren.

Profi-GF Spachtel mit einer rostfreien Stahltraufel/Rakel aufziehen.

Kleine Unebenheiten können vor dem endgültigen Erhärten leicht mit einem nassen Schwammbrett beseitigt werden.

Vor der Beschichtung des Profi-GF Spachtels erübrigt sich ein Grundieren aufgrund des niedrigen und gleichmäßigen Saugverhaltens fast immer.

Geschliffene Flächen sind gemäß BFS-Merkblatt Nr. 10 + Nr. 12 mit dem SÜDWEST InnenGrund zu grundieren.

Verarbeitungstemperatur:

Nicht unter + 10°C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten und trocknen lassen.

Verarbeitungszeit:

ca. 60 Min. bei 20°C

SÜDWEST Profi-GF Spachtel

EG-Richtlinie 2004/42/EG:

Das Produkt „Profi-GF-Spachtel“ fällt nicht unter die VOC-Richtlinie (out of scope).

VDL-Deklaration:

Calciumsulfat, Polymerpulver, Calciumcarbonat, Zellulose, Additive

Allgemeine Sicherheitsratschläge:

Während der Verarbeitung und Trocknung von Farben und Lacken ist für gute Belüftung zu sorgen.

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Bei Schleifarbeiten Staub nicht einatmen.

Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.

Weitere Angaben aktuelles Sicherheitsdatenblatt unter www.suedwest.de.

Lagerung:

Trocken, kühl und frostfrei.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Zur Entsorgung müssen die aktuellen gesetzlichen Bestimmungen beachtet werden.

Technische Beratung:

Für alle Fragen die durch dieses Technische Merkblatt nicht beantwortet wurden stehen unsere Außendienst-Mitarbeiter gerne zur Verfügung. Darüber hinaus beantwortet unser Technischer Kundendienst im Werk gerne alle Detailfragen. (06324/709-0).

Stand: Juli/2017/CS

SÜDWEST Profi-GF Spachtel



**SÜDWEST Lacke + Farben GmbH & Co. KG,
67459 Böhl-Iggelheim**

SW-002

06

EN 13963

Profi-GF Spachtel

Fugenspachtelmasse für Gipsplatten Typ 4B

Brandverhalten: A2-s1, d0

Biegefestigkeit: NPD

SÜDWEST Lacke + Farben GmbH & Co. KG

Iggelheimer Str. 13 · 67459 Böhl-Iggelheim · www.suedwest.de
info@suedwest.de · Telefon: 06324 709-0 · Fax: 06324 709-175