

Farby architektoniczne

SÜDWEST Farba do grzejników

30495



Zakres zastosowania:

Farba do grzejników to odporna na wysoką temperaturę specjalna farba do malowania grzejników i rur ciepłej wody.

Właściwości:

- Szybkie suszenie
- odporność na temperaturę do + 180°C
- Niska tendencja do żółknięcia w temperaturach < 60°C
- Wysoki stopień bieli
- Bardzo dobre zachowanie połysku
- Najlepsze pokrycie krawędzi
- Wysoka siła krycia
- Łatwość przetwarzania
- nie zawiera aromatów (VdL-RL-01)

Odcień koloru: 9110 biały

All-Color Fabryczne odcienie:

Inne pastelowe kolory na zamówienie.

W przypadku intensywnych kolorów należy użyć SÜDWEST All-Deck Buntlack Hochglanz.

Pojemnik: 375 ml, 750 ml, 2,5 l

Zużycie: 80 - 100 ml/m² na warstwę

Połysk: wysoki połysk

Zastosowanie:

Zasady ogólne: Przygotowanie podłoża i wykonanie prac malarskich musi odpowiadać aktualnemu stanowi techniki. Wszystkie powłoki i prace przygotowawcze powinny zawsze opierać się na obiekcie i wymaganiach, na które będzie on narażony. Prosimy o zapoznanie się z aktualnymi arkuszami informacyjnymi BFS opublikowanymi przez Federalny Komitet Ochrony Farb i Mienia. Patrz także VOB, Część C DIN 18363, Ustęp 3 Prace malarskie i lakiernicze.

Dalsza obróbka/usuwanie warstw farby, takie jak szlifowanie, spawanie, wypalanie itp. może powodować powstawanie niebezpiecznego pyłu i/lub oparów. Prace należy wykonywać wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W razie potrzeby nosić odpowiedni sprzęt ochronny (oddechowy).

Wszystkie podłoża muszą być czyste, suche, zdrowe i wolne od substancji oddzielających. Niebezpieczne podłoża należy przetestować pod kątem nośności i przydatności do nakładania kolejnych powłok. W razie potrzeby należy utworzyć obszar testowy i sprawdzić przyczepność metodą siatki nacięć i/lub oderwania taśmy z tkaniny. W przypadku struktur powłokowych należy przeprowadzić szlifowanie pośrednie między poszczególnymi powłokami.

Podłoże:

Podłoże musi być twarde, suche, czyste, solidne i wolne od substancji oddzielających.

Odpowiednie podłoża:

Stary lakier, zagruntowane metale, fabrycznie zagruntowane grzejniki, grzejniki malowane proszkowo

Przygotowanie podłoża:

Stary lakier:

Sprawdzić, czy stary lakier dobrze przylega. Całkowicie usunąć stary lakier, który nie jest stabilny. Dokładnie oczyścić i przeszlifować stary lakier. Uszkodzone miejsca zagruntować SÜDWEST All-Grund. Przestrzegać karty danych technicznych.

Podłoża metalowe:

Podłoża metalowe przygotować profesjonalnie i zagruntować SÜDWEST All-Grund. Przestrzegać karty danych technicznych.

Grzejniki zagruntowane fabrycznie (DIN 59900):

Dokładnie oczyścić i przeszlifować. Zagruntować niedoskonałości lub cały grzejnik za pomocą SÜDWEST All-Grund.

Grzejniki malowane proszkowo:

Przestrzegać karty danych BFS nr 24.

Zagruntować podkładem epoksydowym SÜDWEST 2K-Epoxi-Füllprimer. Zalecamy nałożenie warstw testowych i sprawdzenie przyczepności metodą siatki nacięć.

Farby architektoniczne

SÜDWEST Farba do grzejników

30495

Przetwarzanie:

Dobrze wymieszać i nakładać pędzlem, wálkiem lub natryskiwać.

Aplikacja metodą natrysku:

Metoda	Dysza	Materiał ciśnienie/ ilość	Ciśnienie powietrza	Rozcieńczenie
Wysokie ciśnienie	2,0	-	2,0 bar	ok. 5%
Niskie ciśnienie	środek	ok. 2/3	2/3 do maks.	ok. 5%

Warunki przetwarzania:

Nie używać, gdy temperatura powietrza i obiektu jest niższa niż 5°C. Nie nakładać w bezpośrednim świetle słonecznym.

Rozcieńczalnik/czyszczenie narzędzi:

Rozcieńczalnik do lakieru na bazie żywicy syntetycznej (bez aromatów)

Suszenie:

(+ 20°C / 60% wilgotności względnej, grubość mokrej powłoki 100 µm)

Pyłosuchość: około 3 godzin
 Bez przyczepności: około 7 godzin
 Możliwość przeróbki: około 24 godzin
 Odporność na montaż: około 12 godzin

Większa grubość warstwy i/lub niższe temperatury opóźniają czas schnięcia.

Uwagi specjalne:

Farby na bazie żywic syntetycznych w białych lub jasnych kolorach mają tendencję do żółknięcia w sztucznym lub nieodpowiednim oświetleniu naturalnym oraz pod wpływem długotrwałego ciepła. Zastosowanie specjalnych spoiw znacznie zmniejsza żółknięcie farby do grzejników w porównaniu z konwencjonalnymi farbami z żywic syntetycznych. Niemniej jednak, żółknięcie z upływem czasu jest typowe dla produktu i nie stanowi powodu do reklamacji.

Farba do grzejników ma zapach typowy dla materiału, który może być wyczuwalny po wyschnięciu, np. podczas pierwszego okresu grzewczego.

Jeśli tendencja do żółknięcia i/lub ewentualne nieprzyjemne zapachy mają być zredukowane do minimum, zalecamy stosowanie farby SÜDWEST AquaVision.

Opóźnienia w schnięciu i odchylenia poziomu potysku są możliwe w przypadku poziomo pomalowanych powierzchni i/lub słabo wentylowanych suszarni. Należy zapewnić odpowiednią temperaturę i wentylację. Optymalne suszenie i utwardzanie całej powłoki jest gwarantowane przy maksymalnej aplikacji materiału 100 µm na warstwę.

Należy unikać większych grubości mokrej powłoki, np. podczas natryskiwania na powierzchnie poziome, ponieważ prowadzi to do znacznego opóźnienia schnięcia.

Dyrektywa WE 2004/42/WE:

Produkt "Farba do grzejników" nie przekracza maksymalnej wartości LZO dla kategorii produktów i (500 g/l) i dlatego jest zgodny z LZO.

Deklaracja VDL:

Żyvice alkidowe, (pigmenty nieorganiczne i/lub organiczne w zależności od odcienia koloru), białe pigmenty nieorganiczne, mieszaniny węglowodorów alifatycznych, eter glikolu, środki zwilżające, dodatki powierzchniowe, środki suszące, przeciwutleniające, środki przeciwpieniące, dodatki reologiczne

GISCODE: BSL40

Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:

Zapewnić dobrą wentylację podczas przetwarzania i suszenia farb i lakierów. Przechowywać z dala od żywności, napojów i pasz dla zwierząt. Unikać kontaktu z oczami i skórą. Nie wdychać pyłu podczas szlifowania. Używać tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie jeść, nie pić, nie palić ani nie zażywać tabaki podczas pracy. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji lub zbiorników wodnych. W przypadku zanieczyszczenia rzek, jezior lub kanalizacji należy powiadomić odpowiednie władze zgodnie z lokalnymi przepisami.

Więcej informacji można znaleźć w aktualnej karcie charakterystyki na stronie www.sudwest.sk.

Przechowywanie:

Szczelnie zamknąć otwarte pojemniki. Przechowywać w chłodnym, ale zabezpieczonym przed mrozem miejscu.

Utylizacja:

Puste pojemniki należy przekazywać wyłącznie do recyklingu. Podczas utylizacji należy przestrzegać obowiązujących przepisów prawnych.

Doradztwo techniczne:

W przypadku pytań, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej karcie technicznej, nasz personel serwisowy jest do Państwa dyspozycji: info@sudwest.sk

Status: czerwiec/2018/KM

B&B Montagen s.r.o.
 971 01 Prievidza
www.sudwest.sk

Sebedražská cesta 680/10
 Słowacja
info@sudwest.sk