

TECHNICKÝ LIST

30067 WDVSMART Putzgrund

základný náter pod fasádnú omietku



OBLASŤ POUŽITIA

Základný náter omietky ETICS[®]Smart slúži ako medzivrstva a podporuje štruktúrovanie nasledujúcich dokončovacích omietok. Na vyrovnávanie a reguláciu nasiakavosti.

VLASTNOSTI

- vyrovnávanie
- alkalicky odolné
- zjednodušuje štruktúrovanie následných omietok
- naplnené
- Obmedzená tónovateľnosť

FARBA: Prírodná biela alebo tónovateľná cez SÜD- WEST All-Color

Farebný odtieň - prírodný aj tónovaný - podlieha rôznym výkyvom, pretože ide o prírodné suroviny.

Opasok: 16 kg, 7 kg

SPOTREBA:

Variant	Spotreba
Stredne pokročilý základ	Približne 0,3 kg/m ²
Veľkosť zrna	Približne 0,5 mm

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Hustota	1,5 g/cm ³
---------	-----------------------

APLIKÁCIA

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ:

Príprava podkladu a vykonávanie maliarskych prác musí zodpovedať súčasnému stavu techniky. Všetky nátery a prípravné práce by mali vždy vychádzať z objektu a požiadaviek, ktorým bude vystavený. Pozrite si aktuálne letáky BFS, ktoré vydal Spolkový výbor pre nátery a ochranu majetku.

Pozri tiež VOB, časť C DIN 18363, odsek 3 Maliarske a natieračské práce.

Ďalšie ošetrovanie/odstraňovanie vrstiev farby, ako je brúsenie, zváranie, vypaľovanie atď., môže spôsobiť vznik nebezpečného prachu a/alebo výparov. Práce vykonávajte len v dobre vetraných priestoroch. V prípade potreby používajte vhodné (respiračné) ochranné prostriedky.

Všetky podklady musia byť čisté, suché, nosné a bez separačných látok. Nebezpečné podklady sa musia otestovať na nosnosť a vhodnosť pre následné nátery. V prípade potreby vytvorte skúšobný povrch a skontrolujte príľnavosť. Vlhké alebo neúplne stuhnuté podklady môžu viesť k poškodeniu, napríklad k tvorbe pľuzgierov a trhlin v následných náteroch. Podklad nesmie obsahovať separačné látky, napätia a zmeny tvaru. Nevhodné sú napučané (napr. zvyšky pasty) a nestabilné podklady.

Nebezpečné podklady sa musia otestovať na nosnosť a vhodnosť pre následné nátery. V prípade potreby vytvorte skúšobnú plochu a skontrolujte príľnavosť. V tejto súvislosti je potrebné dodržiavať VOB časť C DIN 18 363, časť 3 a dátové listy BFS. Uvedené štruktúry náteru a návrhy nezabývajú inštalátora povinnosti skúšať a posudzovať podklad na vlastnú zodpovednosť. Dodržiavajte technickú dokumentáciu k uvedeným základným a medzivrstvovým náterom. Spôsob aplikácie, nástroje a príprava materiálu majú priamy vplyv na výsledok.

Podklad musí byť suchý, čistý, stabilný, bez výkvetov a

oddeľujúce vrstvy. Odstráňte nenosné nátery a voľné časti.

PREDBEŽNÁ ÚPRAVA PODKLADU: BEŽNÉ SAVÉ PODKLADY:

Pripravený na použitie, po premiešaní sa môže natierať štetcom, valčekom a striekať (obmedzené použitie s airless zariadeniami).

VYSOKO ABSORPČNÉ SUBSTRÁTY:

V prípade vysoko nasiakavých podkladov možno základ na omietky ETICS[®]Smart riediť až 10 % vody. Na minerálnych podkladoch pracujte s maximálne 5 % vody ako riedidlom. Základný náter: SÜDWEST InnenGrund, SÜD- WEST HydroGrund alebo SÜD- WEST ThixGrund (v závislosti od oblasti aplikácie) a ďalej ošetrovať podľa podkladu.

POVRCHY NAPADNUTÉ PLESŇAMI:

Predúpravu vykonajte pomocou prípravkov SÜDWEST Mould Eater alebo SÜDWEST Fungan, dodržujte príslušnú technickú dokumentáciu.

OBLASTI ZAMORENÉ RIASAMI:

Predúpravu vykonajte pomocou prípravkov SÜDWEST Mould Eater alebo SÜDWEST Fungan, dodržujte príslušnú technickú dokumentáciu.

povrchy so škvrnami od nikotínu, vody, sadzí alebo mastnoty:

Povrchy umyte vodou s prídavkom čistiaceho prostriedku pre domácnosť rozpúšťajúceho mastnotu, nechajte dobre vyschnúť a očistite kefou. Naneste základný izolačný náter izolačnou farbou SÜD- WEST L (v závislosti od oblasti použitia); v závislosti od stavu môžu byť potrebné dva základné nátery.

SPRACOVANIE

Materiál je pripravený na použitie, valcujte alebo maľujte ako zvyčajne. Farebný odtieň základnej omietky ETICS[®]Smart k finálnej povrchovej úprave (napr. omietke)

prispôbiť. Je možné použiť silikónovú živicu, organické alebo minerálne modifikované omietky.

PRÍPRAVA MATERIÁLU:

Pred použitím materiál dobre premiešajte; materiál sa môže opäť usadiť, ak sa nechá dlhšie stáť.

TEPLOTA SPRACOVANIA:

Nenanášajte pod + 5°C na objekt alebo teplotu vzduchu, nenechajte zaschnúť pod + 5°C.

POZNÁMKY K APLIKÁCIÍ:

Dodržiavajte platné zákony a smernice (napr. stavebné predpisy, EneV, ...), technický list BFS č. 21, informácie Nemeckého združenia pre tepelnoizolačné kompozitné systémy a príslušné schválenie systému ETIC, ako aj technické schválenie kotiev. Je potrebné dodržiavať aj ďalšie pokyny, napr. dátový list BFS č. 19 a nasledujúce, ako aj ďalšie platné predpisy pre omietacie práce.

ČISTENIE NÁSTROJOV:

Okamžite po použití vyčistite vodou.

SCHNUTIE

Pri teplote vzduchu a podkladu 20 °C a relatívnej vlhkosti 65 %. Opätovný náter možno vykonať najskôr po 12 hodinách; tento čas sa predlžuje pri nižších teplotách a vyššej vlhkosti.

ŠPECIÁLNE POZNÁMKY

Príľahlé plochy musia byť počas aplikácie dobre zakryté. Neaplikujte na vyhrievané povrchy alebo na priame slnečné svetlo.

PRÍSLUŠENSTVO

Z-33.41-955	WDVSmart EPS ge- palice
Z-33.43-956	ETICSmart lepené + hmoždinky
Nový	Žaluziové lepidlo ETICSmart

SKLADOVANIE

Otvorené nádoby vzduchotesne uzavrite. Skladujte na chladnom, ale nezamrznutom mieste.

DISPOZÍCIA

Prázdne nádoby likvidujte oddelene. Pri likvidácii je potrebné dodržiavať platné právne predpisy. Zvyšky farby nevylievajte do odpadových vôd.

ZLOŽENIE

Polymérová disperzia, oxid titaničitý, minerálne plnivá, kremičitanové plnivá, voda, glykoléter, alifatické látky, zahusťovadlá, disperzné činidlá, zmáčadlá, regulátory pH, ochranné látky pri skladovaní (BIT/ZPT)

VŠEOBECNÉ

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Počas spracovania a sušenia farieb a lakov zabezpečte dobré vetranie. Uchovávejte mimo dosahu potravín, nápojov a krmiva pre zvieratá. Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou. Počas brúsenia nevdychujte prach. Uchovávejte mimo dosahu detí. Nedovoľte, aby sa nezriedené alebo veľké množstvá dostali do spodných vôd, vodných tokov alebo kanalizácie.

Ďalšie informácie aktuálna karta bezpečnostných údajov na www.suedwest.de

TECHNICKÉ PORADENSTVO

Naši obchodní zástupcovia vám radi odpovedia na všetky otázky, ktoré nie sú zodpovedané v tomto technickom informačnom liste. Okrem toho vám na všetky podrobné otázky rád odpovie náš technický zákaznický servis vo výrobnom závode (06324/709-0).

INFORMÁCIE O ZODPOVEDNOSTI

Snažíme sa o maximálnu starostlivosť. V tejto chvíli však môžeme poskytnúť len všeobecné informácie založené na našich skúsenostiach, vývoji a prieskumoch, ktoré prirodzene nemôžu zohľadniť individuálne okolnosti projektu (podklady, poveternostné podmienky, iné podmienky). Inštalatér je preto povinný informovať sa o aktuálnom stave techniky a konať na vlastnú zodpovednosť.

Naši pracovníci vám radi poskytnú konkrétne rady. Za kombinácie s inými výrobkami nenesieme žiadnu zodpovednosť.

Tu uvedené informácie však nepredstavujú záväzné informácie ani zodpovednosť.

Okrem toho tento informačný list stráca platnosť po ukončení jeho platnosti alebo po uverejnení ďalšieho vydania, o ktorom sa môžete dozvedieť na našej webovej stránke: www.sued-west.de.

ŠTÁT: 2023/SEPTEMBER/PR