

Omiety do interiérov

SÜDWEST StreichPutz

30085

**Rozsah použitia:**

Streichputz je založená na disperznom základe na kvalitné omietanie stien v interiéroch s jemnou zrnitou povrchovou štruktúrou. Perfektná je aj ako základ pre náročne dekoratívne povrchové nátery.

Vlastnosti produktu:

- Testovaný TÜV
- Difúzny
- Bez rozpúšťadiel a zmäkčovadiel
- Veľmi ľahké spracovanie valčekom alebo štetkou
- Tónovateľný so SÜDWEST AquaMix-System
- Ľahko a mnohostranne štrukturovaný
- Tiež ako základ pre ďalšie omietky SÜDWEST Putze.

Farebný odtieň: 9110 prírodný biely

All-Color-Werkstönung: dostupné pastelové odtiene

Veľkosť balenia: 8 kg, 25 kg

Spotreba: 200 – 300 g/m²/ na 1 náter podľa spracovania. Podklad a konzistencia môžu spôsobiť odchýlku v spotrebe.

Technické údaje:

1. Hrúbka zrna: cca 500 µm
2. Hustota: cca 1,4 – 1,6 g/cm³

Použitie:**Všeobecné pravidlá:**

Príprava podkladu a vykonanie náterových prác musia zodpovedať aktuálnemu stavu techniky.

Všetky náterové a prípravné práce by sa mali riadiť podľa objektu a požiadaviek, ktorým bude objekt vystavený. Prosím, dodržiavajte pritom aktuálne technické listy BFS, vydané Spolkovým výborom pre farby a ochranu hmôt. Pozri tiež VOB, časť C DIN 18363, odsek 3 Maliarske a lakovacie práce.

Ďalšie spracovanie/odstránenie vrstiev farby ako brúsenie, zváranie, opaľovanie atď. môže spôsobiť vznik nebezpečného prachu a /alebo pary. Pracujte len v dobre vetranom prostredí. V prípade potreby použite primerané (dýchacie) ochranné vybavenie.

Všetky podklady musia byť čisté, nosné a bez separačných látok. Neznáme podklady treba otestovať na nosnosť a vhodnosť ďalších náterov. Prípadne treba vyskúšať príľnavosť na vzorke z plochy.

Príprava podkladu:**Veľmi nasiakavé podklady:**

Treba natrieť základom SÜDWEST InnenGrund a ďalej spracovať podľa podkladu.

Staré podklady:

Uvoľnené nátery ako aj nenosné staré nátery a vrstvy treba odstrániť a následne vyčistiť (mechanicky alebo vhodným odstraňovačom).

Omiетка maltovej skupiny PG II + III:

Pevné, normálne nasiakavé podklady natrieť bez predúpravy. Na hrubé porézne, pieskované, silne nasiakavé omietky natrieť základný náter SÜDWEST InnenGrund.

Sadrové a hotové omietky maltovej skupiny PG IV (nie pre maltovú skupinu IV d) + V:

Treba natrieť základom SÜDWEST InnenGrund.

Sadrové stavebné dosky: Nasiakavé dosky treba natrieť základom SÜDWEST InnenGrund

Sadrokartónové dosky: Sadrokartónové povrch vrátane obrúseného ostierkovania treba natrieť základom SÜDWEST InnenGrund a tým ich pripraviť na ďalšie nátery. Pri prerážaní žltnutia treba urobiť dodatočný izolačný náter izolačnou farbou SÜDWEST Isolierfarbe L (pozri BFS technický list 12). Podľa údajov výrobcu môže účinok svetla pôsobiaci dlhší čas na sadrokartónové dosky spôsobiť

Údaje uvedené v tomto technickom liste sú popisy produktu. Predstavujú všeobecné upozornenia na základe našej skúsenosti a testov a nezohľadňujú konkrétny prípad použitia. Z údajov nemôžu byť vyvodené žiadne nároky na náhradu. V prípade potreby sa obráťte na naše technické poradenstvo. Staré vydania technických listy strácajú novými vydaniaми svoju platnosť.

SÜDWEST StreichPutz

sfarbenie a tým môže viesť neskôr k zmenám farby krycej omietky a farebných náterov. Na zabránenie možného rizika zmien sa odporúča testovací náter cez viaceré rozsahy dosiek, vrátane ostierkovaného rozsahu.

Betón: Treba odstrániť prípadné znečistenia od oleja, tuku a vosku. Poškodené miesta a lunkre zatrieť stierkou SÜDWEST Rapid Spachtel. Natrieť základom SÜDWEST InnenGrund.

Pórobetón: Natrieť základom SÜDWEST InnenGrund a hladkou stierkou.

Drevené, živicové, drevotrieskové a izolačné drevené dosky: Navoskované dosky príslušne pripraviť. Natrieť základom SÜDWEST InnenGrund a SÜDWEST AquaVision All-Grund.

Nosné nátery: Matné, slabo nasiakavé nátery priamo upraviť. Natrieť základom SÜDWEST InnenGrund pri silno nasiakavých starých disperzných náteroch.

Staré vápenné nástreky a farebné minerálne nástreky a nátery: Podľa možnosti mechanicky odstrániť a plochy vyčistiť od prachu. Natrieť základom SÜDWEST InnenGrund.

Glejové farebné nástreky:
Dôkladne zmyť a príslušne upraviť podľa podkladu.

Nedržiace tapety: Odstrániť bezo zvyškov. Poumývať zvyšky lepidla a makulatúry. Medzery zatrieť hmotou SÜDWEST Profi-GF Spachtel a ďalej príslušne upraviť.

Plochy napadnuté plesňou: Plesňový povlak treba odstrániť namokro (napr. vykartáčovať, alebo zoškrabať). Vykonať ďalšiu úpravu so SÜDWEST Fungan®. Natrieť základom podľa druhu a povahy základu.

Plochy obsahujúce škvrny od nikotínu, vody, hrdze alebo mastnoty:

Plochy treba poumývať roztokom vody s pridaním domáceho odmasťovacieho prostriedku, nechať dobre vysušiť a vykartáčovať. Základný izolačný náter natrieť izolačnou farbou SÜDWEST Isolierfarbe, podľa stavu je potrebné natrieť dvakrát. Pri náteroch s akrylovo-špárovacou a tmeliacou hmotou môže dôjsť v dôsledku veľkej elasticity akrylovej a tmeliacej hmoty k vzniku trhlín a sfarbenia náterov. Na základe rôznorodosti produktov, ktoré sú na trhu, treba v jednotlivých prípadoch vykonať vlastnú skúšku na posúdenie príľnavosti.

Spracovanie:
Natierať štetcom, valčekom alebo štrukturovať štetcom. Podľa nasiakavosti podkladu riediť vodou maximálne na 10%. Pred spracovaním treba zmes dobre premiešať.

Úprava (prerábanie):

Pri +20°C a 65 % rel. vlhkosti vzduchu. Lazúrová technika: Zvlášť vhodná je SÜDWEST Euro-Classic v intenzívnych farebných odtieňoch riedená v pomere 1:1 vodou alebo základom SÜDWEST InnenGrund.

Teplota spracovania:

Spracovávať a nechať vysušiť pri teplote vzduchu a objektu medzi +5°C a +30°C.

Osobitné pokyny:

Je možné tónovanie oproti komerčnému plnému odtieňu farby. Prídavné množstvo koncentrácie tónovania nesmie prekročiť 1 %. Pridaním pigmentových koncentrátov môžu sa zavliecť nepatrné množstvá rozpúšťadla a/alebo zmäkčovadla.

Smernica EG 2004/42/EG:

Produkt „StreichPutz“ nedosahuje najvyššiu hodnotu VOCH kategórie produktu h (30 g/l) a tým je VOC-konformný.

Deklarácia VDL:

Polymérové pojivo, polymérová disperzia, minerálne plniace látky, silikátové plniace látky, voda, zahusťovače, dispergačné prostriedky, máčadlá, regulátory pH, skladovacie ochranné prostriedky na báze 1,2 benzisothiazolin-3-one (BIT), skladovacie ochranné prostriedky na báze bronopol (INN).

GISCODE: BSW 20

Všeobecné bezpečnostné pokyny:

Počas spracovania a sušenia farieb a lakov treba zabezpečiť dobré vetranie. Potravinu, nápoje a krmivá pre zvieratá treba uschovať mimo dosahu. Treba zabrániť kontaktu s očami a s pokožkou. Pri brúsiacich prácach sa prach nesmie vdychovať. Uchovávať mimo dosahu detí. Nesmie sa dostať nezriedené resp. vo väčších množstvách do spodnej vody, do vodojemov alebo do kanalizácie.

Ďalšie údaje nájdete v aktuálnom bezpečnostnom liste na www.sudwest.sk

Skladovanie:

Skladovať v suchom, chladnom, nemrznúcom prostredí.

Zber odpadu:

Na recykláciu odovzdať len prázdne obaly. Pri zbere sa musia dodržiavať aktuálne zákonné predpisy.

Technické poradenstvo:

Pre všetky otázky, ktoré nie sú zodpovedané týmto technickým listom, je Vám k dispozícii náš servisný personál: info@sudwest.sk

Od: november/2018/CS