

PRONOVA škárovací akrylový tmel

Vlastnosti:

PRONOVA škárovací akrylový tmel je plastoelastický akrylový tmel, ktorý môže byť použitý rôznymi spôsobmi, v interiéri aj exteriéri. Priľne k mnohým materiálom bez základného náteru, dokonca aj na vlhkom povrchu. Po vytvrdnutí je možné omietnuť a pretrieť. Veľmi dobrá znášanosť s komerčne dostupnými disperznými farbami.

Oblasť použitia:

Ideálne pre spojovacie a utesňovacie škáry s nízkym dilatačným namáhaním, ako sú roletové boxy, schody, dvere a soklové lišty alebo ozdobné profily. Na uzavretie trhlín a škár na omietke, pórobetóne, sadrokartóne, vláknitom cemente, minerálnych podkladoch, polystyréne® a dreve.

Výhody produktu:

- odolný voči dažďu krátko po nanosení
- kompatibilný s nátermi⁽¹⁾
- veľmi nízke emisie
- pre interiér a exteriér⁽¹⁾
- priľnavý aj na vlhkých podkladoch
- pretierateľný⁽¹⁾
- odolný voči starnutiu
- plastoelastický

Technické informácie:

Základná surovina:	akrylátová disperzia
Tvrdosť Shore – A:	ca. 10 (±2)
Hustota:	ca. 1,61 g/cm ³ (±0,03)
Teplotná odolnosť (po vytvrdnutí):	-25°C - + 80°C
Teplota spracovania:	+5°C - + 40°C
Vytvrdnutie:	ca. 2-3 mm/24h ⁽²⁾
Doba tvorby filmu:	ca. 10-15 minút ⁽²⁾
Prípustná celková deformácia:	ca. 12,5%
Prípustná šírka škáry:	5-25 mm
Normy a skúšky:	EN 15651-1: F-EXT-INT GEV-Emicode®EC 1 plus veľmi nízky obsah emisií RAL DE-UZ 123: Der Blaue Engel

⁽¹⁾ dbajte na odstavec „Dôležité poznámky“

⁽²⁾ závisí od teploty, vzdušnej vlhkosti, nasiakavosti podkladu a hĺbky škáry. Údaje podľa DIN EN ISO 291 Normálna klíma +23°C / 50% rel. vzdušná vlhkosť

Príprava podkladu:

Spracovávané plochy a podklady musia byť nosné, čisté, bez prachu, oleja a mastnoty. Vysoko nasiakavé, porézne podklady vopred natrite vodou zriedeným škárovacím akrylovým tmelom PRONOVA alebo hĺbkovým základným náterom a nechajte ho odvetrať. Predvyplňte hlboké škáry pomocou Pronova PE-škárového výplňového profilu. Na dosiahnutie perfektného výsledku oblebte okraje škár maskovacou páskou

Spracovanie:

Kartušu narežte nad závitom, dýzu zrežte na želanú šírku škáry. PRONOVA škárovací akrylový tmel vstrekujte do škár rovnomerne bez medzier za pomoci aplikačnej pištole, a počas tvorby

filmu vyhladíte pomocou čistej vody a vhodného náradia, ako napr. škárovacieho hladítka – Pronova Fugen Ass. Následne odstráňte maskovaciu pásku.

Čistenie:

Čerstvé znečistenie nevytvrdnutým PRONOVA škárovacím akrylovým tmelom sa môžu odstrániť vodou. To isté platí pre čistenie nástrojov.

Vytvrdnutý tmel sa dá odstrániť len mechanicky a síce za pomoci vhodného rezného nástroja, ako napr. škárovacím nožom PRONOVA.

Skladovanie:

Skladujte na chladnom a suchom mieste, chráňte pred mrazom. Pri správnom skladovaní je PRONOVA škárovací akrylový tmel v neotvorenom balení spracovateľný po dobu 24 mesiacov. Minimálna doba trvanlivosti: Pozri odtlačok na obale.

Likvidácia:

Na recykláciu odovzdávajte len zvyškov zbavené obaly. Pri likvidácii dodržiavajte oficiálne predpisy.

Dôležité poznámky:

Škárované miesta v exteriéri chráňte pred dažďom a striekajúcou vodou až do úplného vytvrdnutia. Nízke teploty a mokré podklady predlžujú dobu vytvrdnutia. Nevhodné na použitie na prírodný kameň a mramor alebo na dlhodobu vodou zaťažovaných škárach, ako napríklad v sanitárnych priestoroch alebo v exteriéri, ako napr. na balkónoch a terasách. Nevhodný na použitie na polyetylén, polypropylén, polykarbonát, polymetylmetakrylát, teflón, mäkkých plastoch a na podkladoch obsahujúcich decht alebo bitúmen. Na základe mnohých spôsobov použitia odporúčame zákazníkom vykonať vlastný test vhodnosti produktu na ich podklade.

PRONOVA škárovací akrylový tmel je možné pretieť bežne dostupnými farbami, lakmi a lazúrami podľa DIN 52452. Ako plastoelastický tmel sa tento produkt môže pretierať celoplošne len vtedy, keď použitý náter dokáže bez poškodenia kopírovať pohyby tmelu. Tým, že vytvrdzovanie akrylátových tmelov prebieha za odparovania vody, fyzikálne sa nedá zamedziť jemnému zmršteniu, čo môže viesť k tvorbe trhlín na príliš skoro nanesených farbách. Pretretie farebnými disperznými farbami môže viesť k zafarbeniu náteru.

Bezpečnosť:

Pozor! Pri striekaní môžu vznikať nebezpečné kvapôčky, ktoré sa môžu dostať do pľúc. Nevdychujte aerosól ani hmlu. Môže spôsobovať alergické reakcie. Uchovávajte mimo dosahu detí. Pri spracovaní a schnutí dbajte na dôkladné vetranie. Počas spracovávania nejedzte, nepite a nefajčite. Pri kontakte s očami alebo pokožku okamžite dôkladne opláchnite vodou. Nevhodný na použitie v miestach s kontaktom s potravinami a pitnou vodou.

Pred začatím prác si prečítajte bezpečnostné upozornenia na etikete balenia a dbajte na údaje v bezpečnostom liste. Bezpečnostný list nájdete na stránke www.xxlfarby.sk.

Forma dodania:

Nádoba: 300ml kartuša
Balene: 12 Ks/Kartón
Farebné odtiene: biely, šedý, hnedý, čierny