

Zaštita drva sa sadržajem otapala

SÜDWEST PALADUR® extramatt

30780



Upotreba:

PALADUR® extramatt je ekstra mat prozirni lak ojačan PU-om koji čuva tvrdo i meko drvo u interijeru. PALADUR® extramatt može se koristiti vani kao bezbojni premaz na ostakljenim ili obojenim površinama. Zbog visoke mehaničke nosivosti, PALADUR® extramatt se može koristiti za zaštitu površina sofa ili namještaja. Površine lakirane PALADUR® extramatt lakom vrlo se lako čiste i odlikuje ih optički visokokvalitetna površina.

Svojstva:

- mehanička otpornost
- lijep izgled površine
- vrlo dobra razmazivost
- jednostavno održavanje površine
- otpornost na blokiranje (neljepljivost)
- bez aromatičnih tvari (VdL-RL-01)

Nijansa: 0901 bezbojni

Pakiranje: 375 ml, 750 ml, 2,5 l

Potrošnja: 80 – 100 ml / m² na jedan premaz

Razina sjaja: mat (cca. 5 - 20 GU pri 85°)

Primjena:

Opća pravila:

Priprema podloge i izvođenje soboslikarskih radova moraju odgovarati trenutnom stanju tehnike. Svi premazi i pripremni radovi moraju se voditi prema objektu i zahtjevima kojima će objekt biti izložen.

Pridržavajte se važećih tehničkih listova BFS-a, izdanih u skladu s tehničkim smjernicama koje je izdao Savezni odbor za boje i zaštitu materijala. Vidi također VOB, dio C DIN 18363, odjeljak 3 Radovi bojanja i lakiranja.

Daljnja obrada/uklanjanje slojeva boje kao što je brušenje, zavarivanje, tamnjenje itd. može uzrokovati stvaranje prašine i/ili pare. Radove izvodite samo u dobro prozračenim prostorima. Po potrebi koristiti odgovarajuću (dišnu) zaštitnu opremu.

Sve podloge moraju biti čiste, suhe, nosive i bez odvajajućih tvari. Nepoznate podloge moraju se ispitati na njihovu nosivost i prikladnost za nanošenje dodatnih slojeva boje. Ako je potrebno, ispitajte uzorak s površine i provjerite prijanjanje pomoću presjeka i/ili lijepljenjem i otkidanjem tekstilne trake. Kod nadgradnih slojeva (sustav premaza) potrebno je napraviti međubrušenje između pojedinih slojeva.

Obrusite sive i istrošene drvene površine do temelja. Očistite i izbrusite potporne stare premaze. Zaoblite oštre drvene rubove. Za vodoravne površine osigurati dovoljan nagib odvodnje vode. Vlažnost drva ne smije prelaziti 12% za drvo listopadnog drveća i 15% četinjača. Što je podloga suša, to je dubina prodiranja veća, što poboljšava zaštitnu funkciju i vijek trajanja ostalih premaza. Nitro razrjeđivačem operite tropsko drvo sa spojevima koji usporavaju sušenje i nanesite probni sloj.

U eksterijeru, preporuča se prethodno tretirati neobrađene ili labave drvene dijelove podložne plijesni sa SÜDWEST Holz-Imprägnier-Grund. Obratite pozornost na tehnički list DIN 68800, dio 3 i BFS tehnički list 18.

Obrada:

Nanositi se bez razrjeđivanja kistom, valjkom ili prskanjem. Ne obrađivati i ne nanositi kada je temperatura zraka i predmeta niža od +5 °C.

Prskanje pod visokim pritiskom:

Na primjer sa SATAjet 3000RP/SATAjet RP
Mlaznica: 2,0 / 2,5 mm
Tlak: 1,5 – 2,0 bara

Parametri tlaka i mlaznice za drugu opremu za prskanje prema podacima proizvođača dotične opreme. Daljnje informacije o alternativnoj SATA sprej opremi na www.suedwest.de (Service / Prospectus-Download)

Podaci navedeni u ovom tehničkom listu su opisi proizvoda. To su opća upozorenja temeljena na našem iskustvu i testovima i ne uzimaju u obzir specifičan slučaj upotrebe. Iz podataka se ne mogu zaključiti nikakvi zahtjevi za povratom. Ako je potrebno, obratite se našem tehničkom savjetu. Stara izdanja tehničkih listova gube na važnosti s novim izdanjima.

SÜDWEST PALADUR® extramatt

Sustav višestrukog premazivanja:

Temeljni i međusloj na novom drvu treba prvenstveno izvesti s PALADUR® hochglänzend" čak i ako se dalje obrađuje s "PALADUR® seidenmatt" ili "PALADUR® extramatt". Na jako upojnim površinama prvi sloj se može razrijediti do 5% sintetičkim razrjeđivačem AF (bez aromata). Zatim lagano pobrusite kako biste uklonili drvena vlakna koja strše.

Novo drvo, u interijerima:

2 do 3 nerazrijeđena sloja.

Netaknuto, obojeno drvo, za interijere:

1 do 2 nerazrijeđena sloja.

Sušenje:

(+ 20°C / 60% relativne vlažnosti, 100 µm debljine vlažnog sloja)

Ne lijepi se za prašinu:	nakon cca. 2,5 sata
Obradivo:	nakon cca. 12 sati
Konačna tvrdoća:	6-8 tjedana

Veća debljina sloja i niže temperature usporavaju vrijeme sušenja.

Posebna upozorenja:

Ne koristiti kao bezbojni premaz na bijelim premazima, jer će materijal požutjeti.

Alkidne boje koje sadrže otapala imaju svoj tipičan miris koji se osjeća i nakon sušenja. Stoga preporučujemo SÜDWEST boje na bazi vode, koje se preporučuju za unutarnju upotrebu, za široku primjenu u stambenim prostorima.

Razrjeđivanje/čišćenje alata:

Alat očistite sintetičkim razrjeđivačem.

Direktiva 2004/42/EZ:

Proizvod "PALADUR® extramatt" pada ispod maksimalne VOC vrijednosti kategorije proizvoda i (500 g/l) i stoga je usklađen s VOC.

VDL deklaracija (sadržane tvari):

alkidne smole, mješavine alifatskih ugljikovodika, antioksidansi, sredstva za sušenje, amorfne silicijeve kiseline, sredstva protiv pjenjenja

GISCODE: BSL40

Opće sigurnosne upute:

Osigurajte dobru ventilaciju tijekom obrade boja i lakova i kada se premazi suše.

Držite hranu, piće i hranu za životinje izvan dohvata.

Izbjegavajte kontakt s očima i kožom.

Koristite samo u dobro prozračenim prostorima.

Tijekom rada nemojte jesti, piti, pušiti i ne udisati mirise.

Nemojte udisati prašinu prilikom brušenja.

Čuvati izvan dohvata djece.

Spriječiti istjecanje u odvođe i vodotokove.

U slučaju onečišćenja rijeka, jezera ili kanalizacije, obavijestite nadležne vlasti u skladu s lokalnim zakonima.

Dodatne informacije možete pronaći u aktualnom sigurnosno-tehničkom listu na www.sudwest.sk

Skladištenje:

Otvoreni spremnik mora biti hermetički zatvoren.

Čuvajte na hladnom, suhom, ali zaštićenom od smrzavanja.

Sakupljanje i odlaganje otpada:

Samo prazne spremnike treba predati na recikliranje. Prilikom likvidacije moraju se poštovati važeći zakonski propisi.

Tehnička podrška:

Za sva pitanja na koja nema odgovora u ovom tehničkom listu, naše servisno osoblje Vam stoji na raspolaganju: info@sudwest.sk

Od: Lipanj / 2018 / KM