



Alkalmazás:

Az Acryl All-Grund Spray egy univerzális a l a p o z ó és tapadásfokozó, amely számos beltéri és kültéri aljzatra alkalmas. A termék ideális a tökéletlenségek javítására. Gyorsan és univerzálisan átdolgozható fedőlakkokkal.

Jellemzők:

- csak enyhe szag
- nagyon gyors száradás
- kiváló folyékonyság
- aktív korrózióvédelem
- kiváló tapadás
- gyorsan és általánosan átdolgozható
- jó szélsőséges lefedettség
- vízalapú technológia

Árnyék: 9110 fehér

Kötet: 400 ml permeteződoboz

Fogyasztás: dobozonként kb. 1 m²
kettős keresztpermetezésben

Fényesség: szatén matt

Alkalmazás:

Általános szabályok:

Az aljzat előkészítésének és a bevonási munkák elvégzésének meg kell felelnie a technika jelenlegi állásának. Minden bevonási és előkészítési munkát a tárgynak és a tárgyra vonatkozó követelményeknek megfelelően kell elvégezni.

Tartsa be az aktuális BFS műszaki adatlapokat, amelyeket a Szövetségi Festék- és Anyagvédelmi Bizottság által kiadott műszaki irányelveknek megfelelően adtak ki. Lásd még VOB, C rész DIN 18363, 3. bekezdés Festési és lakkozási munkák.

A festékrétegek további feldolgozása/eltávolítása, például csiszolás, hegesztés, leforrázás stb. por- és/vagy gőzképződést okozhat. Csak jól szellőző helyiségekben végezze a munkát. Szükség esetén használjon megfelelő (légzésvédő) védőfelszerelést.

Minden aljzatnak tisztának, száraznak, teherbírónak és oszlató anyagoktól mentesnek kell lennie. Az ismeretlen aljzatokat meg kell vizsgálni teherbíró képességük és további festékrétegek felvitelére való alkalmasságuk szempontjából. Szükség esetén a terület egy mintáján kell tesztelni, és a tapadást keresztmetszettel és/vagy szövetszalag felragasztásával és lehúzásával kell ellenőrizni. Karosszériafestésnél (bevonatrendszer) a rétegek között egy közbenső csiszolást kell végezni.

Háttér:

Az aljzatnak szilárdnak, száraznak, tisztának, teherbírónak és elválasztó anyagoktól mentesnek kell lennie.

Megfelelő háttérinformációk:

Tartós és stabil régi bevonatok, vas, acél, cink, horganyzás, alumínium, kemény műanyagok (kemény PVC, PUR, akrilüveg, melamingyanta, Resopal), fa és faanyagok.

Az aljzat előkészítése:

Régi festék:

Tapadásvizsgálat. Távolítsa el a régi bevonatokat, amelyek nem teherbíróak és stabilabbak a következő festékrétegek számára maradék nélkül. Alaposan tisztítsa meg és csiszolja le a stabil és teherbíró régi bevonatokat.

Vas és acél (csak beltérben):

Vas és acél alaposan megszabadul a rozsdától. Távolítsa el a gördülő kérget vagy a vízközetet. Az erősen szennyezett acélfelületeket tisztítsa meg fúvással, a DIN EN ISO 12944-4 szerinti SA 2 ½ tisztasági fokozatban.

Kültéri használatra a SÜDWEST All-Ground Spray (oldószeres bázisú) vasra és acélra ajánlott.

Cink és horganyzott aljzatok:

Tisztítsa meg SÜDWEST Zink- und Kunststoff Reinigerrel. Tartsa be a műszaki adatlapot és a BFS 5. számú utasítását.

Az ebben az adatlapban megadott információk termékleírások. Tapasztalataink és tesztjeink alapján általános figyelmeztetéseket jelentenek, és nem tükrözik a következő információkat

konkrét felhasználási eset. Az adatokból nem lehet állításokat levonni, hogy Csere. Szükség esetén forduljon műszaki tanácsadásunkhoz. Régi a műszaki adatlapok kiadásai az új kiadásokkal együtt érvényüket veszítik.

SÜDWEST Acryl All-Grund spray

Alumínium (eloxáltatlan):

SÜDWEST Kupfer- und Alu-Reinigerrel tisztítható. Tartsa be a műszaki adatlapot és a 6. számú BFS utasítást.

Kemény műanyagok, pl. kemény PVC:

Tisztítsa meg a SÜDWEST Zink- und Kunststoff-Reinigerrel. Tartsa be a műszaki adatlapot és a 22. számú BFS utasítást.

Fa és faanyagok (csak belső térben):

Csiszolja és tisztítsa a fa felületeket a szemcsék irányában.

Feldolgozás:

Használat előtt rázza fel a tartályt körülbelül 2 percig a hallható golyócsapásoktól. A feldolgozás során viseljen egyéni védőfelszerelést (légzésvédő, kesztyű). Az Acryl All-Grund spray-t csak jól szellőző helyiségben használja. A permetezési távolság kb. 15-20 cm. Vigye fel a terméket 2-3 alkalommal. A munkafázisok között hagyja a festéket 5-10 percig kiszellőzni. A szórófej öntisztuló és nem üríthető. A munka befejeztével nedves ruhával törölje le a szórófejet. A szórófejes tartály szintén könnyen tisztítható nedves ruhával, mivel az Acryl All-Grund Spray vízzel hígítható.

Feldolgozási feltételek:

Ne alkalmazza és ne hagyja száradni +10°C alatti és +25°C feletti levegő- és tárgyhőmérsékleten, valamint közvetlen napfényben.

Szárítás:

(+ 20 °C-on / 60 % relatív páratartalom mellett, 60 µm vastag nedves filmréteg).

A por nem tapad a felületre: kb. 30 percig
Átdolgozható: kb. 2 óra (vízbázisú festékek)

A nagyobb rétegvastagság és/vagy alacsonyabb hőmérséklet növeli a száradási időt.

Újratervezés:

Átdolgozható az általánosan kapható vízbázisú és egykomponensű oldószeres festékekkel. Oldószeres festékekkel történő átdolgozás esetén kb. 24 óra száradási idő ajánlott.

Különleges figyelmeztetések:

E-fémeken, fán és faalapú anyagokon történő használata csak belső használatra engedélyezett. A faanyagon sárgás elszíneződés behatolása előfordulhat a benne lévő anyagokkal. A SÜDWEST All Grund Spray jobb szigetelő hatást ér el az ilyen aljzatokon.

EG 2004/42/EK irányelv:

Az "Acryl All-Grund Spray" termék nem tartozik a VOC-mentes festékekről szóló irányelv hatálya alá (nem tartozik a hatálya alá).

Általános biztonsági utasítások:

További információkért kérjük, olvassa el az aktuális biztonsági adatlapot [a www.sudwest.sk](http://www.sudwest.sk) weboldalon.

Tárolás:

Száraz, hűvös, de fagymentes helyen, szorosan lezárva tárolja. Védje a napfénytől. A dobozt függőlegesen kell tárolni és szállítani, és védeni kell a kémiai és mechanikai hatásoktól. A kannán található biztonsági utasításokat, valamint a tárolás helyére vonatkozó valamennyi jogszabályi előírást be kell tartani.

Hulladékgyűjtés és ártalmatlanítás:

Újrahasznosításra csak üres edényeket szabad elvinni. Az ártalmatlanítás során be kell tartani a hatályos jogszabályi előírásokat.

Műszaki tanácsadás:

A jelen műszaki adatlapban nem megválaszolt kérdések esetén szervizünk készséggel áll az Ön rendelkezésére: info@sudwest.sk.

Október / 2020 / KM