

Ochrana dřeva na vodní bázi

SÜDWEST AquaVision® Holz-Siegel satin

30985



Použití: Provádějte nátěry, které jsou v souladu se zákonem o ochraně životního prostředí:

AquaVision® Holz-Siegel satin je bezbarvý pololesklý lak, který se používá jako těsnicí nátěr pro vnitřní povrchy. Nanáší se přímo na dřevěné podklady nebo jako bezbarvý ochranný nátěr na již natřené podklady.

Výrobek je opatřen odborným posudkem podle DIN EN 71-3 (norma pro bezpečnost dětských hraček).

Výrobek je odolný vůči různým dezinfekčním prostředkům.

Vlastnosti:

- ředitelný vodou
- nízký zápach
- nízké emise
- v souladu s AgBB
- rychlé schnutí
- bezbarvý
- nežloutnoucí
- odolný a trvanlivý
- pružný
- saténově matný
- propustný pro vodní páry
- bez rozpouštědel a odolný vůči čisticím prostředkům pro domácnost

Barevný odstín: Bezbarvý

Objem balení: objem: 375 ml, 750 ml, 2,5 l, 10 l

Spotřeba: 80 - 100 ml/m² na vrstvu

Lesk: saténový lesk

Použití: V případě potřeby je možné použít i jiné materiály, např.:

Příprava podkladu a provedení nátěrových prací musí odpovídat současnému stavu t e c h n i k y . Veškeré nátěrové a přípravné práce je třeba řídit podle objektu a požadavků, kterým bude objekt vystaven. Přitom je třeba dodržovat platné technické listy BFS, vydané podle technických směrnic vydaných Spolkovým výborem pro nátěry a ochranu materiálů. Viz také VOB, část C DIN 18363, odst. 3 Malířské a lakýrnické práce.

Další zpracování/odstraňování vrstev nátěru, jako je broušení, svařování, opaření atd. může způsobit tvorbu prachu a/nebo výparů. Práce provádějte pouze v dobře větraných prostorách. V případě potřeby používejte vhodné (dýchací) ochranné pomůcky.

Všechny podklady musí být čisté, suché, nosné a bez rozkladných látek. Neznámé podklady musí být vyzkoušeny z hlediska jejich nosnosti a vhodnosti pro nanášení dalších vrstev nátěru. V případě potřeby proveďte zkoušku na vzorku plochy a zkontrolujte přilnavost příčným řezem a/nebo nalepením a odlepením textilní pásky. U nátěrů karoserie (nátěrový systém) je třeba mezi jednotlivými vrstvami provést mezibus.

Podklad:

Podklad musí být pevný, suchý, čistý, nosný a bez separačních látek.

Vhodné podklady:

Vnitřní dřevěné povrchy (např. podlahy, dřevěné obložení, nábytek) OSB desky, korek, lakované a lazurní povrchy, disperzní barvy.

Příprava podkladu:

Nelakované dřevo důkladně obrousíte a očistíte.

Již mořené a lakované povrchy přebrusíte brusným rounem nebo matným materiálem.

Zpracování:

AquaVision® Holz-Siegel satin" před použitím dobře promíchejte. Na velmi savé povrchy naneste první vrstvu zředěnou vodou do 30 %. "AquaVision® Holz-Siegel satin" lze nanášet štětcem nebo válečkem.

Podle potřeby naneste 1 až 2 neřaděné závěrečné nátěry. Po prvním nátěru na dřevo je třeba provést mezibus brusným rounem nebo brusným papírem (zrnitost 240 až 320).

Informace uvedené v tomto technickém listu jsou popisem výrobku. Představují obecná upozornění založená na našich zkušenostech a testech a neberou v úvahu

konkrétní případ použití. Z údajů nelze vyvozovat žádná tvrzení. kompenzaci. V případě potřeby se obraťte na naše technické poradenství. Staré vydání technických listů již nejsou s novými vydáními platná.

SÜDWEST AquaVision® Holz-Siegel satin

Povlakový systém:

Dřevěné povrchy, OSB desky, korek:

U vysoce savých povrchů zředte základní nátěr vodou na maximálně 30 %. Poté naneste 1 až 2 neředěné finální nátěry přípravkem "AquaVision® Holz-Siegel satin".

Malované a lakované povrchy:

Pro finální úpravu natřených nebo lakovaných povrchů naneste 1 až 2 neředěné finální nátěry přípravkem "AquaVision® Holz-Siegel satin".

Disperzní barvy:

Pro konzervaci nástěnných barev na bázi disperze naneste 1 až 2 neředěné nátěry přípravkem "AquaVision® Holz-Siegel satin".

Doporučené nářadí:

Pro malování štětcem doporučujeme používat štětce se štětinami ze syntetických vláken. Pro válečkování doporučujeme použít váleček z jemných mikrovláken.

Aplikace ve spreji:

Postup:	Tryska	Tlak materiálu / Množství	Tlak Vzduch	Ředění
Vysoký tlak	2,0	-	2,0 bar	5%
Nízký tlak	Střední	1/2 až cca 3/4	Max.	-

Teplota zpracování:

Teplota a vlhkost vzduchu ovlivňují schnutí a tekutost vodou ředitelných barev. Optimální teplota pro zpracování je 10 °C - 25 °C (přibližně 60 % relativní vlhkosti). Nízká teplota a vysoká vlhkost vzduchu prodlužují dobu schnutí. Nezpracovávejte při teplotách nižších než +5 °C. Vysoká teplota a nízká vlhkost vzduchu zkracují dobu otevření.

Nástroje na ředění/čištění:

Podle potřeby naředte čistou vodou. Nářadí omyjte vodou, opláchněte v mýdlovém roztoku a po delších přestávkách nebo po ukončení práce opláchněte.

Schnutí:

(+20 °C / 60 % relativní vlhkost, tloušťka mokrého filmu 100 µm)

Nepřílnavost k prachu: Přibližně 1

hodina Recyklovatelný: Přibližně 12

hodin

Konečná tvrdost: Přibližně 7 dní

Vysoká tloušťka vrstvy a/nebo nízké teploty prodlužují dobu schnutí.

Zvláštní pokyny/opatření:

Nepoužívejte na povrchy, které budou později intenzivně namáhány, např. při kontaktu s tuky a mastnotami, změkčovadly, alkoholem nebo jinými agresivními složkami. Nepoužívejte na skvrny rozpustné ve vodě. Povrchy natřené "AquaVision® Holz-Siegel satin" lze čistit běžnými domácími čisticími prostředky. Nepoužívejte abrazivní nebo agresivní čisticí prostředky.

Směrnice EG 2004/42/42 EG

Výrobek "AquaVision® Holz-Siegel satin" spadá do kategorie výrobků VOC i (140 g/l), a proto je v souladu s VOC.

Prohlášení VDL (obsažené látky):

Akrylátové disperze, PU disperze, voda, glykoly, amorfni kyseliny křemičité, odpěňovač, hraniční přísady, povrchové přísady, polyuretanové zahušťovadlo, neutralizační činidlo.

GISCODE: BSW30

Všeobecné bezpečnostní pokyny:

Při zpracování barev a laků a při schnutí nátěrů zajistěte dobré větrání.

Uchovávejte potraviny, nápoje a krmivo pro zvířata mimo do s a h . Zabraňte kontaktu s očima a kůží.

Při broušení nevdechujte prach.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nedovolte, aby se dostaly do spodních vod, vodních toků nebo kanalizace.

Další informace naleznete v aktuálním bezpečnostním listu na [adrese www.sudwest.sk](http://adrese.www.sudwest.sk).

Skladování:

Otevřenou nádobu vzduchotěsně uzavřete. Skladujte v chladném, suchém, ale nemrzoucím prostředí.

Sběr a likvidace odpadu:

Vyprázdněné nádoby odevzdávejte pouze k recyklaci. Při likvidaci je třeba dodržovat platné právní předpisy.

Technické poradenství:

V případě dotazů, které nejsou zodpovězeny v tomto technickém listu, je vám k dispozici náš servisní personál: info@sudwest.sk

Od: říjen / 2019 / KM