

Farby a laky na báze vody

SÜDWEST Aqua Alu-Effectlack

30510



Použitie:

Aqua Alu-Effectlack je dekoratívna špeciálna farba vhodná pre vysokokvalitné, lesklé povrchy s metalickým efektom v interiéri a exteriéri.

Produkt môže byť použitý na lesklé dekoratívne nátery na pripravených plochách, napr. na dverách, zábradliach ale aj plochách stien (napr. sklená tkanina).

Predovšetkým je vhodný aj ako ochranné riešenie na podklady, ktoré sú zaťažované ohrevom ako radiátory a dymovody. Je bez VOC, preto je použiteľný aj veľkoplôšne v citlivých interiérových priestoroch.

Vlastnosti:

- brilantné povrchy
- na báze vody
- mierny zápach, podiel rozpúšťadla (VOC) < 1%
- teplovzdorná do + 200°C
- možnosť aplikácie štetcom a valčekom
- príľnavá
- tónovateľná
- rýchloschnúca
- vysokoelastická

Farebný odtieň:

9318 – brilantné striebro (zodpovedá cca RAL 9006)

Ďalšie kovové odtiene: RAL 9007, zlatá, bronzová, medená, ľadovcovo-modrá, atď.

viď. vzorkovník SÜDWEST All-Color Lack Farbtöne, kolekcia Metallic Lacke (metalické farby)

Objem:	750 ml, 2,5 l
Spotreba:	80 – 100 ml / m ² na náter
Stupeň lesku:	lesklý

Aplikácia:

Všeobecné pravidlá:

Príprava podkladu a prevedenie maliarskych prác musí zodpovedať súčasnému stavu techniky. Všetky nátery a ich prípravy by sa mali vždy riadiť objektom a požiadavkami, ktorým sú vystavené. Rešpektujte aktuálne BFS návody, vydané podľa technických smerníc pre maliarke a lakové práce (zhotovovateľ smerníc- Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz). Pozrite si tiež VOB, časť C DIN 18363, odsek 3- Natieranie a lakovanie.

Ďalšie spracovanie / odstránenie vrstiev farby ako je brúsenie, zváranie, vypaľovanie atď., môže vytvárať nebezpečný prach a paru. Práce vykonávajte len v dobre vetraných priestoroch. V prípade potreby použite vhodné (respiračné) ochranné pomôcky.

Všetky podklady musia byť čisté, suché, nosné a bez oddeľujúcich substancií. Pri nestabilných podkladoch sa musí testovať ich nosnosť a spôsobilosť pre následné nátery. V prípade potreby vytvorte testovaciu plochu a skontrolujte príľnavosť pomocou krížového prierezu a/alebo odtrhnutím textilnej pásky. Pri vrstvách nadstavby (náterový systém) by ste mali medzi jednotlivými vrstvami použiť medzibrúsu.

Zošednuté a zvetrané drevené plochy obrúste až do nosného podkladu. Nosné staré nátery vyčistite a obrúste. Ostré drevené hrany zaoblite. Pri vodorovných plochách sa postarajte o dostatočný sklon odtoku. Vlhkosť dreva by pri dreve z listnatých stromov nemala presiahnuť 12% a z ihličnatých 15%. Čím suchší je podklad, tým väčšia je hĺbka prieniku, čím sa zlepšuje ochranná funkcia a životnosť ďalších náterov. Drevo z tropických stromov so zmesami, ktoré spomaľujú schnutie, umyte s nitro riedidlom a naneste skúšobný náter.

V exteriéri odporúčame neošetrené alebo voľne položené drevo, ktoré je náchylné na huby, predupraviť so SÜDWEST Holz-Imprägnier-Grund. Dodržiavajte technický list, DIN 68800, časť 3 a BFS návod 18.

Príprava podkladu:

Staré nátery, kovy, plasty, drevo a drevené materiály: natrite so SÜDWEST AquaVision All-Grund alebo SÜDWEST All-Grund (dodržiavajte technický list).

Minerálne podklady:

Penetrujte so SÜDWEST Hydro-Grund a následne ako základný náter aplikujte SÜDWEST AquaVision All-Grund.

Údaje uvedené v tomto technickom liste sú popisy produktu. Predstavujú všeobecné upozornenia na základe našej skúsenosti a testov a nezohľadňujú konkrétny prípad použitia. Z údajov nemôžu byť vyvodené žiadne nároky na náhradu. V prípade potreby sa obráťte na naše technické poradenstvo. Staré vydania technických listov strácajú novými vydaniaми svoju platnosť.

SÜDWEST Aqua Alu-Effectlack

Sklená tkanina-tapety:

Najprv natrite dobre plniacou bielou matnou disperznou farbou s triedou nasiakavosti 2 alebo 3.

Profilové tapety (bez zmäkčovadla) a staré nátery na disperznej báze:

Podklady vyčistíte umytím a natrite bielou, matnou disperznou farbou s triedou nasiakavosti 1 alebo 2.

Spracovanie:

Dobre premiešajte a 1 - 2 krát naneste valčekom, štetcom alebo striekaním. Na natieranie použite štetce so zmiešanými štetinami a na nanášanie valcovaním veľrovové moltoprenové valce. Obzvlášť jemné povrchy dosiahnete použitím penového valčeka. Pri valcovaní na väčších plochách rolujte rovnomerne v jednom smere.

Náradie ponorte pred použitím do vody a následne vyžmýkajte do sucha.

Aplikácia striekaním

Postup	Dýza	Tlak materiálu / množstvo	Tlak vzduchu	Riedenie
Vysoký tlak	2,0 mm	-	2,0 bar	cca 5 – 10%
Nízky tlak	stredná	cca 2/3	max.	cca 5 – 10%

Podmienky spracovania:

Teplota a vlhkosť vzduchu ovplyvňujú schnutie a roztekavosť farieb riediteľných vodou. Optimálna teplota spracovania je 10°C - 25°C (cca 60% relatívnej vlhkosti vzduchu). Pri nízkych teplotách a vysokej vlhkosti vzduchu sa schnutie spomaluje. Nespracovávajte, neaplikujte a nenechajte schnúť pri teplote vzduchu a teplote objektu pod + 5°C. Vysoké teploty a veľmi nízka vlhkosť vzduchu skracujú dobu spracovateľnosti.

Riedenie / čistenie náradia:

Pracovné pomôcky pri dlhých prestávkach alebo po ukončení práce umyte vodou, namydliť a opláchnite.

Schnutie:

Pri + 20°C / 60 % relatívnej vlhkosti vzduchu:

Povrch nelepi prach:	cca 30 minút
Možné prepracovať:	cca 4 hodiny podľa hrúbky vrstvy a teploty
Úplne preschnutie:	po cca 20 až 36 hodinách

Odolnosť farby podľa BFS návodu č. 26:

Trieda: A, skupina 1 - 3 podľa farebného odtieňa

Dodatočné upozornenia:

Nepoužívajte v oblastiach s dlho pôsobiaceou vlhkosťou (kondenzovaná - stojaca voda) a/alebo s vysokým mechanickým zaťažením.

Smernica ES 2004/42/ES:

Výrobok „Aqua Alu-Effectlack“ spadá pod maximálnu hodnotu VOC kategórii výrobkov k (100 g/l), a preto je v súlade s VOC.

VDL prehlásenie (obsiahnuté látky):

Akrylátové disperzie (podľa odtieňu anorganické a/alebo organické pigmenty), efektné pigmenty, voda, detergenty, neutralizátory, odpeňovače, polyuretánové zahusťovadlá, inhibítory korózie, ochrana pri skladovaní na báze metylchlór-, metyl- a benzizotiazolinónu, povrchové aditíva

GISCODE: BSW20

Všeobecné bezpečnostné pokyny:

Počas spracovania farieb a lakov a pri sušení náterov zabezpečte dobré vetranie.

Potraviny, nápoje a krmivá pre zvieratá uchovávajte mimo dosahu.

Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou.

Používajte len v dobre vetraných priestoroch.

Pri práci nejedzte, nepite, nefajčite a nečuchajte.

Pri brúsení nevdychujte prach.

Uchovávajte mimo dosahu detí.

Zabráňte úniku do kanalizácie a vodných tokov.

Pri znečistení riek, jazier alebo kanalizácií upovedomte podľa miestnych zákonov príslušne orgány.

Ďalšie informácie nájdete v aktuálnom bezpečnostnom liste na www.sudwest.sk

Skladovanie:

Otvorenú nádobu treba vzduchotesne uzatvoriť. Skladovať v chladnom ale nemrznúcom prostredí.

Zber a likvidácia odpadu:

Na recykláciu odovzdať len vyprázdnené nádoby. Pri likvidácii sa musia dodržiavať aktuálne zákonné predpisy.

Technické poradenstvo:

Pre všetky otázky, ktoré nie sú zodpovedané týmto technickým listom, je Vám k dispozícii náš servisný personál: info@sudwest.sk

Od: November / 2018 / KM