

Farby a laky na báze vody

SÜDWEST AquaVision All-Grund

30565

Použitie:

Farba do interiérov aj exteriérov. Vhodná ako rýchle pojivo a základný náter na staré nátery, drevo, zinok, hliník, železo, oceľ a tvrdé plasty pred následnými nátermi s farbami na báze vody alebo syntetických živíc.

Vlastnosti:

- rýchloschnúca
- mierny zápach
- izoluje pred mnohými v dreve obsiahnutými látkami, ktoré sú rozpustné vo vode a pred sfarbením podkladov
- na báze vody
- enormne priľnavá
- nelepivá na iné farby (v závislosti od teploty alebo tlaku)
- zabraňuje korózii
- dobre brúsiteľná
- možnosť pretrieť aj s farbami syntetických živíc
- teplovzdorná do max. + 100°C
- odolná proti alkáliám

Farebné odtiene: 9110 biela
7001 strieborno-šedá
9105 čierna

All-Color

továrenské odtiene: Dostupné aj pastelové odtiene na vyžiadanie

Objem: 375 ml, 750 ml, 2,5 l, 10 l

Spotreba: cca 80 - 120 ml/m² na náter

Stupeň lesku: matný

Aplikácia:

Všeobecné pravidlá:

Príprava podkladu a prevedenie maliarskych prác musí zodpovedať súčasnému stavu techniky. Všetky vrstvy a prípravy by sa mali vždy riadiť objektom a požiadavkami, ktorým sú vystavené. Rešpektujte aktuálne BFS návody, vydané podľa technických smerníc pre maliarku a lakové práce (zhotovovateľ smerníc- Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz). Pozrite si tiež VOB, časť C DIN 18363, odsek 3- Natieranie a lakovanie.

Ďalšie spracovanie/odstránenie vrstiev farby ako je brúsenie, zvárание, vypaľovanie atď., môže vytvárať nebezpečný prach a/alebo paru. Práce vykonávajte len v

dobre vetraných priestoroch. V prípade potreby použite vhodné (respiračné) ochranné pomôcky.

Všetky podklady musia byť čisté, suché, nosné a bez oddeľujúcich substancií. Pri nestabilných podkladoch sa musí testovať ich nosnosť a spôsobilosť pre následné nátery. V prípade potreby vytvorte testovaciu plochu a skontrolujte priľnavosť medzi mriežkami a/alebo obrysami textilných pásov. Pri vrstvách nadstavby by ste mali medzi jednotlivými vrstvami použiť medzioperačné brúsenie. Zašednuté a zvetrané drevené zóny obrúste až do nosného podkladu. Nosné staré nátery vyčistíte a obrúste. Ostré drevené hrany zaoblíte. Pri vodorovných plochách sa postarajte o dostatočný sklon odtoku. Vlhkosť dreva by pri dreve z listnatých stromov nemala presiahnuť 12% a z ihličnatých 15%. Čím suchší je podklad, tým väčšia je hĺbka prieniku, čím sa zlepšuje ochranná funkcia a životnosť ďalších náterov. Drevo z tropických stromov so zmesami, ktoré spomaľujú schnutie umyte s nitro-riedidlom a naneste skúšobný náter.

V exteriéri odporúčame neošetrené alebo voľne položené drevá, ktoré sú náchylné na huby predupraviť so SÜDWEST Holz-Imprägnier-Grund. Dodržiavajte technický list, DIN 68800, časť 3 a BFS návod 18.

Príprava podkladu:

Staré nátery:

Otestuje na pevnom mieste. Staré nátery, ktoré nie sú nosné, odstráňte bez zvyšku a podľa podkladu naneste nanovo. Nosné staré nátery vyčistíte a dôkladne obrúste.

Železo, oceľ:

Dôkladne odstráňte hrdzu a odmastite. Povlak po valcovaní, opal a iné znečistenia odstráňte brúsením alebo abrazívnym čistením. V exteriéroch, ktoré sú vystavené vplyvom počasia alebo pri ručnom odstraňovaní hrdze z plôch so zvyškovou hrdzou, odporúčame použiť SÜDWEST All-Grund (na báze rozpúšťadiel).

Zinok:

Diely pozinkované ponorením do roztaveného zinku, galvanizované diely, galvanické pozinkovanie a striekanie zinkom vyčistíte so SÜDWEST Zink- und Kunststoff-Reiniger, podľa BFS návodu č. 5.

Čistý hliník v interiéri:

Čistý hliník, Alu-formovateľná liatina a hliníkový odliatok vyčistíte do SÜDWEST Kúpfer- a Alu-Reiniger.

SÜDWEST AquaVision All-Grund

Plasty:

Tvrde PVC, PUR, polyester, akrylové sklo, nátery melamínovou živcou (Resopal) ošetríte so SÜDWEST Zink- und Kunststoff-Reiniger a brúsnym rúnom.

Drevo a drevené materiály:

Drevá citlivé na huby, ktoré sú v exteriéroch, napustíte so SÜDWEST Holz-Imprägnier-Grund a nechajte zaschnúť 1 deň. Na nátery drevených okien odporúčame SÜDWEST AquaVision Venti Satin.

Spracovanie:

1 – 2 krát natrite štetcom, valčekom alebo nastriekajte. Použite náradie, ktoré je určené na farby na báze vody. Pred použitím ich ponorte a následne vyčistite.

Odporúčané náradie:

Na natieranie odporúčame štetce so štetinami zo syntetického vlákna. Na valcovanie na menších plochách sú vhodné penové valčeky. Na väčších plochách valec z mikrovláknien, hneď potom použite penový valček.

Aplikácia striekaním:

Postup	Dýza	Tlak materiálu/ množstvo	Tlak vzduchu	Riedenie
Vysoký tlak	2,0 mm	-	2,0 bar	cca 5 - 10%
Nízky tlak	stredná	max.	max.	cca 5 - 10%
Airless	0,015" - 0,019"	140 – 180 bar	-	nezriedené
Airless (55°C)	0,015" - 0,019"	120 – 150 bar	-	nezriedené
Airmix	0,015" - 0,019"	120 – 150 bar	1,0 – 2,0 bar	nezriedené

Podmienky spracovania:

Nespracováajte pri teplote pod + 5°C (teplota vzduchu a objektu) a nechajte zaschnúť.

Riedenie/čistenie náradia:

Čistá voda (kvalita pitnej vody). Pracovné pomôcky pri dlhých prestávkach alebo po ukončení práce umyte, namydľte a opláchnite.

Schnutie:

(pri + 20°C / 60% relatívnej vlhkosti vzduchu, 100µm vlhkej hrúbky vrstvy)

Zaschnutie: cca 30 minút

(nelepí sa prach)

Nelepí: cca 1 hodina

Možné prerobiť: cca 4 hodiny farbami riediteľnými vodou
cca 24 hodín so syntetickými farbami

Pri aplikácii na železo a ocel, ako aj na izolovanie od drevených zmesí, dodržte dobu schnutia 24 hodín, aj pri prerábaní farbami riediteľnými vodou. Väčšia hrúbka vrstvy a/ alebo nižšia teplota spomaľuje dobu schnutia.

Pozor:

AquaVision All-Grund je základný náter a sprostredkovateľ priľnavosti, ktorý nesmie byť vystavený na dlhšiu dobu pôsobeniu poveternosti. V exteriéroch ho hneď po vyschnutí pretríte ešte krycím lakom.

Smernica ES 2004/42/ES:

Výrobok „AquaVision All-Grund“ spadá pod maximálnu hodnotu VOC kategórii výrobkov I (140 g/l), a preto je v súlade s VOC.

VDL prehlásenie (obsiahnuté látky):

Akrylátové disperzie, (podľa odtieňu anorganické a/alebo organické pigmenty), anorganické biele pigmenty, anorganické a minerálne plnivá, ochranné pigmenty pred koróziou, glykoletery, glykoly, voda, xantánová guma, detergenty, neutralizátory, odpeňovače, polyuretánové zahusťovadlá, inhibítory korózie, ochrana pri skladovaní na báze metylizotiazolinónu a benzizotiazolinónu.

GISCODE: BSW30

Všeobecné bezpečnostné pokyny:

Počas spracovania a sušenia farieb a lakov zabezpečte dobré vetranie. Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou. Pri brúsení nevychujete prach. Uchovávajte mimo dosahu detí. Nedovoľte, aby sa nezriedený produkt alebo veľké množstvá dostali do spodných vôd, vodných tokov alebo kanalizácie.

Ďalšie informácie v aktuálnom bezpečnostnom liste na www.sudwest.sk

Skladovanie:

Otvorenú nádobu silno uzavrite, a skladujte v chladnom, suchom a nemrazivom prostredí.

Likvidácia:

Na recykláciu používajte iba prázdne nádoby. Likvidujte v súlade s platnými právnymi predpismi.

Technické rady:

Pre všetky otázky, ktoré nie sú zodpovedané týmto technickým listom, je Vám náš servisný personál k dispozícii.

info@sudwest.sk

Od: November/2018/KM