

## Interiérové farby

## SÜDWEST SeidenLatex

30090

**Použitie:**

Univerzálna latexová farba so saténovým leskom, odolná voči oderu, zachováva štruktúru povrchu.

Je vhodná pre použitie v privátnej sfére na veľmi namáhané plochy stien a stropov v interiéroch.

Náter sa vyznačuje vysokou odolnosťou a trvácnosťou.

Produkt má nízky obsah emisií je bez obsahu rozpúšťadiel a zmäkčovadiel.

**Farebný odtieň:** 9110 biela

**All-Color**

**továrenské odtiene:** dostupné vo všetkých odtieňoch

**Objem:** 2,5 l, 5 l, 12,5 l

**Spotreba:** 120-140 ml/m<sup>2</sup> na jednu vrstvu.  
V závislosti od nasiakavosti a drsnosti podkladu môže viesť k inej spotrebe.

**Difúzia vodnej pary- SD hodnota:**

<0,33 m (trieda V2 vysoká) podľa EN ISO 7783-2.

**Údaje podľa DIN EN 13300:**

- |  |                                  |
|--|----------------------------------|
| 1. <b>Odolnosť pri odere za mokra:</b> | trieda 2                         |
| 2. <b>Stupeň lesku:</b>                | stredný lesk                     |
| 3. <b>Kontrastný pomer:</b>            | trieda 2 pri 7 m <sup>2</sup> /l |
| 4. <b>Maximálna veľkosť zrna:</b>      | jemná (< 100 µm)                 |
| 5. <b>Hustota:</b>                     | cca 1,2 – 1,4 g/cm <sup>3</sup>  |

**Aplikácia:****Všeobecné pravidlá:**

Príprava podkladu a prevedenie náterových prác musí zodpovedať aktuálnemu stavu techniky. Všetky nátery a prípravné práce je treba riadiť podľa objektu a požiadaviek, ktorým bude objekt vystavený. Dodržiavajte pritom aktuálne technické listy BFS, vydané Spolkovým výborom pre farby a ochranu hmôt. Pozri tiež VOB, časť C DIN 18363, odsek 3 Maliarske a lakovacie práce.

Ďalšie spracovanie / odstránenie vrstiev farby ako brúsenie, zváranie, opaľovanie atď. môže zapríčiniť tvorbu prachu a/alebo pary. Pracovať len v dobre vetranom prostredí. V prípade potreby použiť primerané (respiračné) ochranné vybavenie.

Všetky podklady musia byť čisté, suché, nosné a bez deliacich substancií. Neznáme podklady sa musia testovať na ich nosnosť a vhodnosť pre nanosenie ďalších vrstiev náteru. V prípade potreby otestovať na vzorke z plochy a skontrolovať príľnavosť.

**Príprava podkladu:**

Normálne nasiakavé podklady sa môžu priamo nanášať. Pieskové alebo vysoko nasiakavé povrchy (napr. sadrová omietka) penetrovat' najskôr so **SÜDWEST ThixGrund / SÜDWEST InnenGrund** alebo v ťažkých prípadoch pomocou **SÜDWEST TiefenGrund LH**. Na povrchy, ktoré sú kontaminované nikotínom, vodnými škvrkami, sadzami, masťou, olejom alebo podobnými nečistotami sa odporúča **SÜDWEST Isolierfarbe W** alebo **SÜDWEST Isolierfarbe L**.

Povrchy kotaminované plesňami vopred ošetríte pomocou **SÜDWEST Schimmel-Fresser**. Na povrchy ohrozené napadnutím plesňami doporučame použiť **SÜDWEST FungiStop** (je nutné dodržiavať technické listy).

**Spracovanie:**

Nanášanie štetcom, valcom alebo striekaním. Podľa potreby naniesť jednu alebo dve vrstvy. V závislosti od nasiakavosti podkladu rozriediť prvý náter max. 3% vody. V prípade potreby sa môže vrchný náter zriediť maximálne 3% vody. Pri striekaní dodržiavať veľkosť dýzy a tlak nástreku udávaný výrobcom zariadenia.

**Teplota spracovania:**

Nespracovávajúte, neaplikujte a nenechajte schnúť pri teplote vzduchu a teplote objektu pod + 5 °C.

Údaje uvedené v tomto technickom liste sú popisy produktu. Predstavujú všeobecné upozornenia na základe našej skúsenosti a testov a nezohľadňujú konkrétny prípad použitia. Z údajov nemôžu byť vyvodené žiadne nároky na náhradu. V prípade potreby sa obráťte na naše technické poradenstvo. Staré vydania technických listov strácajú novými vydaniaми svoju platnosť.

# SÜDWEST SeidenLatex

**Osobitné upozornenia:**

Je možné jedno tónovanie s bežne dostupnými tónovacími farbami. Prídavok tónovacích koncentrátov by nemal presiahnuť 1%. Pridaním pigmentových koncentrátov sa môžu preniesť malé množstvá rozpúšťadiel a/alebo zmäkčovadiel. Pri nanášaní / pretieraní tmeliacich materiálov, ako napr. akrylátové tmely, môžu v náterovom filme kvôli ich väčšej pružnosti spôsobiť praskliny. Okrem toho v závislosti od zložiek v tmeliacich materiáloch sa môžu vyskytnúť rozdiely v zafarbení a/alebo úrovni lesku náteru.

**Smernica EG 2004/42/EG:**

Výrobok „SeidenLatex“ spadá pod maximálnu hodnotu VOC kategórii výrobkov b (100 g/l), a týmto je VOC-konformný.

**VDL prehlásenie (obsiahnuté látky):**

Polymérna disperzia, oxid titaničitý, minerálne plnivá, voda, zahusťovadlá, dispergačné prostriedky, odpeňovače, detergenty, prostriedky na ochranu pri skladovaní na báze BIT, prostriedky na ochranu pri skladovaní na báze Bronopolu (INN), prostriedky na ochranu pri skladovaní na báze CIT/MIT 3:1

**GISCODE:** BSW20

**Všeobecné bezpečnostné pokyny:**

Počas spracovania farieb a lakov a pri sušení náterov zabezpečte dobré vetranie.

Potraviny, nápoje a krmivá pre zvieratá uchovávajúte mimo dosahu.

Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou.

Používajte len v dobre vetraných priestoroch.

Pri práci nejedzte, nepite, nefajčite a nečuchajte.

Pri brúsení nevdychujte prach.

Uchovávajúte mimo dosahu detí.

Zabráňte úniku do kanalizácie a vodných tokov.

Pri znečistení riek, jazier alebo kanalizácií upovedomte podľa miestnych zákonov príslušne orgány.

Ďalšie informácie nájdete v aktuálnom bezpečnostnom liste na [www.sudwest.sk](http://www.sudwest.sk).

**Skladovanie:**

Otvorenú nádobu treba vzduchotesne uzatvoriť. Skladovať v chladnom ale nemrznúcom prostredí.

**Zber a likvidácia odpadu:**

Na recykláciu odovzdať len vyprázdnené nádoby. Pri likvidácii sa musia dodržiavať aktuálne zákonné predpisy.

**Technické poradenstvo:**

Pre všetky otázky, ktoré nie sú zodpovedané týmto technickým listom, je Vám k dispozícii náš servisný personál: [info@sudwest.sk](mailto:info@sudwest.sk)

Od: November / 2018 / CS