

Boje i lakovi koji sadrže otapala

SÜDWEST All-Deck Weißlack Hochglanz

30385



Upotreba:

All-Deck Weißlack Hochglanz je visokosjajana bijela boja na bazi alkidne smole s izvrsnom pokrivnom moći, pogodna za visokokvalitetne premaze u interijeru i eksterijeru..

Svojstva:

- izvrsna pokrivna moć
- vrlo dobra protočnost po površini
- lako obradiva
- visoka otpornost i trajnost
- visoka otpornost na vremenske utjecaje
- bez aromatičnih tvari (VdL-RL-01)
- blago tiksotropna
- otporna na udarce

Boja:

9111 bijela
9352 staro-bijela

Volumen:

125 ml*, 375 ml, 750 ml, 2,5 l
(*samo 9111 bijela)

Potrošnja:

Valjkom: 80 – 100 ml / m² na jedan sloj

Razina sjaja:

visoki sjaj

Primjena:

Opća pravila:

Priprema podlage i slikarski radovi moraju odgovarati trenutnom stanju tehnike. Svi premazi i pripremni radovi moraju se voditi u skladu s objektom i zahtjevima, kojima će predmet biti izložen. Pridržavajte se važećih tehničkih listova BFS izdanih u skladu s tehničkim smjernicama koje je izdao Savezni odbor za boje i zaštitu

materijala. Vidi također VOB, dio C DIN 18363, odjeljak 3 Bojanje i lakiranje.

Daljnja obrada / uklanjanje slojeva boje poput brušenja, zavarivanja, štavljenja itd. Može uzrokovati stvaranje prašine i/ili pare. Radove izvodite samo u dobro prozračenim prostorima. Po potrebi upotrijebite odgovarajuću (respiratornu) zaštitnu opremu.

Sve podloge moraju biti čiste, suhe, nosive i bez odvajajućih tvari. Nepoznate podloge moraju se ispitati na njihovu nosivost i prikladnost za nanošenje dodatnih slojeva boje. Ako je potrebno, testirajte na uzorku s površine i provjerite prianjanje pomoću presjeka i / ili lijepljenjem i kidanjem tekstilne trake. U slučaju slojeva nadgradnje (sustav premaza), između pojedinih slojeva treba napraviti međuslojno brušenje.

Sive i trošne drvene površine izbrisuite do nosive podloge. Nosive stare premaze očistiti i izbrisuti. Oštре drvene rubove zagladiti. Za vodoravne površine osigurajte dovoljan nagib odvoda vode. Vlaga drva ne bi trebala prelaziti 12% za listopadno drvo i 15% za četinarsko drvo. Što je podloga suša, veća je dubina prodiranja, što poboljšava zaštitnu funkciju i vijek trajanja ostalih premaza. Drvo s tropskog drveća s mješavinama koje usporavaju sušenje, operite nitro razrjeđivačem i nanesite testni sloj. U eksterijeru preporučujemo prethodnu obradu neobrađenog ili rastresitog drveta sklonog gljivicama SÜDWEST Holz-Imprägnier-Grund. Slijedite tehnički list, DIN 68800, dio 3 i BFS priručnik 18.

Podloga:

Podloga mora biti suha, čista, nosiva i bez odvajajućih tvari.

Prikladne podlage:

Stari premazi, metali premazani temeljnim premazom, tvrda plastika, drvo i drveni materijali.

Priprema podlage:

Stari premaz:

Ispitajte na čvrstom mjestu. Uklonite stare premaze koji nisu nosivi i stabilniji za daljnje premaze bez ostataka. Temeljno očistite i izbrisuite nosive i stabilne stare premaze. Ako je potrebno, jednom nanesite SÜDWEST All-Grund. Slijedite tehnički list.

Metalne podlage:

Pripremite i premažite metalne podlage SÜDWEST All-Grund. Slijedite tehnički list.

Podaci navedeni u ovom tehničkom listu su opisi proizvoda. To su opća upozorenja koja se temelje na našem iskustvu i testovima i ne uzimaju u obzir specifični slučaj upotrebe. Iz podataka se ne mogu izvesti zahtjevi za naknadu štete. Ako je potrebno, obratite se našem tehničkom savjetu. Stara izdanja tehničkih listova s novim izdanjima gube na valjanosti.

SÜDWEST All-Deck Weißlack Hochglanz

Tvrda plastika, npr. tvrdi PVC:

Očistite SÜDWEST Zink- i Kunststoff-Reiniger. Jednom premažite površinu SÜDWEST All-Grund. Slijedite tehnički list i BFS priručnik br. 22.

Drvo i drveni materijali:

Brušite i očistite drvene površine u smjeru vlakana. Bojite SÜDWEST Holz-Imprägnier-Grund na vanjsko drvo skloni plijesni. Slijedite tehnički list i BFS priročnik br. 18.

Obrada:

Dobro promiješajte i nanesite bez razrjeđivača 1-2 puta valjkom, kistom ili sprejem. Optimalne rezultate postići ćete s debljinom mokrog filma od približno 80 - 100 µm u jednom radnom postupku.

Primjena raspršivanjem:

Postupak	Mlaznica	Tisk materijala / količina	Tisk zraka	Razrjeđivanje
Visoki tisk	2,0 mm	-	2,0 bar	cca 10 %
Niski tisk	srednja	cca 2/3	2/3 do maks.	cca 10 %

Uvjeti obrade:

Nemojte obrađivati ili nanositi na temperaturama zraka i predmeta ispod + 5 ° C ili na izravnoj sunčevoj svjetlosti.

Razrjeđivanje / čišćenje alata:

Koristite razrjeđivač za boje sa sintetičkim smolama (bez aromatičnih sastojaka).

Sušenje:

(pri + 20°C / 60 % relativnoj vlažnosti zraka, 100 µm debelim mokrim slojem).

Ne lijepi se prašina na površinu: cca 4 sata
Moguće prerađivati: cca 12 sati

Veća debljina sloja i niže temperature usporavaju vrijeme sušenja.

Posebna upozorenja:

Boje alkidnih smola na bazi otapala imaju svoj tipičan miris, koji je još uvijek osjetljiv čak i nakon sušenja. Stoga preporučujemo SÜDWEST boje na bazi vode za velike primjene u dnevnim boravcima, koje se preporučuju za unutarnju upotrebu.

Na vodoravno obojanim površinama i / ili slabo prozračenim suhim prostorijama sušenje se može usporiti i doći do odstupanja u stupnju sjaja.

Osigurajte odgovarajuću toplinu i ventilaciju. Osim toga, ćete optimalno sušenje cijelog sloja primjenom materijala od max. 100 µm po sloju.

Izbjegavajte veće debljine mokrih slojeva, npr. prilikom prskanja po vodoravnim površinama, jer očito usporavaju sušenje.

Bijele i svijetle nijanse obično postaju žute pod umjetnom ili nedovoljnom prirodnom rasvjetom. To je tipično za ovu vrstu proizvoda i stoga nema prava na žalbu.

Postojanost boje prema BFS listu br. 26:

Klasa B, skupina 1 - 3 prema nijansi boje

Direktiva EZ 2004/42/EZ:

'All-Deck Weißlack Hochglanz' spada u maksimalnu VOC vrijednost kategorije proizvoda d (300 g / l) i stoga je u skladu s VOC.

VDL deklaracija (sadržane tvari):

Alkidne smole (anorganski i / ili organski pigmenti prema nijansi), anorganski bijeli pigmenti, organski pigmenti, glikoli, alifatske smjese ugljikovodika, sredstva za sušenje, deterdženti, pjenasti sredstva, antioksidanti, površinski aditivi

GISCODE: BSL20

Opće sigurnosne upute:

Osigurajte dobru ventilaciju prilikom obrade boja i lakova i kod sušenja boja.

Hranu, piće i stočnu hranu držite izvan dohvata.

Izbjegavajte kontakt s očima i kožom.

Koristite samo u dobro prozračenim prostorima.

Ne jedite, ne pijte, ne pušite i ne njušite dok radite.

Ne udišite prašinu prilikom brušenja.

Čuvati izvan dohvata djece.

Ne dopustiti da uđe u odvode ili vodotoke.

Obavijestite nadležna tijela u skladu s lokalnim propisima u slučaju onečišćenja rijeka, jezera ili kanalizacije.

Daljnje informacije mogu se naći u trenutnom sigurnosnom listu na www.sudwest.hr

Skladištenje:

Otvoreni spremnik mora biti hermetički zatvoren. Čuvati u hladnom okruženju bez mraza.

Skupljanje i odlaganje otpada:

Vratite samo prazne spremnike na recikliranje. Tijekom odlaganja morate se pridržavati važećih zakonskih propisa.

Tehnička podrška:

Za sva pitanja na koja ovaj tehnički list ne odgovara, naše servisno osoblje stoji vam na raspolaganju: info@sudwest.hr

Od: Lipanj/2018/KM