

## Špeciálne produkty

# SÜDWEST Zink-Ausbesserungsfarbe

30520



### Použitie:

Pre optické opravy pozinkovaných oceľových častí, napr. zvarov v interiéri a exteriéri. Vzhľadom pripomína nový zinok.

### Podklady:

Pozinkované oceľové diely, zvary, zinkové prachové nátery (bölazinc)

### Vlastnosti:

- optický vzhľad ako je galvanizácia
- rýchle schnutie
- odolné voči poveternostným vplyvom
- tepelne odolné do 100 °C
- pretierateľné

**Farebný odtieň:** 7387 sivá

**Balenie:** 375 ml, 750 ml, 2,5 l

**Spotreba:** cca. 120 – 150 ml/m<sup>2</sup> na jeden náter

**Stupeň lesku:** saténový lesk

### Aplikácia:

#### Všeobecné pravidlá:

Príprava podkladu a prevedenie náterových prác musí zodpovedať súčasnému stavu techniky. Všetky nátery a prípravné práce je treba riadiť podľa objektu a požiadaviek, ktorým bude objekt vystavený. Dodržiavajte pritom aktuálne technické listy BFS, vydané podľa technických smerníc, vydané Spolkovým výborom pre farby a ochranu hmôt. Pozri tiež VOB, časť C DIN 18363, odsek 3 Maliarske a lakovacie práce.

Ďalšie spracovanie / odstránenie vrstiev farby ako je brúsenie, zváranie, opaľovanie atď., môže zapríčiniť tvorbu prachu a/alebo pary. Práce vykonávať len v dobre vetraných priestoroch. V prípade potreby použiť vhodné (respiračné) ochranné vybavenie.

Všetky podklady musia byť čisté, suché, nosné a bez deliacich substancií. Neznáme podklady sa musia testovať na ich nosnosť a vhodnosť pre naniesenie ďalších vrstiev náteru. V prípade potreby otestovať na vzorke z plochy a príľnavosť skontrolovať pomocou krížového prierezu a/alebo prílepením a odtrhnutím textilnej pásky. Pri vrstvách nadstavby (náterový systém) by sa mal medzi jednotlivými vrstvami urobiť medzivrstva.

### Riedenie / čistenie náradia:

Bežným riedidlom na farby syntetických živíc.

### Schnutie:

(+ 20 °C / 60 % relatívna vlhkosť vzduchu)

Prach sa neusadí: po cca. 3 - 4 hodinách

Pretierateľné: po cca. 14 hodinách

Vyschnuté: po cca. 48 hodinách

### Smernica ES 2004/42/ES:

Produkt „Zink-Ausbesserungsfarbe“ nedosahuje najvyššiu hodnotu VOC kategórie produktov I (500 g/l), a týmto je VOC-konformný.

### VDL prehlásenie (obsiahnuté látky):

Alkydové živice, biele a čierne anorganické pigmenty, minerálne spojivá, efektné pigmenty, železité sludy, ochranné pigmenty proti korózii, alifatické uhľovodíkové zmesi, alkoholy, zmáčadlo, odpeňovadlo, vrstvené silikáty, vysušovadlo, antioxidanty, promotory adhézie, svetelný antioxidant

**GISCODE:** BSL20

# SÜDWEST Zink-Ausbesserungsfarbe

**Všeobecné bezpečnostné pokyny:**

Počas spracovania farieb a lakov a pri sušení náterov zabezpečte dobré vetranie.

Potraviny, nápoje a krmivá pre zvieratá uchovávajte mimo dosahu. Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou.

Používajte len v dobre vetraných priestoroch.

Pri práci nejedzte, nepite, nefajčite a nečuchajte.

Pri brúsení nevdychujte prach.

Uchovávajte mimo dosahu detí. Zabráňte úniku do kanalizácie a vodných tokov.

Pri znečistení riek, jazier alebo kanalizácií upovedomte podľa miestnych zákonov príslušné orgány.

Ďalšie informácie nájdete v aktuálnom bezpečnostnom liste na [www.sudwest.sk](http://www.sudwest.sk)

**Skladovanie:**

Otvorenú nádobu treba vzduchotesne uzatvoriť. Skladovať v suchom, chladnom ale nemrznúcom prostredí.

V uzatvorenom originálnom balení je skladovateľné najmenej 24 mesiacov.

**Zber a likvidácia odpadu:**

Na recykláciu odovzdať len vyprázdnené nádoby. Pri likvidácii sa musia dodržiavať aktuálne zákonné predpisy.

**Technické poradenstvo:**

Pre všetky otázky, ktoré nie sú zodpovedané týmto technickým listom, je Vám k dispozícii náš servisný personál: [info@sudwest.sk](mailto:info@sudwest.sk)

Od: Jún / 2018 / KM