

PRONOVA®

LEICHT FÜLLER



EIGENSCHAFTEN:

PRONOVA Leicht Füller Express ist eine ultraleichte, weiße Spachtelmasse mit extrem schneller Trocknung, anwendbar im Innen- und Außenbereich. Bleibt auch nach dem Aushärten leicht flexibel und passt sich natürlichen Bewegungen des Untergrundes an. Geeignet für Beton, Putz, Mauerwerk, Holz, Trockenbauplatten, Polystyrol, Kunstharzputze und ähnliche Untergründe.

ANWENDUNGSGEBIETE:

Ideal zum Füllen von Fugen, Rissen und Löchern in Wänden und Deckenflächen und für Anschlussfugen mit geringer Dehnungsbeanspruchung von Tür- und Fensterrahmen, Fußleisten und Gipskartonplatten. Sehr gut geeignet zum Verspachteln von Innendämmplatten, Stuckleisten und Dekor-Elementen aus Hartschaum und Styropor®.

PRODUKTVORTEILE:

- ▶ Für Fugen bis 15 mm
- ▶ Trocknet glatt ohne Risse
- ▶ Sehr gut schleifbar
- ▶ Direkt überstreichbar⁽¹⁾
- ▶ Sehr emissionsarm
- ▶ Für innen und außen⁽¹⁾

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

Rohstoffbasis:	Acrylat-Dispersion
Shore-A-Härte:	ca. 50 (±5)
Dichte:	ca. 0,58 g/cm ³ (± 0,05)
Temperaturbeständigkeit (ausgehärtet):	-25 °C bis +80 °C
Verarbeitungstemperatur:	+5 °C bis +35 °C
Hautbildezeit:	ca. 5-10 Minuten ⁽²⁾
Trocknung:	schleifbar nach ca. 3 h ⁽²⁾
Körnung:	< 0,2 mm
Durchhärtung:	ca. 3-4 mm/24 h ⁽²⁾
Normen und Prüfungen:	GEV-Emicode® EC 1 plus sehr emissionsarm

⁽¹⁾ Abschnitt „Wichtige Hinweise“ beachten!

⁽²⁾ Abhängig von Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Saugverhalten der Untergründe und Fugentiefe. Angaben gemäß DIN EN ISO 291 Normklima +23 °C / 50 % r. F.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG:

Untergründe und Haftflächen müssen tragfähig, sauber, staub-, öl und fettfrei sein. Stark saugende, poröse Untergründe vorab mit Tiefengrund vorstreichen und ablüften lassen. Löcher und Fehlstellen bis 15 mm können rissfrei verfüllt werden.

VERARBEITUNG:

Kartusche oberhalb des Gewindes aufschneiden, Clipdüse in der gewünschten Fugenbreite abschneiden und aufschrauben. PRONOVA Leicht Füller Express mit Kartuschenpistole hohlraumfrei ausspritzen und mit geeignetem Spachtelwerkzeug glätten. Bei tieferen Hohlräumen mehrere Schichten einbringen, dabei Zwischentrocknungszeiten von 1-2 Stunden einhalten. Bei größeren Flächen und Materialübergängen wird die Einarbeitung eines Armierungsgewebes in die Spachtelmasse empfohlen. Nach vollständiger Durchtrocknung (abhängig von der Auftragsstärke) sehr gut schleifbar. PRONOVA Leicht Füller Express kann überklebt und mit Dispersionsfarben und Lacken überstrichen werden.

REINIGUNG:

Frische Verunreinigungen mit nicht ausgehärtetem PRONOVA Leicht Füller Express können mit Wasser entfernt werden. Gleiches gilt für die Reinigung der Werkzeuge.

Ausgehärteter Dichtstoff lässt sich nur noch mechanisch mit geeignetem Schneidewerkzeug (z. B. PRONOVA Fugen Messer) entfernen.

LAGERUNG:

Kühl, trocken und frostfrei lagern. Bei sachgerechter Lagerung ist PRONOVA Leicht Füller Express im ungeöffneten Originalgebinde bis zu 12 Monate verarbeitbar. Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) auf der Kartusche beachten.

ENTSORGUNG:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Bei der Entsorgung die behördlichen Vorschriften beachten.

WICHTIGE HINWEISE:

Bei Anwendung im Außenbereich kurzfristig einen witterungsbeständigen Folgeanstrich aufbringen. Niedrige Temperaturen und feuchte Untergründe verzögern die Aushärtung. Bei Verwendung als Holzspachtel ausschließlich für den Innenbereich geeignet. Bei neuem, rohem Holz ist die Grundierung mit einer handelsüblichen Grundierung zu empfehlen. Vor der Spachtelung ist faules oder loses Holz bis zur gesunden Schicht zu entfernen. Aufgrund des hohen Ölgehaltes müssen Exotenhölzern vor der Spachtelung mit einem geeigneten Reinigungsmittel (Reinigungsbenzin) abgewaschen werden. Hartfaserplatten sollten vor der Verspachtelung ebenfalls mit einer Holzgrundierung gestrichen werden. Nicht geeignet für Naturstein und Marmor oder für Fugen, die dauerhaft unter Wassereinwirkung stehen, wie z. B. Sanitärbereiche oder Bodenfugen im Außenbereich an Balkonen und Terrassen. Wegen der Vielzahl der Anwendungsmöglichkeiten im Zweifel Materialverträglichkeit im Eigenversuch prüfen.

PRONOVA Leicht Füller Express wurde für eine schnelle Trocknungszeit und eine minimierte Rissbildung entwickelt, um eine schnelle Überstreichbarkeit zu ermöglichen. Das Produkt sollte nur dann vollflächig überstrichen werden, wenn der aufgebrauchte Anstrich die Bewegungen der Spachtelmasse ohne Beschädigung ausgleichen kann. Da PRONOVA Leicht Füller Express unter Abgabe von Wasser aushärtet, lässt sich ein geringer Schrumpf physikalisch nicht verhindern, was in Einzelfällen zur Rissbildung in einer zu früh aufgetragenen Farbe führen kann. Das Überstreichen mit farbigen Dispersionsfarben kann zu Verfärbungen im Anstrich führen. Es wird empfohlen, Vorversuche an unauffälliger Stelle durchzuführen.

PRODUKTSICHERHEIT:

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Vor Verarbeitungsbeginn Sicherheitshinweise auf der Kartusche lesen und Angaben im Sicherheitsdatenblatt beachten. Das Sicherheitsdatenblatt ist abrufbar unter: www.pronova-dichtstoffe.de

LIEFERFORM:

Gebinde: 300 ml Kartusche

Verpackung: 12 Stück/Karton

Farbton: Weiß

Die Angaben in diesem Technischen Merkblatt basieren auf intensiven Anwendungstests in Labor und Praxis und dienen als Richtwerte und Empfehlung. Sie stellen keine Garantie oder Zusicherung dar. Die Verantwortung für den jeweiligen Einsatz liegt beim Verarbeiter. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereichs liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir im Zweifel Eigenversuche vorzunehmen.

Weitere Auskünfte erhalten Sie unter Telefon: 00 800 / 63333782 (Gebührenfrei für Festnetz Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande).

Mit dem Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle vorherigen Versionen ihre Gültigkeit.

PRONOVA DICHTSTOFFE GMBH & CO. KG

Rudolf-Diesel-Straße 12 • 55543 Bad Kreuznach

Telefon +49 671 920015-0 • Telefax +49 671 920015 5020

info@pronova-dichtstoffe.de • www.pronova-dichtstoffe.de

PRONOVA®