

Ochrana dreva obsahujúca rozpúšťadlá

SÜDWEST PALADUR seidenmatt

30925

Použitie:

„Paladur seidenmatt“ je PU zosilnený bezfarebný lak na zakonzervovanie tvrdých a mäkkých drev vo v interiéri a vo vonkajšom prostredí ochránenom od poveternostných vplyvov. „Paladur seidenmatt“ je okrem toho možné používať ako transparentný uzatvárací náter lakovaných a lazúrovaných povrchov v interiéroch. Z dôvodu vysokej mechanickej zaťažnosti môže byť „Paladur seidenmatt“ použitý napr. na povrchy ako, ochrana sedačiek alebo nábytku. S „Paladur seidenmatt“ natreté plochy sa ľahko čistia a vyznačujú sa opticky vysoko kvalitným povrchom.

Vlastnosti:

- mechanicky zaťažiteľný
- pekný povrch
- roztierateľný bez zmesí
- povrch s jednoduchou starostlivosťou
- pevný
- bez aromatických látok (VdL-RL-01)

Farba: 0901 bezfarebný

Objem: 125 ml, 375 ml, 750 ml, 2,5 l 10 l

Spotreba : 80 – 100 ml/m² na jeden náter

Lesk: saténový (prib. 30 - 40 GU pri 60°)

Aplikácia:

Všeobecné použitie:

Príprava podkladu a prevedenie maliarskych prác musí zodpovedať súčasnému stavu techniky. Všetky vrstvy a prípravy by sa mali vždy riadiť objektom a požiadavkami, ktorým sú vystavené. Rešpektujte aktuálne BFS návody, vydané podľa technických smerníc pre maliarke a lakové práce (zhotovovateľ smerníc- Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz). Pozrite si tiež VOB, časť C DIN 18363, odsek 3- Natieranie a lakovanie.

Ďalšie spracovanie/odstránenie vrstiev farby ako je brúsenie, zvráanie, opaľovanie atď., môže vytvárať nebezpečný prach a/alebo paru. Práce vykonávajúte len v dobre vetraných priestoroch. V prípade potreby použite vhodné (respiračné) ochranné pomôcky.

Všetky podklady musia byť čisté, suché, nosné a bez oddeľujúcich substancií. Pri nestabilných podkladoch sa musí testovať ich nosnosť a spôsobilosť pre následné nátery. V prípade potreby vytvorte testovaciu plochu a skontrolujte príľnavosť mriežkovou skúškou alebo

odtrhovou skúškou. Pri opakovanom nátere previesť prebrúsenie medzi nátermi.

Šedivé zvetrané drevené zóny obrúsiť do základného podkladu. Základné staré nátery vyčistiť. Ostré hrany prebrúsiť. Pri vodorovných plochách dbať na dostatočné odtokanie. Vlhkosť dreva by nemala pri listnatých drevinách prekročiť 12% a pri ihličnatých drevincách 15%. Čím viac suchý je podklad tým je väčšia hĺbka prieniku, čím sa zväčšuje ochranná funkcia a životnosť následných náterov. Tropicke dreviny vyčistiť so zložkou spomaľujúcou schnutie -nitroriedidlami a previesť skúšobný náter. Vo vonkajšom prostredí sa odporúča predošetriť neošetrené alebo voľne položené drevo náchylné na huby s „Holz-Imprägnier-Grund“. Rešpektovať technický list, DIN 68800, časť 3 a BFS list 18

Predpríprava:

Nezriedené natierať, valčekovať, striekať. Nepoužívať pri teplote nižšej ako(+ 5°C teploty vzduchu a teploty objektu)

Striekacie tlak:

s . SATAjet 3000RP/SATAjet RP

triska : 2,0 / 2,5 mm

Tlak: 1,5 – 2,0 bar

Tlak a parametre trisky pri iných prístrojov podľa parametrov výrobcu. Ďalšie údaje k alternatívam SATA – striekacim náradiam pod www.suedwest.de (Service / Prospekt-Download)

Základný náter:

Základný a medzi náter na nových drevách by mal byť prevedený prevažne s „Paladur hochglänzend“ aj keď sa neskôr bude robiť s „Paladur seidenmatt“ oder „Paladur extramatt“. Na silno nasiakavé povrchy sa môže prvý náter zriediť až do 5 % syntetickým riedidlom AF. Následne ľahko prebrúsiť aby sa obrúsili vystupujúce drevené fázy.

Nové drevo, v interiéri:

2 – 3 nezriedené nátery.

intaktné, povlakové drevo, vo vnútri:

1 – 2 nezriedené nátery.

Drevo, v exteriéri:

Silno savé drevo natierať základným náterom s „SÜDWEST Holz-Imprägnier“. „Paladur seidenmatt“ použiť len v prostredí chránenom od poveternostných podmienok.

SÜDWEST PALADUR seidenmatt

Sušenie:

(+ 20°C / 60 % rel. Vlhkosť vzduchu , 100 µm hrúbka mokrej vrstvy)

Suchý : prib. 3 hodiny
Pretierateľný: prib. 12 hodín
Vytvrdenie: 6 – 8 týždňov

Vysoká hrúbka vrstvy a / alebo nízke teploty oddialia dobu schnutia

Dodatočné upozornenia:

Ako bezfarebný lak nechráni „Paladur seidenmatt“ dreva vo vonkajšom prostredí pred zošedivením. Nepoužívať ako bezfarebný náter na biele laky, pretože materiál žltne. Na báze rozpúšťadiel obsahujú vlastný typický pach, ktorý môže byť vnímaný aj po uschnutí. Pre použitie na veľkých plochách odporúčame preto SÜDWEST laky na báze vody, ktoré sú vhodné na použitie vo vnútri.

Riedenie /čistenie náradia:

Náradie čistiť so syntetickým riedidlom

Smernica ES 2004/42 / ES:

Výrobok "Paladur seidenmatt " spadá pod maximálnu hodnotu VOC kategórii výrobkov a (500g / l) a je preto v súlade s VOC.

VDL(o obsiahnutých látkach) prehlásenie:

alkydová živica, alifatické uhľovodíkové zmesi, antioxidanty, suché látky, amorfne kyseliny kremičité, odpeňovače

GISCODE: BSL40

Všeobecne bezpečnostné pokyny:

Počas spracovania a sušenia farieb a lakov zabezpečte dobré vetranie.

Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá.

Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou. Pri brúsení nevdychujte prach. Uchovávajte mimo dosahu detí. Nedovoľte, aby sa nezriedený produkt alebo veľké množstvá

dostali do spodných vôd, vodných tokov alebo kanalizácií.

V prípade znečistenia vôd kontaktovať príslušné úrady

Ďalšie informácie v aktuálnom bezpečnostnom liste na

www.sudwest.sk.

Skladovanie:

Načaté nádoby vzduchotesne zatvoriť Skladovať v chladnom a nemrazivom prostredí.

Likvidácia:

Prázdne nádoby zaniest' schválenej spoločnosti na likvidáciu. Likvidujte v súlade s platnými právnymi predpismi.

Technické rady:

Pre všetky otázky, ktoré nie sú zodpovedané týmto technickým listom, je Vám k dispozícii náš servisný personál: info@sudwest.sk

Od : Jún/2018/KM