

## PRNOVA štukový akrylový tmel

### Vlastnosti:

PRNOVA štukový akrylový tmel je plastoelastický, bez obsahu rozpúšťadiel. Akrylový tmel na báze disperzie s minerálnou zrnitosťou. Veľmi dobrá priľnavosť aj na vlhkých podkladoch. Po vytvrdnutí nadobúda štruktúru podobnú omietke. Dá sa omietnuť a premaľovať komerčne dostupnými farbami. Odolný voči poveternostným vplyvom a starnutiu.

### Oblasť použitia:

Ideálne na vyplnenie trhlín a škár v interiéri a exteriéri na sadrokartónových doskách, pórobetóne, vláknocemente, omietke, kameni a dreve. Vďaka zrnitej štruktúre podobnej omietke sa trhliny na štruktúrovaných fasádach dajú ľahko prekryť.

### Výhody produktu:

- povrch podobný omietke
- kompatibilný s nátermi<sup>(1)</sup>
- priľnavý aj na vlhkých podkladoch
- pre interiér a exteriér<sup>(1)</sup>
- omietateľný a pretierateľný
- bez rozpúšťadiel
- odolný voči poveternostným vplyvom a starnutiu

### Technické informácie:

|                                           |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Základná surovina:</b>                 | akrylátová disperzia               |
| <b>Tvrdosť Shore – A:</b>                 | ca. 35 (±3)                        |
| <b>Hustota:</b>                           | ca. 1,78 g/cm <sup>3</sup> (±0,03) |
| <b>Teplotná odolnosť (po vytvrdnutí):</b> | -20°C - + 80°C                     |
| <b>Teplota spracovania:</b>               | +5°C - + 40°C                      |
| <b>Vytvrdnutie:</b>                       | ca. 2-3 mm/24h <sup>(2)</sup>      |
| <b>Doba tvorby filmu:</b>                 | ca. 10-15 minút <sup>(2)</sup>     |
| <b>Prípustná celková deformácia:</b>      | ca. 10%                            |
| <b>Prípustná šírka škáry:</b>             | 5-25 mm                            |

---

<sup>(1)</sup> dbajte na odstavec „Dôležité poznámky“

<sup>(2)</sup> závisí od teploty, vzdušnej vlhkosti, nasiakavosti podkladu a hĺbky škáry. Údaje podľa DIN EN ISO 291 Normálna klíma +23°C / 50% rel. vzdušná vlhkosť

### Príprava podkladu:

Spracovávané plochy a podklady musia byť nosné, čisté, bez prachu, oleja a mastnoty. Uvoľnené zvyšky omietky a malty kompletne odstráňte. Vysoko nasiakavé, pórovité podklady vopred natrite vodou zriedeným Pronova štukovým akrylovým tmelom alebo hĺbkovým základným náterom a nechajte ho odvetrať. Trhliny klinovito rozšírite a skontrolujte nedrolivosť vnútra trhlín, respektíve jeho nosnosť. Predvyplňte hlboké škáry pomocou Pronova PE-škárového výplňového profilu, aby ste zamedzili trojstrannému priľnutiu tesniacich materiálov.

### Spracovanie:

Kartušu narežte nad závitom, dýzu zrežte na želanú šírku škáry. PRNOVA štukový akrylový tmel nanášajte rovnomerne na podklad a úplne pritom vyplňte škáry a trhliny. Počas tvorby filmu

Údaje v tomto technickom liste sa zakladajú na intenzívnych testoch používania v praxi aj v laboratóriu a slúžia ako orientačné hodnoty a odporúčania. Nepredstavujú záruku ani poistenie. Zodpovednosť za jednotlivé použitie je v rukách spracovávateľa. Na základe rôznych materiálov a pracovných podmienok mimo našej sféry vplyvu odporúčame v prípade pochybností vykonať vlastný test vhodnosti produktu. Vydaním tohto technického listu strácajú všetky predchádzajúce verzie svoju platnosť.

## Technický list

vyhladíte pomocou čistej vody a vhodného náradia, ako napr. škárovacieho hladítka – Pronova Fugen Ass.

### Čistenie:

Čerstvé znečistenie nevytvrdnutým PRONOVA štukovým akrylovým tmelom sa môžu odstrániť vodou. To isté platí pre čistenie nástrojov.

Vytvrdnutý tmel sa dá odstrániť len mechanicky a síce za pomoci vhodného rezného nástroja, ako napr. škárovacím nožom PRONOVA.

### Skladovanie:

Skladujte na chladnom a suchom mieste, chráňte pred mrazom. Pri správnom skladovaní je PRONOVA štukový akrylový tmel v neotvorenom balení spracovateľný po dobu 24 mesiacov. Minimálna doba trvanlivosti: Pozri odtlačok na obale.

### Likvidácia:

Na recykláciu odovzdávajte len zvyškov zbavené obaly. Pri likvidácii dodržiavajte oficiálne predpisy.

### Dôležité poznámky:

Škárované miesta v exteriéri chráňte pred dažďom a striekajúcou vodou až do úplného vytvrdnutia. Nízke teploty a mokré podklady predlžujú dobu vytvrdnutia. Nevhodné na použitie na prírodný kameň a mramor alebo na dlhodobu vodou zaťažovaných škárach, ako napríklad v sanitárnych priestoroch alebo v exteriéri, ako napr. na balkónoch a terasách. Nevhodný na použitie na polyetylén, polypropylén, polykarbonát, polymetylmetakrylát, teflón, mäkkých plastoch a na podkladoch obsahujúcich decht alebo bitúmen. Na základe mnohých spôsobov použitia odporúčame zákazníkovi vykonať vlastný test vhodnosti produktu na ich podklade.

PRONOVA štukový akrylový tmel je možné pretrieť bežne dostupnými farbami, lakmi a lazúrami podľa DIN 52452. Ako plastoelastický tmel sa tento produkt môže pretierať celoplošne len vtedy, keď použitý náter dokáže bez poškodenia kopírovať pohyby tmelu. Tým, že vytvrdzovanie akrylátových tmelov prebieha za odparovania vody, fyzikálne sa nedá zamedziť jemnému zmršteniu, čo môže viesť k tvorbe trhlín na príliš skoro nanesených farbách. Pretretie farebnými disperznými farbami môže viesť k zafarbeniu náteru.

### Bezpečnosť:

Uchovávajúte mimo dosahu detí. Pred začatím prác si prečítajte bezpečnostné upozornenia na etikete balenia a dbajte na údaje v bezpečnostnom liste. Bezpečnostný list nájdete na stránke [www.xxlfarby.sk](http://www.xxlfarby.sk).

### Forma dodania:

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Nádoba:         | 300ml kartuša |
| Balene:         | 12 Ks/Kartón  |
| Farebný odtieň: | biely         |

Údaje v tomto technickom liste sa zakladajú na intenzívnych testoch používania v praxi aj v laboratóriu a slúžia ako orientačné hodnoty a odporúčania. Nepredstavujú záruku ani poistenie. Zodpovednosť za jednotlivé použitie je v rukách spracovávateľa. Na základe rôznych materiálov a pracovných podmienok mimo našej sféry vplyvu odporúčame v prípade pochybností vykonať vlastný test vhodnosti produktu. Vydaním tohto technického listu strácajú všetky predchádzajúce verzie svoju platnosť.