

## Interiérové farby

## SÜDWEST EuroClassic

30725

**Použitie:**

Disperzná farba určená na vysokokvalitné farebné stvárnenie stien a stropov v interiéri. Pre bežne namáhané povrchy. Odolná voči umývaniu, s tupomatným leskom. Produkt je testovaný na obsah škodlivých látok TÜV nezávislým inštitútom.

**Farebný odtieň:** 9110 biela,  
9377 stará biela (len 12,5 l)

**All-Color  
továrenské odtiene:** dostupné vo všetkých odtieňoch

**Objem:** 1 l, 2,5 l, 5 l, 10 l, 12,5 l, 15 l

**Spotreba:** 130 - 150 ml/m<sup>2</sup> na jednu vrstvu.  
V závislosti od nasiakavosti a drsnosti podkladu môže viesť k inej spotrebe.

**Difúzia vodnej pary- SD hodnota:**  
< 0,05 m (trieda V1 vysoká) podľa EN ISO 7783-2.

**Údaje podľa DIN EN 13300:**

- |  |                                  |
|--|----------------------------------|
| <b>1. Odolnosť pri odere za mokra:</b> | trieda 3                         |
| <b>2. Stupeň lesku:</b>                | tupá matná                       |
| <b>3. Kontrastný pomer:</b>            | trieda 2 pri 7 m <sup>2</sup> /l |
| <b>4. Maximálna veľkosť zrna:</b>      | jemná (< 100 µm)                 |
| <b>5. Hustota:</b>                     | cca 1,4 - 1,5 g/cm <sup>3</sup>  |

**Aplikácia:****Všeobecné pravidlá:**

Príprava podkladu a prevedenie náterových prác musí zodpovedať aktuálnemu stavu techniky. Všetky nátery a prípravné práce je treba riadiť podľa objektu a požiadaviek, ktorým bude objekt vystavený. Dodržiavajte pritom aktuálne technické listy BFS, vydané Spolkovým výborom pre farby a ochranu hmôt. Pozri tiež VOB, časť C DIN 18363, odsek 3 Maliarske a lakovacie práce.

Ďalšie spracovanie / odstránenie vrstiev farby ako brúsenie, zváranie, opaľovanie atď. môže zapríčiniť tvorbu prachu a/alebo pary. Pracovať len v dobre vetranom prostredí. V prípade potreby použiť primerané (respiračné) ochranné vybavenie.

Všetky podklady musia byť čisté, suché, nosné a bez deliacich substancií. Neznáme podklady sa musia testovať na ich nosnosť a vhodnosť pre nanosenie ďalších vrstiev náteru. V prípade potreby otestovať na vzorke z plochy a skontrolovať príľnavosť.

**Príprava podkladu:**

Normálne nasiakavé podklady sa môžu priamo nanášať. Pieskové alebo vysoko nasiakavé povrchy (napr. sadrová omietka) najskôr penetrovat' so **SÜDWEST ThixGrund / SÜDWEST InnenGrund** alebo v ťažkých prípadoch pomocou **SÜDWEST TiefenGrund LH**. Na povrchy, ktoré sú kontaminované nikotínom, vodnými škvrkami, sadzami, masťou, olejom alebo podobnými nečistotami sa odporúča **SÜDWEST Isolierfarbe W** alebo **SÜDWEST Isolierfarbe L**.

Povrchy kotaminované plesňami vopred ošetríte pomocou **SÜDWEST Schimmel-Fresser**. Na povrchy ohrozené napadnutím plesňami odporúčame použiť **SÜDWEST FungiStop** (je nutné dodržiavať technické listy).

**Spracovanie:**

Nanášanie štetcom, valcom alebo striekaním. Podľa potreby naniesť jednu alebo dve vrstvy. V závislosti od nasiakavosti podkladu rozriediť prvý náter max. 3% vody. V prípade potreby sa môže vrchný náter zriediť maximálne 3% vody. Pri striekaní dodržiavať veľkosť dýzy a tlak nástreku udávaný výrobcom zariadenia.

**Teplota spracovania:**

Nespracovávajúte, neaplikujte a nenechajte schnúť pri teplote vzduchu a teplote objektu pod + 5 °C.

Údaje uvedené v tomto technickom liste sú popisy produktu. Predstavujú všeobecné upozornenia na základe našej skúsenosti a testov a nezohľadňujú konkrétny prípad použitia. Z údajov nemôžu byť vyvodené žiadne nároky na náhradu. V prípade potreby sa obráťte na naše technické poradenstvo. Staré vydania technických listov strácajú novými vydaniaми svoju platnosť.

# SÜDWEST EuroClassic

**Osobitné upozornenia:**

Je možné jedno tónovanie s bežne dostupnými tónovacími farbami. Prídavok tónovacích koncentrátov by nemal presiahnuť 1%. Pridaním pigmentových koncentrátov sa môžu preniesť malé množstvá rozpúšťadiel a/alebo zmäkčovadiel. Pri nanášaní / pretieraní tmeliacich materiálov, ako napr. akrylátové tmely, môžu v náterovom filme kvôli ich väčšej pružnosti spôsobiť praskliny. Okrem toho v závislosti od zložiek v tmeliacich materiáloch sa môžu vyskytnúť rozdiely v zafarbení a/alebo úrovni lesku náteru.

**Smernica EG 2004/42/EG:**

Výrobok „EuroClassic“ spadá pod maximálnu hodnotu VOC kategórii výrobkov a (30 g/l), a týmto je VOC-konformný.

**VDL prehlásenie (obsiahnuté látky):**

Polymérna disperzia, oxid titaničitý, silikátové plnivá, voda, detergenty, zahusťovadlá, odpeňovadlo, prostriedky na ochranu pri skladovaní na báze BIT / MIT (1:1), prostriedky na ochranu pri skladovaní na báze Bronopolu (INN).

**GISCODE:** BSW20

**Všeobecné bezpečnostné pokyny:**

Počas spracovania farieb a lakov a pri sušení náterov zabezpečte dobré vetranie.

Potraviny, nápoje a krmivá pre zvieratá uchovávajte mimo dosahu.

Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou.

Používajte len v dobre vetraných priestoroch.

Pri práci nejedzte, nepite, nefajčite a nečuchajte.

Pri brúsení nevdychujte prach.

Uchovávajte mimo dosahu detí.

Zabráňte úniku do kanalizácie a vodných tokov.

Pri znečistení riek, jazier alebo kanalizácií upovedomte podľa miestnych zákonov príslušne orgány.

Ďalšie informácie nájdete v aktuálnom bezpečnostnom liste na [www.sudwest.sk](http://www.sudwest.sk).

**Skladovanie:**

Otvorenú nádobu treba vzduchotesne uzatvoriť. Skladovať v chladnom ale nemrznúcom prostredí.

**Zber a likvidácia odpadu:**

Na recykláciu odovzdať len vyprázdnené nádoby. Pri likvidácii sa musia dodržiavať aktuálne zákonné predpisy.

**Technické poradenstvo:**

Pre všetky otázky, ktoré nie sú zodpovedané týmto technickým listom, je Vám k dispozícii náš servisný personál: [info@sudwest.sk](mailto:info@sudwest.sk)

Od: November / 2018 / CS