

## Podni premazi

# SÜDWEST Methacryl-Fußbodenfarbe

30002



### Upotreba.

Metakrilni podni premaz jednokomponentni je površinski premaz sa satenskim sjajem, niskim emisijama, otporan na habanje, namijenjen podovima s visokim opterećenjem u interijeru i eksterijeru. Pogodan je za podrumne, skladišta, izložbene dvorane i balkone.

### Svojstva:

- niske emisije – ispunjava zahtjeve AgBB
- klasa protukliznosti R11
- visoka otpornost na habanje
- dug životni vijek premaza
- dobra otpornost na vremenske utjecaje
- može se rijediti vodom
- otpornost na razrijeđene kiseline i baze
- otpornost na cestovnu sol i motorno ulje
- neprohodan

### Boja:

9110 bijela  
RAL 7032 šljunkovito siva  
RAL 7023 betonska siva

**All-Color- tvorničke nijanse:** dostupan i u drugim nijansama.

### Pakiranje:

1 l, 2,5 l, 10 l

### Potrošnja:

cca. 150 - 160 ml/m<sup>2</sup> na jedan sloj

### Razina sjaja:

satenski sjaj

### Gustoća:

cca. 1,3 g/cm<sup>3</sup>

### Primjena:

#### Opća pravila:

Priprema podloge i slikarski radovi moraju odgovarati trenutnom stanju tehnike. Svi premazi i pripremni radovi moraju se voditi u skladu s objektom i zahtjevima kojima će predmet biti izložen. Pridržavajte se važećih tehničkih listova BFS koje je izdao Savezni odbor za boje i zaštitne materijale. Vidi također VOB, dio C DIN 18363, odjeljak 3 Bojanje i farbanje.

Daljnja obrada / uklanjanje slojeva boje poput brušenja, zavarivanje, štavljenje itd. može uzrokovati stvaranje prašine i / ili pare. Radite samo u dobro prozračenom okruženju. Ako je potrebno, upotrijebite odgovarajuću (respiratornu) zaštitnu opremu.

Sve podloge moraju biti čiste, suhe, nosive i bez odvajajućih tvari. Nepoznate podloge moraju se ispitati na njihovu nosivost i prikladnost za nanošenje dodatnih slojeva boje. Ako je potrebno, testirajte na uzorku s površine i provjerite prijanjanje.

#### Priprema podloge:

##### Stabilne, nosive, jako zaprljane površine:

Temeljito očistite visokim tlakom pare.

#### Stari premazi:

Labave, odnosno neljepljive premaze ukloniti. Očistite ljepljive premaze uobičajenim sredstvima za čišćenje i izbrusite ih.

#### Sinterirani slojevi:

Uklonite brusilicom za betonske podove.

#### Pukotine i rupe:

Izrežite, napunite odgovarajućim mortom za popravak i zabrtvite površinu.

#### Obrada:

Nanesite valjkom, kistom ili sprejem. Slijedite upute proizvođača prilikom prskanja u vezi s korištenjem unutarnjeg promjera mlaznice i tlaka materijala.

#### Sustav premaza:

##### Interijer:

Nanesite temeljni premaz Methacryl-Fußbodenfarbe 1 put s 10% vode i 2 puta kao završni nerazrijeđeni premaz Methacryl-Fußbodenfarbe.

# SÜDWEST Methacryl-Fußbodenfarbe

## Eksterijer:

Da biste regulirali upijanje i učvršćivanje podloge, nanosite impregnaciju wikulac FH 20. Za brtvljenje podloge pri porastu vlage ili sprječavanje širenja vlage, moguće je nanijeti bogati temeljni premaz s impregnacijom SÜDWEST wikulac FH 20.

Zatim dva puta nanosite nerazrijeđeni Methacryl-Fußbodenfarbe. valjkom, kistom ili raspršivačem.

## Temperatura obrade:

Nemojte obrađivati, nanositi ili dopustiti da se osuši na temperaturi zraka i temperaturi predmeta ispod + 8 ° C.

## Razrjeđivanje / čišćenje alata:

Razrijedite dodavanjem maks. 10% vode. Očistite radni alat vodom.

## Sušenje:

Pri + 20 ° C / 60% relativne vlažnosti zraka:

Opterećivo, prohodno, odnosno preobrađivo:	nakon cca. 8 sati
Mehanički opterećivo:	nakon 3 dana
Poptuno osušeno:	nakon 7 dana

## Postojanost boje prema BFS priručniku br. 26:

Klasa A, skupina 1-3 prema nijansi boje.

Nijanse s organskim pigmentima (skupine 2 i 3) mogu se nanositi samo u zatvorenom.

## Posebna upozorenja:

Ne nanosite na podove po kojim se često vozi, kao što su garaže ili industrijski podovi. U ovom slučaju preporučujemo SÜDWEST 2K-EpoxiSiegel.

Ako se temeljni premaz nanosi impregnacijom SÜDWEST wikulac FH 20, prvi Methacryl-Fußbodenfarbe mora se nanijeti sljedeći dan. Za brže stvrdnjavanje nanosite samo jedan sloj dnevno na sve podne površine. Za bolju obradu, Methacryl-Fußbodenfarbe se može razrijediti dodavanjem 2-3% vode. Potrebna su 3 sloja za ugrađivanje armaturne tkanine.

SÜDWEST Methacryl-Fußbodenfarbe nije prikladan za površine sa stajaćom vodom. U eksterijeru, površine sklone vlazi moraju imati dovoljan nagib.

## Direktiva EZ 2004/42/EZ:

"Methacryl-Fußbodenfarbe" ne doseže najvišu VOC vrijednost kategorije proizvoda i (140 g / l) i stoga je usklađen s VOC

## VDL deklaracija (sadržane tvari):

Poliakrilati (anorganski i / ili organski pigmenti prema nijansi boje), anorganski bijeli pigmenti, voda, anorganska i mineralna veziva, glikoli, glikoeter, alkoholni esteri, sredstvo za vlaženje, pjenilo, derivati celuloze, dodaci na površini, poliuretanski zgušnjivač, konzervansi na bazi: metilkloroizotiazolinon, metilizotiazolinon benzotiazolinon.

**GISCODE:** BSW20

## Opće sigurnosne upute:

Osigurajte dobru ventilaciju prilikom obrade boja i lakova i kod sušenja boja.

Hranu, piće i hranu za životinje držite izvan dohvata.

Izbjegavajte kontakt s očima i kožom.

Koristite samo u dobro prozračenim prostorima.

Ne jedite, ne pijte, ne pušite i ne njušite dok radite.

Ne udišite prašinu prilikom brušenja.

Čuvati izvan dohvata djece.

Ne dopustiti da uđe u odvođe ili vodotoke.

Obavijestite nadležna tijela u skladu s lokalnim propisima u slučaju onečišćenja rijeka, jezera ili kanalizacije.

Daljnje informacije mogu se naći u trenutnom sigurnosnom listu na [www.sudwest.hr](http://www.sudwest.hr)

## Skladištenje:

Otvoreni spremnik mora biti hermetički zatvoren. Čuvati u hladnom okruženju bez mraza.

## Skupljanje i odlaganje otpada:

Vratite samo prazne spremnike na recikliranje. Tijekom odlaganja morate se pridržavati važećih zakonskih propisa.

## Tehnička podrška:

Za sva pitanja na koja ovaj tehnički list ne odgovara, naše servisno osoblje stoji vam na raspolaganju: [info@sudwest.hr](mailto:info@sudwest.hr)

Od: Studeni/2018/CS