

Maliarský akrylový tmel Express

Vlastnosti:

PRONOVA maliarský akrylový tmel Express je rýchloschnúci, plastoelastický akrylový tmel, ktorý sa vyznačuje obzvlášť rýchlou možnosťou pretretia. Priľne bez základného náteru k mnohým materiálom, dokonca aj na vlhkých podkladoch. Po vytvrdnutí ho je možné brúsiť. Veľmi dobrá kompatibilita s komerčne dostupnými disperznými farbami.

Oblasť použitia:

Ideálne pre spojovacie a utesňovacie škáry s nízkym dilatačným namáhaním, ako sú roletové boxy, schody, dvere a soklové lišty alebo ozdobné profily. Na uzavretie trhlín a spojov na omietke, pórobetóne, sadrokartóne, vláknitom cemente, minerálnych podkladoch, Polystyréne® a dreve.

Výhody produktu:

- rýchle schnutie
- priamo pretierateľný⁽¹⁾
- veľmi nízke emisie
- pre interiér a exteriér⁽¹⁾
- minimalizovaná tvorba trhlín
- veľmi slabé zmrštenie
- vysoký stupeň belosti
- odolný voči dažďu krátko po nanesení

Technické informácie:

Základná surovina:	akrylátová disperzia
Tvrdosť Shore – A:	ca. 18 (±2)
Hustota:	ca. 1,65 g/cm ³ (±0,03)
Teplotná odolnosť (po vytvrdnutí):	-25°C - + 80°C
Teplota spracovania:	+5°C - + 40°C
Vytvrdnutie:	ca. 2-3 mm/24h ⁽²⁾
Doba tvorby filmu:	ca. 10-15 minút ⁽²⁾
Prípustná celková deformácia:	ca. 15%
Prípustná šírka škáry:	5-25 mm
Normy a skúšky:	EN 15651-1: F-EXT-INT GEV-Emicode®EC 1 plus veľmi nízky obsah emisií RAL DE-UZ 123: Der Blaue Engel

⁽¹⁾ dbajte na odstavec „Dôležité poznámky“

⁽²⁾ závisí od teploty, vzdušnej vlhkosti, nasiakavosti podkladu a hĺbky škáry. Údaje podľa DIN EN ISO 291 Normálna klíma +23°C / 50% rel. vzdušná vlhkosť

Príprava podkladu:

Spracovávané plochy a podklady musia byť nosné, čisté, bez prachu, oleja a mastnoty. Vysoko nasiakavé, pórovité podklady vopred natrite vodou zriedeným Pronova maliarskym akrylovým tmelom Express alebo hĺbkovým základným náterom a nechajte ho odvetrať. Predvyplňte hlboké škáry pomocou Pronova PE-škárového výplňového profilu. Na dosiahnutie perfektného výsledku oblepte okraje škár maskovacou páskou.

Spracovanie:

Kartušu narežte nad závitom, dýzu zrežte na želanú šírku škáry a našróbujte. PRONOVA maliarský akrylový tmel Express vstrekuje do škár rovnomerne bez medzier za pomoci aplikačnej pištole, a počas tvorby filmu vyhladte pomocou čistej vody a vhodného náradia, ako napr. škárovacieho hladítka – Pronova Fugen Ass. Následne odstráňte maskovaciu pásku.

Čistenie:

Čerstvé znečistenie nevytvrdnutým PRONOVA maliarským akrylovým tmelom Express sa môžu odstrániť vodou. To isté platí pre čistenie nástrojov.

Vytvrdnutý tmel sa dá odstrániť len mechanicky a síce za pomoci vhodného rezného nástroja, ako napr. škárovacím nožom PRONOVA.

Skladovanie:

Skladujte na chladnom a suchom mieste, chráňte pred mrazom. Pri správnom skladovaní je PRONOVA maliarský akrylový tmel Express v neotvorenom balení spracovateľný po dobu 24 mesiacov. Minimálna doba trvanlivosti: Pozri odtlačok na obale.

Likvidácia:

Na recykláciu odovzdávajte len zvyškov zbavené obaly. Pri likvidácii dodržiavajte oficiálne predpisy.

Dôležité poznámky:

Škárované miesta v exteriéri chráňte pred dažďom a striekajúcou vodou až do úplného vytvrdnutia. Nízke teploty a mokré podklady predlžujú dobu vytvrdnutia. Nevhodné na použitie na prírodný kameň a mramor alebo na dlhodobu vodou zaťažovaných škárach, ako napríklad v sanitárnych priestoroch alebo v exteriéri, ako napr. na balkónoch a terasách. Nevhodný na použitie na polytetyléne, polypropyléne, polykarbonáte, polymetylmetakryláte, teflón, mäkkých plastoch a na podkladoch obsahujúcich decht alebo bitúmen. Na základe mnohých spôsobov použitia odporúčame zákazníkom vykonať vlastný test vhodnosti produktu na ich podklade.

PRONOVA maliarský akrylový tmel Express bol vyvinutý na rýchle schnutie a minimálne zmršťovanie aby ho spracovateľ mohol čo najskôr pretrieť. Ako plastoelastický tmel sa tento produkt môže pretierať celoplošne len vtedy, keď použitý náter dokáže bez poškodenia kopírovať pohyby tmelu. Tým, že vytvrdzovanie akrylátových tmelov prebieha za odparovania vody, fyzikálne sa nedá zamedziť jemnému zmršteniu, čo môže viesť k tvorbe trhlín na príliš skoro nanesených farbách. Pretretie farebnými disperznými farbami môže viesť k zafarbeniu náteru.

Bezpečnosť:

Pozor! Pri striekaní môžu vznikať nebezpečné kvapôčky, ktoré sa môžu dostať do pľúc. Nevdychujte aerosól ani hmlu. Môže spôsobovať alergické reakcie. Uchovávajte mimo dosahu detí. Pri spracovaní a schnutí dbajte na dôkladné vetranie. Počas spracovávania nejedzte, nepite a nefajčite. Pri kontakte s očami alebo pokožku okamžite dôkladne opláchnite vodou. Nevhodný na použitie v miestach s kontaktom s potravinami a pitnou vodou.

Údaje v tomto technickom liste sa zakladajú na intenzívnych testoch používania v praxi aj v laboratóriu a slúžia ako orientačné hodnoty a odporúčania. Nepredstavujú záruku ani poistenie. Zodpovednosť za jednotlivé použitie je v rukách spracovávateľa. Na základe rôznych materiálov a pracovných podmienok mimo našej sféry vplyvu odporúčame v prípade pochybností vykonať vlastný test vhodnosti produktu. Vydaním tohto technického listu strácajú všetky predchádzajúce verzie svoju platnosť.

Technický list

Pred začatím prác si prečítajte bezpečnostné upozornenia na etikete balenia a dbajte na údaje v bezpečnostnom liste. Bezpečnostný list nájdete na stránke www.xxlfarby.sk.

Forma dodania:

Nádoba:	300ml kartuša
Balene:	12 Ks/Kartón
Farebný odtieň:	biely

Údaje v tomto technickom liste sa zakladajú na intenzívnych testoch používania v praxi aj v laboratóriu a slúžia ako orientačné hodnoty a odporúčania. Nepredstavujú záruku ani poistenie. Zodpovednosť za jednotlivé použitie je v rukách spracovávateľa. Na základe rôznych materiálov a pracovných podmienok mimo našej sféry vplyvu odporúčame v prípade pochybností vykonať vlastný test vhodnosti produktu. Vydaním tohto technického listu strácajú všetky predchádzajúce verzie svoju platnosť.