

Oldószereket tartalmazó festékek és lakkok

SÜDWEST All-Grund Spray

30850



Alkalmazás:

Az All-Grund Spray egy sokoldalú spray alapozó, amely számos belső és külső aljzat alapozására és köztes bevonatként alkalmas. A termék ideális a kihagyott foltok javítására.

Hatékony kötőanyagként az All-Grund Spray gyorsan és univerzálisan átdolgozható vízbázisú vagy oldószeres fedőlakkokkal.

Jellemzők:

- nagyon gyors száradás
- aktív korrózióvédelem
- magas tapadás
- gyorsan és általánosan átdolgozható
- nagyon jól terjed a felületen
- jó szélsőséges lefedettség
- izolálja a fában lévő oldható anyagokat és adalékanyagokat

Árnyék: 9110 fehér
9105 fekete
kb. RAL 7001 ezüstszürke

Kötet: 400 ml permeteződoboz

Fogyasztás: dobozonként kb. 1 m²
kettős keresztpermetezésben

Fényesség: matt

Alkalmazás:

Általános szabályok:

Az aljzat előkészítésének és a festési munkák kivitelezésének meg kell felelnie a technika jelenlegi állásának. Minden bevonatot és annak előkészítését mindig a tárgy és a vele szemben támasztott követelmények alapján kell elvégezni. Tartsa be az aktuális BFS utasításokat, amelyeket a festési és lakkozási munkákra vonatkozó műszaki irányelvek (vállalkozói irányelvek- Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz) szerint adtak ki. Lásd még VOB, C rész DIN 18363, 3- Festés és lakkozás bekezdés.

A festékrétegek további feldolgozása/eltávolítása, például csiszolás, hegesztés, égetés stb. veszélyes port és gőzt generálhat. Csak jól szellőző helyiségben végezze a munkát. Szükség esetén használjon megfelelő (légzésvédő) védőfelszerelést.

Minden aljzatnak tisztának, száraznak, teherbírónak és elválasztó anyagoktól mentesnek kell lennie. A nem stabil aljzatokat meg kell vizsgálni teherbíró képességük és a későbbi bevonatokra való alkalmasságuk szempontjából. Ha szükséges, hozzon létre egy teszterületet, és ellenőrizze a tapadást keresztmetszet és/vagy szövetszalag letépésével. A felépítményrétegeknél (bevonatrendszer) minden réteg között egy közbeeső csiszolást kell alkalmazni.

Csiszolja le az elszürkült és időjárás viszontagságai miatt megkopott fa felületeket az aljzatig. Tisztítsa meg és csiszolja le a régi tartóbevonatokat. Kerekítse le az éles fa éleket. Vízszintes felületek esetén gondoskodjon a megfelelő vízelvezetési lejtésről. A fa nedvességtartalma nem haladhatja meg a 12%-ot keményfa esetében és a 15%-ot puhafa esetében. Minél szárazabb az aljzat, annál nagyobb a behatolási mélység, ami javítja a későbbi bevonatok védőfunkcióját és tartósságát. A trópusi fa faanyagát nitrohigítóval száradást késleltető vegyületekkel mossa át, és vigyen fel egy próbabevonatot.

Külső használatra javasoljuk, hogy a kezeletlen vagy laza, gombásodásra hajlamos fát előkezelve a SÜDWEST Holz-Imprägnier-Grunddal. Vegye figyelembe a műszaki adatlapot, a DIN 68800, 3. szakaszát és a BFS 18. számú utasítását.

Háttér:

Az aljzatnak száraznak, tisztának, teherbírónak és elválasztó anyagoktól mentesnek kell lennie.

Megfelelő háttérinformációk:

Tartós és stabil régi bevonatok, vas, acél, cink, horganyzás, alumínium, kemény műanyagok (kemény PVC, PUR, akrilüveg, melamingyanta, Resopal), fa, faanyagok.

FIGYELMEZTETÉS: Ne alkalmazza hőre lágyuló aljzatokra. A hőre lágyuló régi bevonatok megbízhatóan azonosíthatók nitrohigítóval végzett oldószeres vizsgálattal. Erős torzulás = hőre lágyuló régi bevonat.

Az ebben az adatlapban megadott információk termékleírások. Tapasztalatainkon és tesztjeinken alapuló általános figyelmeztetéseket jelentenek, és nem tükröznek

konkrét felhasználási eset. Az adatokból nem lehet állításokat levonni, hogy Csere. Szükség esetén forduljon műszaki tanácsadásunkhoz. Régi a műszaki adatlapok kiadásai az új kiadásokkal együtt érvényüket veszítik.

SÜDWEST All-Grund Spray

Az aljzat előkészítése:

Régi festék:

A tesztelés egy rögzített helyen történik. Távolítsa el a régi bevonatokat, amelyek nem teherbíróak és stabilabbak a következő festékrétegek számára maradék nélkül. Alaposan tisztítsa meg és csiszolja le a régi bevonatokat, amelyek teherbíróak és stabilak.

Vas és acél:

A vasat és az acélt alaposan tisztítsa meg a rozsdától. Távolítsa el a gördülő kérget vagy a vízkőzetet. Az erősen szennyezett acélfelületeket dörzsöléssel tisztítsa meg, a DIN EN ISO 12944-4 szerinti SA 2 ½ tisztasági fokozatban.

Cink és horganyzott aljak:

Tisztítsa meg SÜDWEST Zink- und Kunststoff Reinigerrel. Tartsa be a műszaki adatlapot és a BFS 5. számú utasítását.

Alumínium (eloxálatlan):

SÜDWEST Kupfer- und Alu-Reinigerrel tisztítható. Tartsa be a műszaki adatlapot és a 6. számú BFS utasítást.

Kemény műanyagok, pl. kemény PVC:

Tisztítsa meg a SÜDWEST Zink- und Kunststoff-Reinigerrel. Tartsa be a műszaki adatlapot és a 22. számú BFS utasítást.

Fa és faanyagok:

Csiszolja és tisztítsa meg a fa felületeket a szálak irányában. A penészedésre hajlamos külső faanyagokat SÜDWEST Holz-Imprägnier-Grunddal kell bevonni.

Tartsa be a műszaki adatlapot és a 18. számú BFS-utasítást.

Feldolgozás:

Használat előtt körülbelül 3 percig rázza fel a tartályt. A szórófejet a fej végén lévő piros kar elfordításával állítsa be a szórófejet a kívánt pont- vagy területi permetezéshez. Vigye fel az All-Grund Spray-t 1-2 alkalommal egyenletes mozdulatokkal. Használat után fordítsa a kannát fejjel lefelé, és permetezze ki, amíg ki nem ürül.

Feldolgozási feltételek:

Ne dolgozza fel és ne alkalmazza + 5 °C alatti levegő- és tárgy hőmérsékleten vagy közvetlen napfényben.

Szárítás:

(+ 20 °C-on / 60 %-os relatív páratartalom mellett, 100 µm vastag nedves filmréteg).

előleti

tapadásmentes por: kb. 30 perc

Tapadásmentes: kb. 2 óra

Átdolgozható: kb. 3 óra (szintetikus festékek)

A nagyobb rétegvastagság és az alacsonyabb hőmérséklet lassítja a száradási időt.

További figyelmeztetések:

Az oldószereket tartalmazó alkidgyantafestékeknek saját jellegzetes szaguk van, amely száradás után is érezhető. Ezért a lakótérben való nagyarányú alkalmazáshoz a beltéri használatra ajánlott SÜDWEST vizes bázisú festékeket ajánljuk.

Vízszintesen festett felületeken és/vagy rosszul szellőző száraz helyiségekben a száradás lelassulhat. Biztosítson megfelelő fűtést és szellőzést. Ne tegye ki az All-Grundot 1 hétnél tovább az időjárásnak fedőréteg nélkül. A 3 napnál hosszabb száradás után ajánlott a köztes csiszolás. Ha kültéri cink vagy acél alapanyagokon szaténfényű vagy félmatt felületet szeretne elérni, javasoljuk, hogy használjon magaszfényű köztes bevonatot.

2004/42/EK EK-irányelv:

Az "All-Grund Spray" termék nem tartozik a VOC-mentes festékekre vonatkozó irányelv hatálya alá. (nem tartozik a hatálya alá).

Általános biztonsági utasítások:

Rendkívül gyúlékony aeroszol. A tartály nyomás alatt van: túlmelegedés esetén felrobbanhat. Súlyos szemirritációt okoz. Álmoságot és tompaságot okozhat. Mérgező a vízi szervezetekre, hosszan tartó hatású. Orvosi ellátás szükségessége esetén meg kell őrizni a csomagolást és a termék jellemzőit tartalmazó címkét. Nem szabad gyermekek kezébe adni. Szigetelje el a hőtől, forró felületektől, szikráktól, nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Ne dohányozzon. Ne permetezze nyílt lángba vagy más gyújtóforrásba. Ne szűrje át és ne égesse meg, még használat után sem. Ne lélegezze be az aeroszolt. 2-butanonoximot, ftalinsav-alhidridet tartalmaz: Allergiás reakciókat okozhat. Ismételt érintkezés a bőr kiszáradásához vagy repedezéséhez vezethet.

További információkért kérjük, olvassa el az aktuális biztonsági adatlapot [a www.sudwest.sk](http://www.sudwest.sk) weboldalon.

Tárolás:

Védje a napfénytől. Ne tegye ki 50°C feletti hőmérsékletnek. A nyitott tartályt le kell zárni. Száraz, hűvös, de fagymentes környezetben tárolja.

Hulladékgyűjtés és ártalmatlanítás:

Újrahasznosításra csak üres edényeket szabad elvinni. Az ártalmatlanítás során be kell tartani a hatályos jogszabályi előírásokat.

Műszaki tanácsadás:

A jelen műszaki adatlapban nem megválaszolt kérdések esetén szervizünk készséggel áll az Ön rendelkezésére: info@sudwest.sk.

A következő időponttól: november/2018/KM