



TECHNICKÝ LIST

30059

WIKULAC

OBLASŤ POUŽITIA

Wikulac je bezfarebný základný náter na spevnenie savých minerálnych podkladov. Výrobok sa používa na blokovanie vzliňajúcej vlhkosti, zabránenie výkvetom solí a zníženie nasiakavosti. Wikulac sa môže používať v interiéri aj exteriéri. Pri použití v interiéri zabezpečte optimálne vetranie počas aplikácie a schnutia. Veľkoplošná aplikácia sa neodporúča v obývaných vnútorných priestoroch. Aplikáciu môžu vykonávať len profesionálni používatelia/odborníci. Vždy dbajte na označenie výrobku a kartu bezpečnostných údajov.

VLASTNOSTI

- jednozložkový - reaguje s vlhkosťou
- dobrá penetrácia do podkladu
- má silný spevňujúci účinok
- chráni pred prenikaním vlhkosti a výkvetmi solí na murive, omietkach atď.
- zastavuje vzliňajúcu vlhkosť v stenách (nie pri tlakovej vode)
- značne odolný voči chemikáliám (pozri tabuľku)

FARBA: bezfarebný

BALENIE: 1L, 5L

SPOTREBA: približne 150 - 250 ml/m² na jeden náter

Hodnota spotreby je silne závislá od nasiakavosti podkladu a možno ju určiť pomocou skúšobného náteru.

APLIKÁCIA

- Spevnenie starých omietok poškodených vlhkosťou, napr. v oblasti sokla
- Spevnenie pripravených betónových podláh pred maľovaním
- Bariéra proti vzliňajúcej vlhkosti na minerálnych podkladoch

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ:

Príprava podkladu a vykonávanie maliarskych prác musí zodpovedať súčasnemu stavu techniky. Všetky nátery a prípravné práce by mali vždy vychádzať z objektu a požiadaviek, ktorým bude vystavený. Pozrite si aktuálne letáky BFS, ktoré vydal Spolkový výbor pre farby a ochranu majetku. Pozri tiež VOB, časť C DIN 18363, odsek 3 Maliarske a natieračské práce.

Ďalšie spracovanie/odstraňovanie vrstiev náteru, ako je brúsenie, zváranie, vypaľovanie atď. môže spôsobiť vznik nebezpečného prachu a/alebo výparov. Práce vykonávajte len v dobre vetraných priestoroch. V prípade potreby používajte vhodné respiračné ochranné prostriedky.

Všetky podklady musia byť čisté, suché, nosné a bez separačných látok. Neisté podklady sa musia otestovať z hľadiska nosnosti a vhodnosti pre nášledné nátery. V prípade potreby vytvorte skúšobnú plochu a skontrolujte príľnavosť pomocou krížového rezu a/alebo odtrhnutia textilnej pásky. V prípade náterových konštrukcií by sa malo medzi jednotlivými nátermi vykonať medzibrusovanie.

PODKLAD

Wikulac možno použiť na savé a rozpúšťadlami odolné podklady, ako sú kameň, betón, cementová omietka, hlinené tehly a betónové strešné škridly.

PRÍPRAVA PODKLADU: OMIETKY POŠKODENÉ VLNKOSŤOU:

Mechanicky odstráňte soľné výkveti a uvoľnenú omietku. Podklad nechajte dobre vyschnúť. Naneste 2-3 vrstvy náteru Wikulac „mokrý na mokrý“. Potom nechajte schnúť najmenej 48 hodín.

Upozornenie: Vo vonkajších priestoroch môže plošná aplikácia viesť k poškodeniu mrazom.

MINERÁLNE PODKLADY (BETÓNOVÉ PODLAHY, CEMENTOVÉ POTERY):

Minerálne podklady musia byť suché, čisté, nosné a dostatočne savé. Podklady, ako sú betónové podlahy alebo cementové potery, pred základným náterom s Wikulacom pripravte otryskaním, frézovaním alebo brúsením. To platí najmä pre

- vysoko zhutnené, vyhladené povrchy
- povrchy so spekanými vrstvami alebo cementovými kašami
- Povrchy, ktoré sú znečistené napríklad olejom, tukom alebo odreninami z pneumatík

Pripravené betónové povrchy alebo potery zameťte a povysávajte až do pórov priemyselným vysávačom. Povrchovo múčnaté/kriedujúce podklady nie sú vhodné na natieranie prípravkom Wikulac.

Naneste dve vrstvy náteru Wikulac v intervale 24 hodín.

SPRACOVANIE

V závislosti od podkladu a spôsobu použitia nanášajte náradím odolným voči rozpúšťadlám (štetcom, kefou alebo valčekom).

RIEDENIE/ČISTENIE NÁRADIA:

Wikulac aplikujte neriedený. Na čistenie použite riedidlo - 2K-Acryl-Verdünnung

SCHNUTIE

(20°C / 60% vzdušná vlhkosť)

Nelepivý: cca. 24h

Pred opätovným nanosením náterov nechajte schnúť aspoň 48 hodín.

ŠPECIÁLNE POZNÁMKY

Dobre zakryte susedné povrchy. Striekance okamžite odstráňte nitrom alebo univerzálnym riedidlom.

SMERNICA ES 2004/42/ES

Produkt "Wikulac" nedosahuje maximálnu hodnotu VOC kategórie produktov h (750 g/l), a preto je v súlade s VOC.

OBSAH

Acetát, P-toluénsulfonylizokyanát a silán-uretánové hybridné sieťovacie činidlo

OZNAČOVANIE

NEBEZPEČENSTVA

Výstražné upozornenia:

H226 Horľavá kvapalina a pary. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H336 Môže spôsobovať ospalosť alebo závraty.

Doplňujúce výstražné upozornenia:

EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

Bezpečnostné upozornenia:

Prevenčia:

P210 Uchovávať mimo dosahu horúčav, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov vznietenia. Nefajčiť. P261 Zabráňte vdychovaniu výparov.

P280 Používajte ochranné prostriedky: rukavice/ochranu očí/ochranu tváre.

Reakcia:

P303 + P361 + P353 PRI KONTAKTE PRODUKTU S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Okamžite odstráňte všetok kontaminovaný odev. Pokožku umyte vodou alebo osprchujte. P304 + P340 + P312 PRI VDÝCHNUTÍ: Odveďte osobu na čerstvý vzduch a zabezpečte jej neobmedzované dýchanie. Ak sa necítite dobre, zavolajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM/lekára. P337 + P313 Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/radu. Ďalšie informácie nájdete v aktuálnej karte bezpečnostných údajov na www.sudwest.sk

SKLADOVANIE

Otvorené nádoby vzduchotesne uzavrite. Skladujte na chladnom, ale nemrznúcom mieste.

LIKVIDÁCIA

Na recykláciu odovzdávajte len prázdne nádoby. Pri likvidácii sa musia dodržiavať platné právne predpisy.

TECHNICKÉ PORADENSTVO

Pre všetky otázky, ktoré nie sú zodpovedané týmto technickým listom, je Vám k dispozícii náš servisný personál: info@sudwest.sk

INFORMÁCIE O ZODPOVEDNOSTI

Snažíme sa o maximálnu starostlivosť. V tejto chvíli však môžeme poskytnúť len všeobecné informácie založené na našich skúsenostiach, vývoji a výskumoch, ktoré prirodzene nemôžu zohľadniť individuálne okolnosti projektu (podklady, poveternostné podmienky, iné podmienky). Spracovateľ je preto povinný informovať sa o aktuálnom stave techniky a konať na vlastnú zodpovednosť. Naši pracovníci vám radi poskytnú konkrétne rady. Za kombinácie s inými výrobkami nenesieme žiadnu zodpovednosť. Tu uvedené informácie však nepredstavujú žiadne záväzné informácie ani zodpovednosť.

Okrem toho tento technický list prestane platiť, keď sa ukončí jeho platnosť alebo sa vydá jeho ďalšie vydanie, o ktorom sa môžete kedykoľvek dozvedieť na webovej stránke: www.suedwest.de.

OD: 2023/SEPTEMBER/CS

CHEMICKÁ ODOLNOSŤ

LÁTKA	TRVANIE ÚČINKU	
	1 H	24 H
ROZTOK CESTNEJ SOLI (10%)	0	0
KYSELINA CHLOROVODÍKOVÁ (7%)	0	4
KYSELINA OCTOVÁ (10%)	0	2
KYSELINA SÍROVÁ (10%)	3	4
KYSELINA CITRÓNOVÁ (10%)	3	4
KAUSTICKÁ SÓDA (25%)	0	0
DIESELOVÉ PALIVO	0	0
MOTOROVÝ OLEJ	0	2
TEST BENZIN	0	0
XYLOL	0	0
ISOPROPANOL	0	0
ETANOL	0	0
ACETÓN	0	0
DEMINERALIZOVANÁ VODA	0	1
ĽANOVÝ OLEJ	0	1

Systém hodnotenia:

0: žiadne viditeľné zmeny

1: len viditeľná zmena lesku a farby

2: mierna zmena lesku a farby, štruktúra povrchu sa nemení

3: viditeľné silné označenie, ale štruktúra oblasti vzorky je zväčša nepoškodená

4: viditeľné silné značenie, štruktúra povrchu sa zmení

5: Oblasť vzorky silne zmenená alebo zničená