

BITUMENSKO BRTVILO



SVOJSTVA:

PRONOVA Bitumen Dicht je hladno otvrdnjavajuće plastično brtвило na bazi rafiniranog bitumena za vanjske sanacijske i montažne radove, posebno na krovnim površinama. Izvrsno prijanjanje na mnoge podloge. Odmah otporan na kišu i mraz (nakon stvaranja filma). Vrlo lako se nanosi. Otporan na UV zračenje, vremenske uvjete i starenje.

Trajno premošćivanje pukotina. Pogodno za hitne popravke.

PODRUČJE UPOTREBE:

Za brtvljenje i lijepljenje pukotina i spojeva na krovnim membranama, krovnim prozorima, rasvjetnim otvorima, antenskim prolazima i drugim krovnim komponentama. Pogodno za brzo brtvljenje oluka i spajanje dimnjaka.

PREDNOSTI PROIZVODA:

- ▶ odmah otporan na kišu
- ▶ vrlo dobro prijanjanje na bitumen
- ▶ vrlo lako se nanosi
- ▶ trajno premošćivanje pukotina
- ▶ za hitne popravke
- ▶ hladno stvrdnjavanje
- ▶ za vanjsku upotrebu
- ▶ otporan na UV zračenje i vremenske utjecaje

TEHNIČKE INFORMACIJE:

Osnovna sirovina:	bitumen, fizički otvrdnjavajući
Gustoća:	cca. 1,05 g/cm ³ (±0,03)
Otpornost na temperaturu (nakon stvrdnjavanja):	-20°C - + 80°C
Temperatura obrade:	+5°C - + 50°C
Stvrdnjavanje:	cca. 1-2 mm/24 h ⁽¹⁾
Vrijeme nastanka filma:	cca. 30 minuta ⁽¹⁾
Dopuštena ukupna deformacija:	cca. 5 %

(1)

ovisi o temperaturi, vlažnosti zraka, upojnosti podloge i dubini fuge.

Podaci prema DIN EN ISO 291 Normalna klima +23°C / 50% rel. vlažnost zraka

PRIPREMA PODLOGE:

Prikladne su nosive, čiste i blago vlažne podloge, po mogućnosti bez šljunka, škriljevca ili drugih nečistoća. Preporuča se test prijanjanja. Obradene površine na kritičnim površinama moraju se tretirati odgovarajućim temeljnim premazom.

OBRADA:

Izrežite uložak iznad navoja, izrežite mlaznicu na željenu širinu spoja i zavrnite. PRONOVA Bitumen Dicht nanosite na podlogu pištoljem za nanošenje i po potrebi razmažite lopaticom. Zaštititi od ispiranja tijekom stvaranja filma. Prilikom lijepljenja pritiskom osigurajte kontakt s lijepljivim materijalom.

Brtvljenje iznad 4 mm potrebno je izvesti u nekoliko slojeva. Ovi pojedinačni slojevi trebaju se sušiti 24 sata. Pri lijepljenju krovnih brtvenih membrana vodite računa o dovoljnom preklapanju membrana (min. 10 cm).

ČIŠĆENJE:

Svježe onečišćenje nestvrdnutim PRONOVA Bitumen Dichtom može se ukloniti sredstvima za čišćenje koja sadrže otapala. Isto vrijedi i za alate za čišćenje.

Stvrdnuti proizvod može se ukloniti samo mehanički, i to uz pomoć odgovarajućeg alata za rezanje, npr. s PRONOVA zglobnim nožem.

SKLADIŠTENJE:

Čuvati na hladnom i suhom mjestu, zaštititi od smrzavanja. Uz pravilno skladištenje, PRONOVA Bitumen Dicht može se koristiti do 24 mjeseca u neotvorenom pakiranju. Minimalni rok trajanja: pogledajte otisak na pakiranju.

ODLAGANJE OTPADA:

Predajte samo praznu ambalažu na recikliranje. Slijedite službene propise za odlaganje.

VAŽNE NAPOMENE:

Stvrdnjavanje se događa isparavanjem otapala. Ne koristiti u sanitarnim prostorima, na prirodnom kamenu, mramoru ili podvodnim prostorima. Materijali koji se ne lijepe kao što su Teflon®, polipropilen ili polietilen nisu prikladni kao lijepljiva baza. Na temelju brojnih načina uporabe, preporučamo kupcima da sami provedu test prikladnosti proizvoda na svojoj podlozi.

SIGURNOST:

Čuvati izvan dohvata djece. Prije početka rada pročitajte sigurnosna upozorenja na pakiranju i obratite pozornost na podatke u sigurnosno-tehničkom listu.

Sigurnosno-tehnički list dostupan je na internetskim stranicama www.xxlboje.hr

OBLIK ISPORUKE:

Spremnik: 300 ml

Pakiranje: 12 Kom/Karton

Nijansa boje: crna

Podaci u ovom tehničkom listu temelje se na intenzivnim ispitivanjima uporabe u praksi i laboratoriju i služe kao indikativne vrijednosti i preporuke. Oni ne predstavljaju jamstvo ili osiguranje. Odgovornost za individualnu upotrebu je u rukama procesora. Na temelju različitih materijala i radnih uvjeta izvan našeg područja utjecaja, preporučamo, u slučaju sumnje, da provedete vlastiti test prikladnosti proizvoda.

Izdavanjem ovog tehničkog lista sve prethodne verzije gube svoju valjanost.