

Fa védelem

SÜDWEST AquaVision Holz-Öl

30021



Alkalmazási terület

Az AquaVision® faolaj egy víz-olaj emulzió, amely beltéri és kültéri faanyagok védelmére és ápolására szolgál. A termék számos fa alapelületen alkalmazható, pl. padlók, bútorok, erkélyek vagy kerítések. A termék megújuló nyersanyagokból készül, nem tartalmaz káros anyagokat, ezért pl. méhkasok bevonására is használható.

Alkalmas felületek:

Lombos fák, tűlevelű fák és hőkezelt fák beltéri és kültéri használatra.

Tulajdonságok:

- magas behatolási képesség
- nem képez réteget
- nem reped
- nyitott pórusú
- vízlepergető
- csökkenti a repedések kialakulását
- kiemeli a fa jellegét
- könnyű karbantartás
- kellemes tapintás
- időjárásálló
- biocid filmvédő anyagok nélkül

Színárnyalatok:

Standard:	0901 színtelen	0001 természetes
8940	8941	8942 bangkirai
vörösfenyő	douglasfenyő	
8919 teak		

All-Color gyári színezés: további fa színek is rendelhetők.

Csomagolás: 375 ml, 1 l, 5 l

Fogyasztás: 80 - 100 ml/m²

A tényleges felhasználás az objektumtól függ, és olyan tényezők, mint a felület állapota és a nedvszívó képessége jelentősen befolyásolják. A pontos felhasználási értékeket festékmintával kell meghatározni.

Fényesség: matt

Felhasználás:

Általános szabályok:

Az alapfelület előkészítése és a festési munkák elvégzése a technika jelenlegi állásának megfelelően kell, hogy történjen. Minden bevonat és előkészítő munka mindig az objektumhoz és az annak támasztott követelményekhez kell, hogy igazodjon. Kérjük, vegye figyelembe a BFS (Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz, Szövetségi Bizottság a Festékek és Anyagok Védelméért) által kiadott aktuális BFS-ismertetőket. Lásd még VOB, C rész DIN 18363, 3. bekezdés Festési és lakozási munkák.

A festékrétegek további kezelése/eltávolítása, például csiszolás, hegesztés, égetés stb. veszélyes por és/vagy gőz keletkezését okozhatja. A munkát csak jól szellőző helyiségekben végezze. Szükség esetén viseljen megfelelő (légző) védőfelszerelést.

Minden aljzatnak tisztának, száraznak, teherbírónak és szétválasztó anyagoktól mentesnek kell lennie. A bizonytalan aljzatokat teherbírásuk és a következő bevonatokra való alkalmasságuk szempontjából ellenőrizni kell. Szükség esetén készítsen próba felületet, és ellenőrizze a tapadást rácsvágással és/vagy szövetcsikkal. Bevonatrétegek esetén az egyes rétegek között közbenső csiszolást kell végezni.

Aljzat előkészítése:

A fa éles széléit lekerekítse. A vízszintes felületeken gondoskodjon megfelelő lefolyási lejtésről. A fa nedvességtartalma méretálló alkatrészek esetén nem haladhatja meg a 13 +/-2 %-ot, nem méretálló alkatrészek esetén pedig a 18 %-ot. Minél szárazabb az aljzat, annál nagyobb a behatolási mélység, ami javítja a védelmi funkciót és a későbbi bevonatok élettartamát.

Az új, sima vagy gyalult fa felületeket csiszolja le és alaposan tisztítsa meg. Távolítsa el a kifolyó gyantát/faanyagot. Az új faalkatrészeket lehetőség szerint minden oldalról alapozza és közbenső bevonattal lássa el.

SÜDWEST AquaVision Holz-Öl

Az AquaVision faolaj felvitele előtt távolítsa el a megkopott rétegek. Az AquaVision faolaj felvitele előtt tisztítsa meg és világosítsa meg a régi faanyagokat SÜDWEST fa szűrületeltávolítóval.

A már olajozott, felújítandó faanyagokat szükség szerint tisztítsa meg SÜDWEST faanyag-szűrületeltávolítóval.

Külső területeken ajánlott a kezeletlen vagy szabadon álló, gombásodásra hajlamos fát SÜDWEST faimpregnáló alapozóval előkezdeni. Figyelembe kell venni a műszaki adatlapot, a DIN 68800 3. részét és a BFS 18. adatlapot.

Feldolgozás:

Az AquaVision faolajat használat előtt alaposan keverje meg, és hígítatlanul vigye fel kétszer.

Az első réteg felvitele után az AquaVision faolajat finom gyalpúval óvatosan csiszolja át, hogy eltávolítsa a felálló fa rostokat.

Ne használja +10 °C alatti és +30 °C feletti levegő- és tárgyhőmérsékleten.

Ápolás: Külső területeken az olajozott felületek rendszeres karbantartása és ápolása ajánlott. Az olajozott felületeket legalább évente egyszer ellenőrizze.

A még ép felületeket tisztítsa meg és olajozza be újra. Az erősebben szennyezett felületeket tisztítsa meg SÜDWEST fa szűrületeltávolítóval, hagyja megszáradni, majd olajozza be újra.

Szerszámok tisztítása:

A szerszámokat használat után azonnal tisztítsa meg vízzel.

Száritás:

(+ 20 °C / 60 % rel. páratartalom)

Átdolgozható: kb. 6 óra

Alacsonyabb hőmérsékleten és/vagy magas páratartalom mellett a száradási idő meghosszabbodik.

Különleges megjegyzések:

Az AquaVision faolaj nem ajánlott kültéri teraszokhoz. Ilyen esetekben a SÜDWEST faolaj (oldószertartalmú) használatát javasoljuk.

Trópusi fák esetében a faanyagban található anyagok késleltethetik a száradást. Szükség esetén mossa le SÜDWEST faanyag-szűrületeltávolítóval, és végezzen próba festést.

A kültéri olajozott fa felületek tartóssága többek között az időjárási hatásoktól, a szerkezetétől és a használt színárnyalatától függ. A sötétebb pigmentáció növeli az UV-védelmet és így a tartósságot.

Külső területeken a faanyagok kimosódását minden oldalon történő bevonattal lehet megakadályozni.

2004/42/EK irányelv:

Az „AquaVision Holz-Öl” termék nem éri el a termékkategória e (130 g/l) VOC-határértékét, így megfelel a VOC-irányelvnek.

VDL-nyilatkozat:

Alkidgyanták, (a színárnyalatától függően szerves és/vagy szerves pigmentek) víz, glikol-éter, reológiai adalékok, fényvédő anyagok, szárítószer, antioxidánsok, habzsgátlók, nedvesítőszer, metil- és benzisotiazolinon alapú tárolóvédő anyagok.

GISCODE:

Ö10

Általános biztonsági tanácsok:

A festékek és lakkok feldolgozása és szárítása során gondoskodni kell a megfelelő szellőzéstről. Élelmiszerektől, italoktól és takarmányoktól távol tartandó. Kerülje a szemmel és a bőrrel való érintkezést. Csiszolási munkák során ne lélegezze be a port. Gyermekektől elzárva tartandó.

Tárolás:

Szorosan lezárva, hűvös, száraz és fagymentes helyen tárolja. A színtelen anyag bontatlan eredeti csomagolásában legalább 24 hónapig tárolható.

A színezett terméket körülbelül 3 hónapon belül fel kell használni, hogy elkerülhető legyen a pigmentek túlzott leülepedése. Hűvös, de fagymentes és száraz helyen tárolja.

Hulladékkezelés:

Az üres csomagolást nem szabad újra felhasználni. A tartalmát/csomagolást engedélyezett hulladékkezelőhöz vagy kommunális gyűjtőhelyre kell vinni.

Műszaki tanácsadás:

Minden olyan kérdéssel, amelyre ez a műszaki adatlap nem ad választ, külső munkatársaink készséggel állnak rendelkezésre. Ezenkívül műszaki ügyfélszolgálatunk is szívesen válaszol minden részletkérdésre. (06324/709-0)

Állapot: 2019. április/KM