



TEHNIČKI LIST

30665 BOJA ZA KROV

PODRUČJE PRIMJENE:

Boja za renoviranje na bazi vode, otporna na vremenske uvjete, namijenjena uljepšavanju i zaštiti opterećenih ili trošnih krovnih površina s dovoljnim nagibom za odvodnju.

KARAKTERISTIKE

- jednostavna obrada
- elastična
- otporna na vremenske uvjete
- paropropusna
- sprječava oštećenja od mraza
- dobro prijanja
- prohodna (za popravke krova)

BOJA:

- RAL
- 7016 antracit siva
- 8915 crvena cigla
- 8917 tamno smeđa
- 8916 crvenkasto smeđa
- 8914 prirodno crvena
- 8911 frankfurtska crvena

TVORNIČKA NIJANSA U SVIM BOJAMA:

Ostale boje dostupne na zahtjev.

KAPACITET: 15 l

POTROŠNJA: 250 - 300 ml/m² na jedan sloj

RAZINA SJAJA: satenski sjaj

GUSTOĆA: cca 1,3 g/cm³ prema nijansi

PRIMJENA:

Opća pravila:

Priprema podloge i slikarski radovi moraju odgovarati trenutnom stanju tehnike. Svi premazi i pripremni radovi moraju se voditi u skladu s objektom i zahtjevima kojima će predmet biti izložen. Pridržavajte se važećih tehničkih listova BFS koje je izdao Savezni odbor za boje i zaštitne materijale. Vidi također VOB, dio C DIN 18363, odjeljak 3 Bojanje i farbanje.

Daljnja obrada / uklanjanje slojeva boje poput brušenja, zavarivanje, štavljenje itd. može uzrokovati stvaranje prašine i/ili pare. Radite samo u dobro prozračenom okruženju. Ako je potrebno, upotrijebite odgovarajuću (respiratornu) zaštitnu opremu.

Sve podloge moraju biti čiste, suhe, nosive i bez odvajajućih tvari. Nepoznate podloge moraju se ispitati na njihovu nosivost i prikladnost za nanošenje dodatnih slojeva boje.

Ako je potrebno, testirajte na uzorku s površine i provjerite prijanjanje.

PRIPREMA PODLOGE:

KROVNA PODLOGA OD CRIJEPA:

Dubinski očistite pore parnim čistačem. Ako nije dostupan, upotrijebite visokotlačni čistač na hladnu vodu. S obzirom da se ovom metodom ne mogu očistiti sva područja zahvaćena algama, preporučamo i korištenje Fungana koji se mora koji se mora primijeniti prema uputama u tehničkom listu.

Očistite u smjeru prirodnog odvoda vode tako da ispod krovnog pokrivača ne ostane voda.

VALOVITE ETERNIT PLOČE- berlinska vuna:

Očistite i prethodno tretirajte kao što je navedeno gore. Ostavite da se suši najmanje 3 dana po dobrom vremenu (+ 20 ° C / 60% relativne vlažnosti). Obilno nanosite jedan sloj temeljnog premaza na bazi otapala, npr. SÜDWEST TiefenGrundLH (potrebno je poštivati vrijeme sušenja)

Prije nanošenja pojedinih slojeva potrebno je poštivati vrijeme sušenja 1-3 dana (ovisno o temperaturi). Dva puta nanosite nerazrijeđeni Dach-Farbe.

PODLOGE OD GLINE I BETONSKE OPEKE:

Natopite vodom i dva puta nanosite nerazrijeđenu krovnu boju. Podloge betonskih pločica s jakom kredom moraju se tretirati sa SÜDWEST TiefenGrund LH (potrebno je poštivati vrijeme sušenja).

Eternit - valoviti krov s pukotinama:

Popravite poliesterskim ojačavajućim trakama izrađenim od Acroflex tkanine ili Arcoflex tkanine za pokrivanje pukotina ugrađenih u drugi sloj. Premazite takva popravljena područja najmanje tri puta nerazrijeđenom krovnom bojom tako da tkanina nije izložena i da je osigurana dovoljna pokrivenost.

OBRAĐA:

Nanesite valjkom, kistom ili sprejem. Slijedite upute proizvođača prilikom prskanja u vezi s korištenjem unutarnjeg promjera mlaznice i tlaka materijala.

TEMPERATURA OBRADE:

Ne obrađivati ispod +6°C.
Optimalna temperatura obrade +15°C do + 25°C.

Razrjeđivanje / čišćenje alata:

Nakon završetka rada, isperite alate vodom, operite ih sapunom i isperite.

SUŠENJE:

Pri + 20 ° C / 60% relativne vlažnosti zraka:

Preraditi: nakon cca. 2 sata

Otporno na kišu: nakon cca. 4 sata

Postojanost boje prema BFS priručniku

br. 26: Klasa A, skupina: 1

Pitanja o Arcoflex tkaninama treba poslati stručnjacima za prodaju boja ili KobauGmbH na 23617 Stockelsdorf, Tel. 04 51/4910 61.

Ne obrađivati u slučaju neposredne kiše, magle, rizika od smrzavanja, relativne vlažnosti zraka veće od 80% ili temperatura ispod + 6 ° C.

Krovna boja ne smije se nanositi na glazirane ili lakirane opeke, crijepove od glatkih vlaknastih cementa, plastične krovništa, kao ni na valovite krovove Eternit / berlinsku vunu s trošnim premazom. Krovni premaz sadrži biocide za zaštitu od nečistoća. Oprezno upotrebljavajte biocide. Prije upotrebe uvijek pročitajte naljepnicu i podatke o proizvodu. Ne koristite otpadne vode za punjenje ribnjaka ili vodnih postrojenja.

Direktiva EZ 2004/42/EZ:

Proizvod "Dach-Farbe" ne doseže najvišu VOC vrijednost kategorije proizvoda i (140 g / l), te je prema tome usklađen s VOC

Uredba o biocidnim proizvodima (528/2012):

Ovaj proizvod je „obrađeni proizvod“ prema EU Uredbi 528/2012, čl. 58, stavak 2 (nije biocidni proizvod) i sadrži sljedeće biocidne aktivne sastojke: Terbutryn, 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, 2-metil-2H-izotiazol-3-on, mješavina 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EC br. 24 7-500-7] i 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EC br. 220-239-6] (3:1).

VDL DEKLARACIJA

Akrilatne disperzije (ovisno o boji, anorganski i/ili organski pigmenti), anorganska i mineralna punila, voda, alkoholni esteri, glikoli, derivati celuloze, ksantanska guma, sredstva protiv pjenjenja, sredstva za vlaženje, natrijev hidroksid, poliuretansko sredstvo za zgušnjavanje, zaštita filma na bazi terbutrina, zaštita od skladištenja na bazi metila i benzizotiazolinoni.

GISCODE: BSW50

OPĆE SIGURNOSNE UPUTE

Tijekom obrade i sušenja boja i lakova mora se osigurati dobra ventilacija.

Hranu, piće i hranu za životinje držite izvan dohvata.

Izbjegavajte kontakt s očima i kožom.

Ne udišite prašinu prilikom brušenja.

Čuvati izvan dohvata djece.

Ne dopustiti da uđe u od vode ili vodotoke.

Daljnje informacije mogu se naći u trenutnom sigurnosnom listu na www.xxlboje.hr

SKLADIŠTENJE:

Otvoreni spremnik mora biti hermetički zatvoren. Čuvati u hladnom okruženju bez mraza.

OPĆE UPUTE:

Nastojimo posvetiti najveću pažnju. Međutim, u ovom trenutku možemo pružiti samo opće informacije temeljene na našem iskustvu, razvoju i studijama, koje naravno ne odražavaju pojedinačne okolnosti.

Moraju se uzeti u obzir uvjeti projekta (podpovršine, vremenski uvjeti, drugi uvjeti).

Izvođač je stoga dužan informirati se o stanju tehnike i djelovati na vlastitu odgovornost.

Naši kolege, radnici stoje Vam na raspolaganju s konkretnim savjetima i prijedlozima.

Za kombinaciju drugih proizvoda sa našim ne dajemo garanciju.

Međutim, ovdje navedene informacije ne predstavljaju obvezujuće informacije ili odgovornost.

Nadalje, ovaj letak gubi svoju valjanost prestankom izdavanja ili objavljivanje sljedećeg izdanja, o čemu se u svakom trenutku možete informirati na našoj web stranici: www.xxlboje.hr