Boje i lakovi koje sadrže otapala

SÜDWEST Venti Satin 30350

Upotreba:
Venti Satin je cjelovit sustav dizajniran kao temeljni premaz, srednji sloj i završni sloj dimenzijski stabilnih drvenih dijelova, kao što su prozori i vrata. Pogodan je i kao završni sloj za metale. Za ograničene dimenzijski stabilne dijelove kao što su rolete ili drvene fasade u eksterijeru preporučujmeo SÜDWEST AquaVision Holzfarbe.

Svojstva:
- brzo sušenje
- velika snaga punjenja
- bez aromatičnih tvari (VdL-RL-01)
- ne lijepi se za druge premaze (ovisno o temperaturi ili tlaku)
- velika otpornost i trajnost premaza
- sposobnost prozračivanja / propuštanja vodene pare
- najbolje prikrivanje rubova
- blago tiksotropna
- visoka pokrivna moć
- ne otapa boje u drvu (tako da nema žutosti)

Boja:	9115 bijela
All-Color Tvorničke nijanse:	Ostale nijanse dostupne na zahtjev.
Volumen:	375 ml, 750 ml, 2,5 l, 5 l
Potrošnja:	
Glatko drvo:	cca 100 ml / m^2 na jedan sloj
Razina sjaja	satenski sjaj

Primjena:
Opća pravila:
Priprema podloge i slikarski radovi moraju odgovarati trenutnom stanju tehnike. Svi premazi i pripremni radovi moraju se voditi u skladu s objektom i zahtjevima, kojima će predmet biti izložen. Pridržavajte se važećih tehničkih listova BFS izdanih u skladu s tehničkim smjernicama koje je izdao Savezni odbor za boje i zaštitu materijala. Vidi također VOB, dio C DIN 18363, odjeljak 3 Bojanje i lakiranje.

Daljnja obrada / uklanjanje slojeva boje poput brušenja, zavarivanja, štavljenja itd. Može uzrokovati stvaranje prašine i/ili pare. Radove izvodite samo u dobro prozračenim prostorima. Po potrebi upotrijebite odgovarajuću (respiratornu) zaštitnu opremu.

Sve podloge moraju biti čiste, suhe, nosive i bez odvajajućih tvari. Nepoznate podloge moraju se ispitati na njihovu nosivost i prikladnost za nanošenje dodatnih slojeva boje. Ako je potrebno, testirajte na uzorku s površine i provjerite prianjanje pomoću presjeka i / ili lijepljenjem i kidanjem tekstilne trake. U slučaju slojeva nadgradnje (sustav premaza), između pojedinih slojeva treba napraviti međuslojno brušenje.

Sive i trošne drvene površine izbrusite do nosive podloge. Nosive stare premaze očistiti i izbrusiti. Oštre drvene rubove zagladiti. Za vodoravne površine osigurajte dovoljan nagib odvoda vode. Vlaga drva ne bi trebala prelaziti 12% za listopadno drvo i 15% za četinarsko drvo. Što je podloga suša, veća je dubina prodiranja, što poboljšava zaštitnu funkciju i vijek trajanja ostalih premaza. Drvo s tropskog drveća s mješavinama koje usporavaju sušenje, operite nitro razrjeđivačem i nanesite testni sloj. U eksterijeru preporučujemo prethodnu obradu neobrađenog ili rastresitog drveta sklonog gljivicama SÜDWEST Holz-Imprägnier-Grund. Slijedite tehnički list, DIN 68800, dio 3 i BFS priručnik 18.

Podloga:
Podloga mora biti suha, čista, nosiva i bez odvajajućih tvari.

Prikladne podloge:
Drvo (od listopadnog, četinarskog i tropskog drveća), kao i stari premazi i metali premazani temeljnim premazom.

Podaci navedeni u ovom tehničkom listu su opisi proizvoda. To su opća upozorenja koja se temelje na našem iskustvu i testovima i ne uzimaju u obzir specifični slučaj upotrebe. Iz podataka se ne mogu izvesti zahtjevi za naknadu štete. Ako je potrebno, obratite se našem tehničkom savjetu. Stara izdanja tehničkih listova s novim izdanjima gube na valjanosti.

SÜDWEST®
LACKE · FARBEN · BAUTENSCHUTZ

SÜDWEST Venti Satin

Priprema podloge:

Drvene podloge:
Brušite i očistite drvene površine u smjeru vlakana. Bojite vanjsko drvo sklono plijesni SÜDWEST Holz-Imprägnier-Grund. Slijedite tehnički list i BFS priručnik br. 18.

Stari premazi:
Testirajte na čvrstom mjestu. Uklonite stare premaze koji nisu nosivi i stabilniji za daljnje premaze bez ostataka. Temeljno očistite i izbrusite nosive i stabilne stare premaze.

Metalne podloge:
Pripremite i premažite metalne podloge SÜDWEST All-Grund. Slijedite tehnički list.

Obrada:

Dobro promiješajte i nanesite kistom, valjkom ili prskanjem. Nanesite 2-3 sloja ovisno o podlozi. S vrlo upijajućim drvetom, temeljni premaz se može razrijediti na maks. 3%.

Nanošenje prskanjem:

Postupak	Mlaznica	Tlak materijela / količina	Tlak zraka	Razrijeđivanje
Visoki tlak	2,0 mm	-	2,0 bar	cca 5 %
Niski tlak	srednja	cca 2/3	2/3 do maks.	cca 5 %

Uvjeti obrade:

Nemojte obrađivati ili nanositi na temperaturama zraka i predmeta ispod + 5 ° C ili na izravnoj sunčevoj svjetlosti.

Razrijeđivanje / čišćenje alata:

Koristite razrjeđivač za boje sa sintetičkim smolama (bez aromatičnih sastojaka).

Sušenje:

(pri + 20 ° C / 60% relativne vlažnosti, mokri sloj debeo 100 µm).

Na površinu se ne lijepi prašina: cca 4 sata
Može se preraditi: cca 12 sati

Veća debljina sloja i niže temperature usporavaju vrijeme sušenja.

Posebna upozorenja:

Boje alkidnih smola na bazi otapala imaju svoj tipičan miris, koji je još uvijek osjetljiv čak i nakon sušenja. Stoga preporučujemo SÜDWEST boje na vodenoj bazi za široku upotrebu u dnevnim boravcima, koje se preporučuju za unutarnju upotrebu.

Konačna razina sjaja premaza od satenskog sjaja pojavljuje se nakon otprilike 2 tjedna. Na vodoravno obojanim površinama i / ili slabo prozračenim suhim sobama sušenje se može usporiti i doći do odstupanja u stupnju sjaja. Osigurajte odgovarajuću toplinu i ventilaciju. Osigurati ćete optimalno sušenje cijelog sloja primjenom materijala od max. 100 µm po sloju.

Izbjegavajte veće debljine mokrih slojeva, npr. prilikom prskanja po vodoravnim površinama, jer očito usporavaju sušenje.

Bijele i svijetle nijanse obično postaju žute pod umjetnom ili nedovoljnom prirodnom rasvjetom. To je tipično za ovu vrstu proizvoda, pa stoga nema prava za žalbu.

Postojanost boje prema BFS priručniku br. 26:

Klasa B, skupina 1 - 3 prema nijansi

Direktiva EZ 2004/42/EZ:

„Venti Satin“ spada u maksimalnu VOC vrijednost kategorije proizvoda A / d (300 g / l) i stoga je usklađen s VOC.

VDL deklaracija (sadržane tvari):

Alkidne smole (anorganski i / ili organski pigmenti prema nijansi), anorganski bijeli pigmenti, mineralna punila, smjese alifatskih ugljikovodika, deterdženti, sredstva za pjenjenje, aditivi za površinu, sredstva za sušenje, antioksidanti.

GISCODE: BSL20

Opće sigurnosne upute:

Osigurajte dobru ventilaciju prilikom obrade boja i lakova i kod sušenja boja.
Hranu, piće i stočnu hranu držite izvan dohvata.
Izbjegavajte kontakt s očima i kožom.
Koristite samo u dobro prozračenim prostorima.
Ne jedite, ne pijte, ne pušite i ne njušite dok radite.
Ne udišite prašinu prilikom brušenja.
Čuvati izvan dohvata djece.
Ne dopustiti da uđe u odvode ili vodotoke.
Obavijestite nadležna tijela u skladu s lokalnim propisima u slučaju onečišćenja rijeka, jezera ili kanalizacije.

Daljnje informacije mogu se naći u trenutnom sigurnosnom listu na www.sudwest.hr

Skladištenje:

Otvoreni spremnik mora biti hermetički zatvoren. Čuvati u hladnom okruženju bez mraza.

Skupljanje i odlaganje otpada:

Vratite samo prazne spremnike na recikliranje. Tijekom odlaganja morate se pridržavati važećih zakonskih propisa.

Tehnička podrška:

Za sva pitanja na koja ovaj tehnički list ne odgovara, naše servisno osoblje stoji vam na raspolaganju: info@sudwest.hr

Od: Studeni/2018/KM