

2K Spraydose 250 ml - Verarbeitung

1. Schutzmaßnahmen

Persönliche Schutzausrüstung tragen (Atemschutzmaske/Handschuhe/Schutzbrille) Nähere Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt.



2. Schütteln

Dose vor dem Auslösen 2 Minuten gründlich schütteln - vom hörbaren Anschlag der Mischkugeln an gerechnet.



3. Aktivierungsknopf

Weißen Aktivierungsknopf aus der Kappe entnehmen. Dose um 180° drehen und den Aktivierungsknopf auf den Stift im Dosenboden aufsetzen.



4. Aktivieren

Dose mit der Kappe kopfüber auf festen Untergrund stellen. Weißen Aktivierungsknopf mit dem Handballen bis zum Anschlag drücken.



5. Schütteln


Dose nach dem Auslösen erneut 2 Minuten gründlich schütteln - vom hörbaren Anschlag der Mischkugeln an gerechnet.

Dose nach dem Schütteln 15 Minuten ruhen lassen.




6. Sprühsicherung

Entfernen Sie die Sprühsicherung indem Sie zuerst den Sprühkopf abnehmen. Führen Sie einen Schraubenzieher zwischen Lasche und Sicherungsring ein. Hebeln Sie mit einer Abwärtsbewegung die Sicherung sanft heraus.



7. Spritzabstand

15 cm - 25 cm



8. Spritzgänge


ca. 1 - 2 Spritzgänge. Zuerst Horizontal und dann Vertikal von Seite zur Seite. Achten Sie darauf, dass die Farbe kann laufen wenn sie ein Objekt an einer Vertikalen Wand Sprühen. **Unser Tipp:** Eine erste dünne Schicht auftragen und wenige Minuten Zwischenlüften lassen bevor man den ersten Sprühgang abschließt.

(Trockenfilmschichtdicke ca. 40 µm)



9. Ablüftzeiten

Zwischenablüftzeit (Wartezeit zwischen den jeweiligen Spritzgängen): ca. 10 - 15 Minuten




10. Verarbeitungsbedingungen

Optimale Verarbeitung bei 18° C - 25° C und einer relativen Luftfeuchte von 40 - 50 %.



11. Verbrauch-Ergiebigkeit

ca. 0,5 m² bei 2 Spritzgängen




12. Trocknung

staubtrocken: ca. 20 Minuten (wärmeforciert Schneller)

griffest: 2 Stunden polierbar: über Nacht

Die Trockenzeiten sind abhängig von Temperatur und Schichtdickenauftrag.

Die angegebenen Werte beziehen sich auf die o.g. Verarbeitungsbedingungen. Die Bestimmung der Trockengrade erfolgte nach DIN 53150.




13. Verarbeitungszeit (Topfzeit)

Nach der Aktivierung ca. 24 Stunden bei 20° C Raumtemperatur. Die Verarbeitungszeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur. Höhere Temperaturen führen zu einer verkürzten, niedrigere Temperaturen zu einer längeren Verarbeitungszeit.

Nach Ablauf der Verarbeitungszeit ist eine einwandfreie Qualität der erzeugten Beschichtung nicht mehr gewährleistet, da in der Dose ab der Aktivierung eine chemische Reaktion abläuft.

Das Produkt darf nach Ablauf der Verarbeitungszeit nicht mehr eingesetzt werden.



14. Arbeitsende

Nach Beenden des Lackiervorganges Dose umdrehen und Ventil leersprühen.

