

PRONOVA Allwetter Dicht – Opravný tmel do každého počasia

Vlastnosti:

PRONOVA Allwetter Dicht je trvalo elastický opravný tmel na báze syntetického kaučuku. Môže byť použitý na vlhkých alebo mierne zaolejovaných povrchoch. Silná priľnavosť k bitúmenu, sklu, kovu a betónu. Rýchla tvorba filmu. Odolný voči UV-žiareniu a poveternostným vplyvom, trvalo premostujúci trhliny.

Oblasť použitia:

Na opravu a utesnenie dier a trhlín, ako aj dilatačných a spojovacích škár v priestoroch striech a fasád, napr. na dažďových žlaboch, strešných oknách, svetlíkoch, bitúmenových strešných krytinách, komínoch a kovových profiloch. Použitie do značnej miery nezávislé od počasia

Výhody produktu:

- okamžite odolný voči dažďu
- na opravu dažďových žlabov
- dobrá priľnavosť na vlhké alebo mierne masné povrchy
- trvalo premostujúci trhliny
- pretierateľný
- odolný voči UV-žiareniu a poveternostným vplyvom

Technické informácie:

Základná surovina:	syntetická guma, fyzikálne vytvrdzujúca
Tvrdosť Shore – A:	ca. 25 (±5)
Hustota:	ca. 0,95 g/cm ³ (±0,02)
Teplotná odolnosť (po vytvrdnutí):	-25°C - + 100°C
Teplota spracovania:	+5°C - + 40°C
Vytvrdnutie:	ca. 2-3 mm/24 h ⁽¹⁾
Doba tvorby filmu:	ca. 10-15 minút ⁽¹⁾
Prípustná celková deformácia:	ca. 25%

⁽¹⁾ závisí od teploty, vzdušnej vlhkosti, nasiakavosti podkladu a hĺbky škáry. Údaje podľa DIN EN ISO 291 Normálna klíma +23°C / 50% rel. vzdušná vlhkosť

Príprava podkladu:

Vhodné sú nosné, čisté ako aj mierne vlhké podklady, pokiaľ možno bez štrku, bridlice alebo iných nečistôt. Odporúča sa test priľnavosti. Spracovávané plochy na kritických povrchoch treba ošetriť vhodným základným náterom.

Spracovanie:

Kartušu narežte nad závitom, dýzu zrežte na želanú šírku škáry a našróbujte. Naneste PRONOVA Allwetter Dicht na podklad aplikačnou pištoľou a prípadne rozotrite špachtľou. Počas tvorby filmu chráňte pred vymytím. Pri lepení zabezpečte priamy kontakt lepeného materiálu s podkladom pritlačením. Pri škárovaní vyhladte škáry vhodným nástrojom, napr. Pronova Fugen Ass, ešte pred začiatkom tvorby filmu.

Údaje v tomto technickom liste sa zakladajú na intenzívnych testoch používania v praxi aj v laboratóriu a slúžia ako orientačné hodnoty a odporúčania. Nepredstavujú záruku ani poistenie. Zodpovednosť za jednotlivé použitie je v rukách spracovávateľa. Na základe rôznych materiálov a pracovných podmienok mimo našej sféry vplyvu odporúčame v prípade pochybností vykonať vlastný test vhodnosti produktu. Vydaním tohto technického listu strácajú všetky predchádzajúce verzie svoju platnosť.

Čistenie:

Čerstvé znečistenie a zvyšky PRONOVA Allwetter Dicht sa môžu odstrániť čistiacimi prostriedkami, ktoré obsahujú rozpúšťadlá, ako napr. Pronova odstraňovač silikónu. To isté platí pre čistenie nástrojov.

Vytvrdnuté produkt sa dá odstrániť len mechanicky, a síce za pomoci vhodného rezného nástroja, ako napr. škárovacím nožom PRONOVA.

Skladovanie:

Skladujte na chladnom a suchom mieste, chráňte pred mrazom. Pri správnom skladovaní je PRONOVA Allwetter Dicht v neotvorenom balení spracovateľný po dobu 24 mesiacov.

Minimálna doba trvanlivosti: Pozri odtlačok na obale.

Likvidácia:

Na recykláciu odovzdávajte len zvyškov zbavené obaly. Pri likvidácii dodržiavajte oficiálne predpisy.

Dôležité poznámky:

Vytvrdzovanie prebieha vyparovaním sa rozpúšťadla. Nepoužívajte v interiéroch, na prírodnom kameni, mramore alebo pod vodou. Nepriľnavé materiály ako teflón®, polypropylén či polyetylén nie sú vhodné ako priľnavý základ. Na základe mnohých spôsobov použitia odporúčame zákazníkom vykonať vlastný test vhodnosti produktu na ich podklade.

Bezpečnosť:

Uchovávajte mimo dosahu detí. Pred začatím prác si prečítajte bezpečnostné upozornenia na etikete balenia a dbajte na údaje v bezpečnostnom liste. Bezpečnostný list nájdete na stránke www.xxlfarby.sk.

Forma dodania:

Nádoba:	300ml kartuša
Balene:	12 Ks/Kartón
Farebný odtieň:	priehľadný

Údaje v tomto technickom liste sa zakladajú na intenzívnych testoch používania v praxi aj v laboratóriu a slúžia ako orientačné hodnoty a odporúčania. Nepredstavujú záruku ani poistenie. Zodpovednosť za jednotlivé použitie je v rukách spracovateľa. Na základe rôznych materiálov a pracovných podmienok mimo našej sféry vplyvu odporúčame v prípade pochybností vykonať vlastný test vhodnosti produktu. Vydaním tohto technického listu strácajú všetky predchádzajúce verzie svoju platnosť.