

Ochrana dřeva

SÜDWEST AquaVision® Holzfarbe

30930



Použití:

AquaVision® Holzfarbe je **ochranná barva na dřevo** se saténovým leskem pro použití v exteriéru. Použití výrobku je vhodné pro nové dřevo a staré nátěry odolné proti povětrnostním vlivům. AquaVision® Holzfarbe lze použít k nátěrům okenic, vrat, obkladových desek, dřevěných obkladů a střešních podhledů. Přípravek obsahuje zapouzdřené účinné látky, které chrání povrch nátěru před napadením řasami a houbami.

Vlastnosti:

- ředitelné vodou
- pouze mírný zápach
- snadné provedení nátěru
- bezproblémové zpracování
- rychlé schnutí
- zachovává strukturu dřeva
- velmi dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům
- velmi dobrá stálost barev
- odpuzující vodu
- propustné pro vodní páru
- blok v pevném stavu, po úplném vysušení
- dočasná ochrana proti řasám a plísním.

Barevný odstín: 9114 bílá

Celobarevné tónované odstíny:

Další barevné odstíny jsou k dispozici na vyžádání.

Balení: Balení: 375 ml, 750 ml, 2,5 l, 5 l, 10 l

Spotřeba: cca 100-120 ml/m² na nátěr

U surového řeziva je spotřeba vyšší. Přesné hodnoty spotřeby na konkrétním objektu lze určit provedením zkušebního nátěru.

Lesk: Saténový lesk

Použití:

Obecná pravidla:

Příprava podkladu a provedení nátěru musí odpovídat současnému stavu. Veškeré nátěrové a přípravné práce je třeba řídit podle objektu a požadavků, kterým bude objekt vystaven.

Dodržujte aktuální technické listy BFS vydané podle technických pokynů Spolkového výboru pro ochranu barev a materiálů. Viz také VOB, část C DIN 18363, odstavec 3 Malířské a lakýrnické práce.

Další zpracování/odstraňování vrstev nátěru, jako je broušení, svařování, opařování atd., může způsobit tvorbu prachu a/nebo výparů. Práce provádějte pouze v době větraných prostorách. V případě potřeby používejte vhodné (dýchací) ochranné pomůcky.

Všechny podklady musí být čisté, suché, nosné a bez rozkladných látek. Neznámé podklady se zkoušejí z hlediska jejich nosnosti a vhodnosti pro nanášení dalších vrstev nátěru. V případě potřeby proveďte zkoušku na vzorku plochy a zkontrolujte přilnavost příčným řezem a/nebo nalepením a odlepením textilní pásky. U nátěrů karoserie (nátěrový systém) je třeba mezi jednotlivými vrstvami provést mezibrus.

Opotřebené a zvětřelé dřevěné povrchy obrousíte až na podklad. Staré nosné nátěry očistíte a přebrustete. Zaoblete ostré dřevěné hrany. U vodorovných povrchů zajistíte dostatečný sklon pro odtok vody. Vlhkost dřeva by neměla překročit 12 % u listnatého dřeva a 15 % u jehličnatého dřeva. Čím sušší je podklad, tím větší je hloubka penetrace, což zlepšuje ochrannou funkci a trvanlivost následných nátěrů. Tropicke dřevo se sloučeninami, které zpomalují vysychání, omyjte nitroředidlem a naneste zkušební nátěr. Pro použití v exteriéru doporučujeme neošetřené nebo volné dřevo náchylné k plísním předem ošetřit přípravkem SÜDWEST Holz-Imprägnier-Grund. Dodržujte technický list, DIN 68800, oddíl 3 a pokyn BFS 18.

Zpracování:

Materiál dobře promíchejte a nanášejte štětcem, válečkem nebo stříkáním.

Používejte pouze nerezové nářadí.

Základní nátěr by se měl provádět pokud možno štětcem.

Základní nátěr zředte vodou v rozmezí 5 % až max. 10 % v závislosti na nasákavosti dřeva.

Neaplikujte při teplotách pod +5 °C a na přímém slunečním světle.

Informace uvedené v tomto datovém listu jsou popisem výrobku. Představují obecná upozornění založená na našich zkušenostech a testech a neodrážejí

konkrétní případ. Z údajů nelze vyvozovat žádná tvrzení.

Výměna. V případě potřeby se obraťte na naši technickou poradnu. Staré vydání technických listů pozbývají platnosti novými vydáními.

SÜDWEST AquaVision® Holzfarbe

Aplikace postřikem:

Proces	Tryska	Tlak materiálu / množství	Tlak vzduchu	Ředění
Vysoký tlak	2,0 mm	-	2,0 bar	5 - 10%
Nízký tlak	Střední	5 - 8	max.	5 - 10%
Bez vzduchu (20 °C)	0,008" - 0,010"	150 - 180 bary	-	neředěný
Bez vzduchu (40 °C)	0,008" - 0,010"	100 barů	-	neředěný

Podklad musí být pevný, suchý, čistý, nosný a bez separačních látek. Dřevo v exteriéru náchylné k napadení houbami ošetřete základním nátěrem SÜDWEST Holz-Imprägnier-Grund.

Nové dřevěné komponenty:

Houbami ohrožené nové dřevo ve venkovním prostředí:

1- krát použít SÜDWEST Holz-Imprägnier-Grund.

2- AquaVision® Holzfarbe aplikujte až třikrát.

Staré dřevěné součásti, neošetřené:

Šedé a zvětřelé plochy obrousíte až na nosný podklad. Dřevo náchylné k plísňím natřete základním nátěrem SÜDWEST Holz-Imprägnier-Grund. Na vysoce savé dřevo odolné vůči houbám základní nátěr AquaVision® Holzfarbe zředěný 5 % až 10 % vody. Poté naneste 2 až 3krát nátěr AquaVision® Holzfarbe.

Lakované dřevěné součásti:

Opotřebované staré nátěry obrousit a vyčistit.

1- AquaVision® Holzfarbe aplikujte až 2krát.

Ředicí/čisticí nástroje:

Čistá voda (kvalita pitné vody).

Teplota zpracování:

Nízká teplota a vysoká vlhkost prodlužují dobu sušení. Nezpracovávejte ani neaplikujte při teplotách vzduchu a objektu nižších než +5 °C.

Schnutí:

(+ 20 °C / 60 % relativní vlhkosti, tloušťka mokrého filmu 100 µm)

Nepřilnavý na prach: Přibližně 1
hodina Nepřilnavost na : Přibližně 2
hodiny
Recyklovatelné: cca. 6 hodin

Vysoká tloušťka vrstvy a/nebo nízké teploty prodlužují dobu schnutí.

Zvláštní pokyny/upozornění:

U silně exponovaných povrchů doporučujeme 3 vrstvy. Po zaschnutí naneste druhou vrstvu. Pro bílé nebo světlé nátěry dřeva obsahujícího vodou ředitelné, mořící složky doporučujeme základní nátěr SÜDWEST Holz-Isolier-Grund v bílé barvě.

Stálost barev podle technického listu BFS č. 26:

Třída: A, skupina 1 - 3 podle barevného odstínu.

EG-Kritéria 2004/42/42 EG

Výrobek "AquaVision® Holzfarbe" spadá do maximální hodnoty VOC kategorie výrobků d (130 g/l), a je tedy VOC-konformní.

Nařízení o biocidních přípravcích (528/2012): tento

výrobek je "ošetřený výrobek" podle nařízení EU 528/2012 čl.

58 odst. 3 (nejedná se o biocidní přípravek) a obsahuje

následující látky Účinné složky: 2H-

isothiazol-3-on (OIT); ochrana při skladování na bázi

benzisothiazolinonu a pyrithionu zinku.

Prohlášení VDL (obsažené látky):

Akrylátové disperze, alkydové emulze, minerální plniva (anorganické a/nebo organické pigmenty v závislosti na odstínu), voda, glykoly, glykolové ethery, alkoholové estery, amoniak, smáčedlo, odpěňovač, dispergační činidla, hraniční přísady, polyuretanová zahušťovadla, ochranný film na bázi jodopropinylbutylkarbamátu a oktylisothiazolinonu, ochrana proti skladování na bázi benzisothiazolinonu a pyrithionu zinku.

GISCODE: BSW50

Obecné bezpečnostní pokyny:

Během zpracování barev a laků a při schnutí nátěrů zajistěte dobré větrání.

Jídlo, nápoje a krmivo pro zvířata uchovávejte mimo .

Zabraňte kontaktu s očima a kůží.

Při broušení nevdechujte prach.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nedovolte, aby se dostal do podzemních vod, vodních toků nebo kanalizace.

Další informace naleznete v aktuálním bezpečnostním listu na [adrese www.sudwest.sk](http://adrese.www.sudwest.sk).

Skladování:

Skladujte v chladném a suchém prostředí, ale bez mrazu v původním uzavřeném obalu, doba použitelnosti 12 měsíců.

SÜDWEST AquaVision® Holzfarbe

Sběr a likvidace odpadu:

K recyklaci by se měly odvážet pouze prázdné nádoby. Při likvidaci je třeba dodržovat platné právní předpisy.

Technické poradenství:

V případě jakýchkoli dotazů, na které tento technický list neodpovídá, je vám k dispozici náš servisní personál:
info@sudwest.sk

Od: Mai / 2021 / KM