

Interiérové barvy

SÜDWEST Latex SG

30150

**Použití:**

Prémiová latexová barva se saténovým leskem a nejvyšší odolností proti oděru.

Je vhodný pro použití na vysoce namáhaných površích stěn v interiérech.

Latex HG je nátěr odolný vůči povrchovým dezinfekčním prostředkům (podle současného odborného názoru), který se běžně používá v nemocnicích a lékařských ordinacích.

Barva se vyznačuje vysokou odolností a trvanlivostí.

Výrobek je testován na škodlivé látky a certifikován nezávislým institutem TÜV.

Barevný odstín: 9110 bílá

Všechny barvy

tovární odstíny: k dispozici ve všech odstínech

Objem: 2,5 l, 5 l, 10 l, 12,5 l

Spotřeba: Spotřeba: 130-150 ml/m² na vrstvu. V závislosti na savosti a drsnosti podkladu může dojít k různé spotřebě.

Difúze vodní páry - hodnota SD:

< 0,33 m (třída V2 střední) podle normy EN ISO 7783-2.

Údaje podle DIN EN 13300:

1. **Odolnost proti oděru za mokra:** třída 1
2. **Stupeň lesku:** Střední lesk
3. **Kontrastní poměr:** Třída 2 při 7,5 m²/l
4. **Maximální velikost zrn:** Jemné (< 100 µm)
5. **Hustota:** cca 1,4 - 1,6 g/cm³

Použití:**Obecná pravidla:**

Příprava podkladu a provedení nátěru musí odpovídat současnému stavu techniky. Veškeré nátěrové a přípravné práce musí být řízeny podle objektu a požadavků, kterým bude objekt vystaven. Přitom je třeba dodržovat platné technické listy BFS vydané Spolkovým výborem pro nátěry a ochranu materiálů. Viz také VOB, část C DIN 18363, odstavec 3 Malířské a lakýrnické práce.

Další zpracování/odstraňování vrstev nátěru, jako je broušení, svařování, opařování atd., může způsobit tvorbu prachu a/nebo výparů. Pracujte pouze v dobře větraném prostředí. V případě potřeby používejte vhodné (dýchací) ochranné pomůcky.

Všechny podklady musí být čisté, suché, nosné a bez rozkladných látek. Neznámé podklady se zkoušejí z hlediska jejich nosnosti a vhodnosti pro nanášení dalších vrstev nátěru. V případě potřeby proveďte zkoušku na vzorku plochy a zkontrolujte přilnavost.

Příprava podkladu:

Běžně savé podklady lze aplikovat přímo. Píscitě nebo vysoce savé povrchy (např. sádrové omítky) by měly být nejprve opatřeny základním nátěrem **SÜDWEST ThixGrund / SÜDWEST InnenGrund** nebo v obtížných případech **SÜDWEST TiefenGrund LH**. U povrchů znečištěných nikotinem, vodními skvrnami, sazemi, mastnotou, olejem nebo podobnými nečistotami se doporučuje použít **SÜDWEST Isolierfarbe W** nebo **SÜDWEST Isolierfarbe L**.

Povrchy pokryté plísněmi předupravte pomocí přípravku **SÜDWEST Schimmel-Fresser**. Na povrchy ohrožené plísněmi doporučujeme použít **přípravek SÜDWEST FungiStop** (je třeba dodržovat technické listy).

Zpracování:

Aplikace štětcem, válečkem nebo stříkáním. Podle potřeby naneste jednu nebo dvě vrstvy. První vrstvu zředte max. 5 % vody v závislosti na nasákavosti podkladu. V případě potřeby lze vrchní nátěr naředit max. 5 % vody. Při stříkání dodržujte velikost trysky a stříkací tlak stanovený výrobcem zařízení.

Teplota zpracování:

Nezpracovávejte, nenanášejte ani nenechávejte schnout při teplotách vzduchu a předmětů nižších než + 5 °C.

Informace uvedené v tomto datovém listu jsou popisem výrobku. Představují obecná upozornění založená na našich zkušenostech a testech a neodrážejí konkrétní případ použití. Z údajů nelze vyvozovat žádná tvrzení. Výměna. V případě potřeby se obraťte na naši technickou poradnu. Stará vydání technických listů již nejsou platná s novými vydáními.

SÜDWEST Latex SG

Zvláštní upozornění:

Je možné jedno tónování běžně dostupnými tónovacími barvami. Přídavek tónovacích koncentrátů by neměl překročit 1 %. Přídavek pigmentových koncentrátů může přenášet malá množství rozpouštědel a/nebo změkčovadel. Při nanášení/přetírání tmelů, např. akrylátových tmelů, mohou v důsledku jejich větší pružnosti vznikat trhliny v nátěrovém filmu. Kromě toho může v závislosti na složkách tmelů docházet k rozdílu v zabarvení a/nebo úrovni lesku nátěru.

Směrnice EG 2004/42/ES:

Výrobek "Latex SG" spadá do maximální hodnoty VOC kategorie výrobků b (100 g/l), a je tedy VOC-konformní.

Prohlášení VDL (obsažené látky):

Polymerní disperze, oxid titaničitý, silikátová plniva, minerální plniva, zahušňovadla, dispergátory, voda, odpěňovač, detergenty, prostředky na ochranu skladování na bázi BIT/MIT (1:1)

GISCODE: BSW20

Obecné bezpečnostní pokyny:

Zajistěte dobré větrání během zpracování barev a laků a během schnutí nátěrů.

Jídlo, nápoje a krmivo pro domácí zvířata uchovávejte mimo dosah.

Zabraňte kontaktu s očima a pokožkou.

Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

Při práci nejezte, nepijte, nekuřte a nevoňte. Při broušení nevdechujte prach.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zabraňte únikům do kanalizace a vodních toků.

Pokud jsou řeky, jezera nebo kanalizace znečištěné, oznamte to příslušným úřadům v souladu s místními zákony.

Další informace naleznete v aktuálním bezpečnostním listu na adrese www.sudwest.sk.

Skladování:

Otevřená nádoba musí být vzduchotěsně uzavřena. Skladujte v chladném, ale nezamrzajícím prostředí.

Sběr a likvidace odpadu:

K recyklaci by se měly odvázet pouze prázdné nádoby. Při likvidaci je třeba dodržovat platné právní předpisy.

Technické poradenství:

V případě jakýchkoli dotazů, na které tento technický list neodpovídá, je vám k dispozici náš servisní personál: info@sudwest.sk

Od: listopad / 2018 / CZ