

Farby a laky obsahujúce rozpúšťadlá

SÜDWEST All-Grund Spray

30850



Použitie:

All-Grund Spray je univerzálna základná farba v spreji, vhodná ako základný náter a medzivrstva na mnohé podklady v interiéri a exteriéri. Produkt je ideálny na opravu vynechaných miest.

Ako efektívne pojivo je nástrek s All-Grund Spray rýchlo a univerzálne prepracovateľný pomocou krycích náterov na báze vody alebo náterov obsahujúcich rozpúšťadlá.

Vlastnosti:

- veľmi rýchle schnutie
- aktívna ochrana proti korózii
- vysoká prínavosť
- rýchlo a univerzálne prepracovateľná
- veľmi dobré roztekание na povrchu
- dobre krytie hrán
- izoluje rozpustné látky a prísady obsiahnuté v dreve

Odtieň: 9110 biela
9105 čierna
cca RAL 7001 strieborno šedá

Objem: 400 ml sprejová dóza

Spotreba: plošný výkon na jednu dózu cca 1 m²
v dvojitom krížovom nástreku

Stupeň lesku: matný

Aplikácia:

Všeobecné pravidlá:

Príprava podkladu a prevedenie maliarskych prác musí zodpovedať súčasnému stavu techniky. Všetky nátery a ich prípravy by sa mali vždy riadiť objektom a požiadavkami, ktorým sú vystavené. Rešpektujte aktuálne BFS návody, vydané podľa technických smerníc pre maliarke a lakové práce (zhotovovateľ smerníc- Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz). Pozrite si tiež VOB, časť C DIN 18363, odsek 3- Natieranie a lakovanie.

Ďalšie spracovanie / odstránenie vrstiev farby ako je brúsenie, zváranie, vypaľovanie atď., môže vytvárať nebezpečný prach a paru. Práce vykonávajúte len v dobre vetraných priestoroch. V prípade potreby použijete vhodné (respiračné) ochranné pomôcky.

Všetky podklady musia byť čisté, suché, nosné a bez oddeľujúcich substancií. Pri nestabilných podkladoch sa musí testovať ich nosnosť a spôsobilosť pre následné nátery. V prípade potreby vytvorte testovaciu plochu a skontrolujte príľnavosť pomocou krížového prierezu a/alebo odtrhnutím textilnej pásky. Pri vrstvách nadstavby (náterový systém) by ste mali medzi jednotlivými vrstvami použiť medzibrús.

Zošednuté a zvetrané drevené plochy obrúste až do nosného podkladu. Nosné staré nátery vyčistite a obrúste. Ostré drevené hrany zaoblite. Pri vodorovných plochách sa postarajte o dostatočný sklon odtoku. Vlhkosť dreva by pri dreve z listnatých stromov nemala presiahnuť 12% a z ihličnatých 15%. Čím suchší je podklad, tým väčšia je hĺbka prieniku, čím sa zlepšuje ochranná funkcia a životnosť ďalších náterov. Drevo z tropických stromov so zmesami, ktoré spomaľujú schnutie, umyte s nitro riedidlom a naneste skúšobný náter.

V exteriéri odporúčame neošetrené alebo voľne položené drevo, ktoré je náchylné na huby, predupraviť so SÜDWEST Holz-Imprägnier-Grund. Dodržiavajte technický list, DIN 68800, časť 3 a BFS návod 18.

Podklad:

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný a bez oddeľujúcich substancií.

Vhodné podklady:

Nosné a stabilné staré nátery, železo, oceľ, zinok, pozinkovanie, hliník, tvrdé plasty (tvrdé PVC, PUR, akrylové sklo, melamínová živica, Resopal), drevo, drevené materiály.

Pozor: Nenanášajte na termoplastické podklady. Termoplastické staré nátery sú spoľahlivo identifikovateľné vďaka skúške rozpúšťadiel s nitro-riedidlom. Silné narušenie = termoplastický starý náter.

SÜDWEST All-Grund Spray

Príprava podkladu:

Staré nátery:

Otestuje na pevnom mieste. Staré nátery, ktoré nie sú nosné a viac stabilné pre ďalšie vrstvy náterov, odstráňte bez zvyšku. Nosné a stabilné staré nátery dôkladne vyčistíte a obrúste.

Železo a oceľ:

Železo a oceľ dôkladne zbavte hrdze. Prípadnú valcovaciu kôru alebo okoviny odstráňte. Silno znečistené oceľové povrchy vyčistíte abrazívne, v norme stupňa čistoty SA 2 1/2 podľa DIN EN ISO 12944-4.

Zinok a pozinkované podklady:

Vyčistíte so SÜDWEST Zink- und Kunststoff Reiniger. Dodržiavajte technický list a BFS návod č. 5.

Hliník (neeloxovaný):

Vyčistíte so SÜDWEST Kupfer- und Alu-Reiniger. Dodržiavajte technický list a BFS návod č. 6.

Tvrde plasty, napr. tvrdé PVC:

Vyčistíte so SÜDWEST Zink- und Kunststoff-Reiniger. Dodržiavajte technický list a BFS návod č. 22.

Drevo a drevené materiály:

Drevené plochy obrúste a vyčistíte v smere vlákien. Drevo v exteriéri, ktoré je náchylné na plesne, natrite so SÜDWEST Holz-Imprägnier-Grund. Dodržiavajte technický list a BFS návod č. 18.

Spracovanie:

Pred použitím pretrepať nádobu po dobu približne 3 minúty. Striekaciu hlavicu nastavte podľa potreby otáčaním červenej páčky na konci hlavice na bodový prúd alebo plošný prúd. All-Grund Spray naneste 1-2 krát rovnomerným ťahom. Dózu po použití obráťte hore dnom a striekajte, až pokým nebude prázdna.

Podmienky spracovania:

Nespracovávajú a neaplikujú pri teplote vzduchu a teplote objektu pod + 5°C a ani na priamom slnečnom žiarení.

Schnutie:

(pri + 20°C / 60 % relatívnej vlhkosti vzduchu, 100 µm hrubej mokrej vrstve).

Povrch nelepiť prach:	cca 30 minút
Nelepivý:	cca 2 hodiny
Možné prepracovať:	cca 3 hodiny (syntetické farby)

Vyššia hrúbka vrstvy a nižšie teploty spomaľujú dobu schnutia.

Dodatočné upozornenia:

Farby z alkydovej živice, ktoré obsahujú rozpúšťadlá, majú vlastný typický zápach, ktorý môže byť aj po vyschnutí stále vnímateľný. Preto odporúčame na veľkoplošnú aplikáciu v obývacích priestoroch farby SÜDWEST na báze vody, ktoré sú odporúčané na použitie v interiéroch.

Pri vodorovne natieraných plochách a/alebo málo vetranych suchých miestnostiach sa môže schnutie spomaliť. Zabezpečte dostatočné teplo a vetranie. Nevystavujte All-Grund dlhšie ako 1 týždeň bez krycieho náteru poveternostným vplyvom. Po dlhšom schnutí ako 3 dni sa odporúča medzibrús. Ak si želáte na zinkových alebo oceľových podkladoch v exteriéri doceliť saténové lesklé alebo polomatné povrchy, odporúčame použiť vysokolesklý medzivrstvový náter.

Smernica ES 2004/42/ES:

Produkt „All-Grund Spray“ nespadá pod smernicu VOC-Decopaint. (out of scope).

Všeobecné bezpečnostné pokyny:

Extrémne horľavý aerosól. Nádobu je pod tlakom: pri prehriatí môže vybuchnúť. Spôsobuje silné podráždenie očí. Môže zapríčiniť ospalosť a otupenosť. Je jedovatá pre vodné organizmy, s dlhodobým účinkom. V prípade potreby lekárskej pomoci, je nutné uschovať balenie a etiketu s charakteristikou výroby. Nesmie sa dostať do rúk deťom. Izolujte ju pred horúčavou, rozpálenými povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi vzplanutia. Nefajčiť. Nestriekajte do otvoreného ohňa alebo iných zdrojov vzplanutia. Neprepichujte alebo nespáľujte, ani po použití. Aerosól nevdychujte. Obsahuje 2-butanonoxim, aldehyd kyseliny ftalovej: Môže vyvolať alergické reakcie. Opakovaný kontakt môže viesť k vysušeniu alebo popraskaniu pokožky.

Ďalšie informácie nájdete v aktuálnom bezpečnostnom liste na www.sudwest.sk

Skladovanie:

Chrňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50°C. Otvorenú nádobu treba uzatvoriť. Skladovať v suchom, chladnom ale nemrznúcom prostredí.

Zber a likvidácia odpadu:

Na recykláciu odovzdať len vyprázdnené nádoby. Pri likvidácii sa musia dodržiavať aktuálne zákonné predpisy.

Technické poradenstvo:

Pre všetky otázky, ktoré nie sú zodpovedané týmto technickým listom, je Vám k dispozícii náš servisný personál: info@sudwest.sk

Od: November/2018/KM