



Alkalmazási terület:

Használja a SÜDWEST AquaVision 2K keményítőt B komponensként az AquaVision 2K selyem matt lakkhoz (A komponens).

Színárnyalat: Színtelen

Konténer:

250 ml

Költészet:

AquaVision 2K selyem matt festék 9110 fehér:kb. 1,2 kg/l
AquaVision 2K selyem matt festék alap 0000:kb. 1,1 kg/l
AquaVision 2K keményítő:kb. 1,0 kg/l

Anyag előkészítése:

Anyag előkészítése: Keverje össze az AquaVision 2K selyem matt lakkot (A komponens) az AquaVision 2K keményítővel (B komponens) 10:1 tömegarányban. Keverje intenzíven 2-3 percig. Az A és B komponensek homogén keverése az optimális filmképződés előfeltétele. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a tartály szélén lévő anyagot is keverje be. Kis tételek esetén javasoljuk a mérlegelést egy minél pontosabb mérleggel. Ha lehetséges, kerülje a nagy mennyiségű levegő bekeverését.

Fazék élettartama:

A kevert anyagnak van egy fazék élettartama. Az edénytartósság +20 °C hőmérsékleten 6 óra. Magasabb hőmérsékleten az edénytartam lerövidül. A kevert anyagot nem szabad felhasználni az edény élettartamának lejártá után.

VDL nyilatkozat:

B komponens: karbodiimid

GISCODE: BSW30

Általános biztonsági tanácsok:

A festékek és lakkok felhordása és száradása során gondoskodjon a jó szellőzésről.
Tartsa távol az élelmiszerektől, italoktól és állati takarmányoktól.
Kerülje a szemmel és a bőrrel való érintkezést.

A csiszolási munkák során ne lélegezze be a port. Gyermekek elől elzárva tartandó.
Ne engedje, hogy a termék hígítatlanul vagy nagy mennyiségben a talajvízbe, víztestekbe vagy a csatornarendszerbe kerüljön.

www.suedwest.de.

Tárolás:

légmentesen a felbontott tárolóedényeket. Tárolja hűvös, de fagymentes helyen.

Eltávolítás:

Csak az üres tárolóedényeket dobja ki újrahasznosításra.

Műszaki tanácsadás:

Értékesítési képviselőink szívesen minden olyan kérdésre, amelyre ez a műszaki adatlap nem ad választ. Ezenkívül a gyárban működő műszaki ügyfélszolgálatunk szívesen válaszol minden kérdésére. (06324/709-0)

Állapot: január/2022/KM