

Barvy a laky obsahující rozpouštědla

SÜDWEST All-Grund

30360



Použití:

All-Grund je univerzální základní nátěr vhodný jako základní a mezivrstva pro mnoho vnitřních i venkovních podkladů. Jako účinné pojivo nebo lepidlo lze All-Grund rychle a univerzálně přetírat.

Doporučení: Pro velké plochy v obytných prostorách použijte AquaVision All-Grund, který je na vodní bázi.

Vlastnosti:

- Velmi rychlé schnutí
- aktivní ochrana proti korozi
- vysoká přilnavost
- velmi snadná aplikace
- rychle a univerzálně přetvořitelný/přelakovatelný
- velmi dobré rozprostření na povrchu
- tepelně odolný do 100 °C (suché teplo)
- dobré krytí okrajů
- izoluje rozpustné látky a přísady obsažené ve dřevě

Odstín:	9110 bílá	8011 hnědá
	7001 stříbrná šedá	6011 zelená
	8306 oxidová červená	9105 černá

Objem:	125 ml, 375 ml, 750 ml, 2,5 l, 10 l*
	(*pouze bílá a šedá)

Spotřeba:	přibližně 80–100 ml/m ² na jednu vrstvu
------------------	--

Stupeň lesku:	matný
----------------------	-------

Aplikace:

Obecná pravidla:

Příprava podkladu a provedení nátěrových prací musí odpovídat současnému stavu techniky. Všechny nátěry a jejich příprava by se měly vždy řídit podle objektu a požadavků, kterým jsou vystaveny. Dodržujte aktuální směrnice BFS vydané v souladu s technickými směrnicemi pro nátěrové a lakovací práce (vydané Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz). Viz také VOB, část C DIN 18363, oddíl 3 – Nátěrové a lakovací práce.

Další zpracování/odstraňování nátěrových vrstev, jako je broušení, svařování, pálení atd., může generovat nebezpečný prach a výpary. Práce provádějte pouze v dobře větraných prostorech. V případě potřeby použijte vhodné (dýchací) ochranné prostředky.

Všechny podklady musí být čisté, suché, nosné a bez oddělovacích látek. V případě nestabilních podkladů je nutné otestovat jejich nosnost a vhodnost pro následné nátěry. V případě potřeby vytvořte zkušební plochu a zkontrolujte přilnavost pomocí křížového řezu a/nebo odtržením kousku textilní pásky. U vrchních nátěrů (nátěrového systému) byste měli mezi jednotlivými vrstvami použít mezivrstvu.

Zsedlé a zvětralé dřevěné povrchy obracejte až na základní nátěr. Staré základní nátěry očistěte a obracejte. Ostré hrany dřeva zaoblete. U vodorovných povrchů zajistěte dostatečný odtokový sklon. Obsah vlhkosti listnatého dřeva by neměl překročit 12 % a jehličnatého dřeva 15 %. Čím je podklad sušší, tím větší je hloubka penetrace, což zlepšuje ochrannou funkci a trvanlivost následných nátěrů. Tropické dřevo omyjte směsí, která zpomaluje schnutí nitro ředidlem, a naneste zkušební nátěr.

Pro venkovní použití doporučujeme předběžně ošetřit neošetřené nebo volně položené dřevo, které je náchylné k plísni, přípravkem SÜDWEST Holz-Imprägnier-Grund. Postupujte podle technického listu, normy DIN 68800, část 3 a pokynu BFS 18.

Podklad:

Podklad musí být suchý, čistý, nosný a bez oddělovacích látek.

Informace v tomto technickém listu jsou popisem produktu. Vycházejí z našich zkušeností a testů a nezohledňují

konkrétní použití. Z těchto údajů nelze odvozovat žádné nároky na náhradu škody. Z údajů nelze odvodit nárok na náhradu škody. V případě potřeby se obraťte na naši technickou poradenskou službu. Starší vydání technických listů jsou nahrazena novými vydáními.

SÜDWEST
LACKE · FARBEN · BAUTENSCHUTZ

SÜDWEST All-Grund

Vhodné podklady:

Stabilní staré nátěry, železo, ocel, zinek, pozinkované povrchy, hliník, tvrdé plasty (tvrdé PVC, PUR, akrylové sklo, melaminová pryskyřice, Resopal), dřevo, materiály na bázi dřeva.

Upozornění: Neaplikujte na termoplastické podklady. Termoplastické staré nátěry lze spolehlivě identifikovat pomocí rozpouštědlového testu s nitro ředidlem. Silné poškození = termoplastický starý nátěr.

Příprava podkladu:

Staré nátěry:

Vyzkoušejte na nenápadném místě. Staré nátěry, které nejsou nosné a již nejsou stabilní pro další nátěry, odstraňte beze zbytku. Nosné a stabilní staré nátěry důkladně očistěte a obruste.

Železo a ocel:

Z železa a oceli důkladně odstraňte rez. Odstraňte veškeré okuje a zbroušeniny. Silně znečištěné ocelové povrchy očistěte abrazivním způsobem na stupeň čistoty SA 2 ½ podle normy DIN EN ISO 12944-4.

Zinek a pozinkované podklady:

Očistěte přípravkem SÜDWEST Zinc and Plastic Cleaner. Postupujte podle technického listu a pokynů BFS č. 5.

Hliník (neeloxovaný):

Očistěte přípravkem SÜDWEST Čistič mědi a hliníku. Dodržujte technický list a pokyny BFS č. 6.

Tvrdé plasty, např. tvrdé PVC:

Čistěte přípravkem SÜDWEST Zinc and Plastic Cleaner. Postupujte podle technického listu a pokynů BFS č. 22.

Dřevo a materiály na bázi dřeva:

Pískujte a čistěte dřevěné povrchy ve směru vláken. Venkovní dřevo náchylné k plísním ošetřete přípravkem SÜDWEST Holz-Imprägnier-Grund. Postupujte podle technického listu a pokynů BFS č. 18.

Aplikace:

Dobře promíchejte a naneste štětcem nebo válečkem bez ředění. Naneste 2 vrstvy jako antikorozi ochranu oceli a jako adhezivní nátěr na plasty. Naneste 1 vrstvu bez ředění jako základní nátěr na dřevěné materiály. Naneste jednou bez ředění jako mezivrstvu.

Aplikace stříkáním

Postup	Tryska	Tlak materiálu / Množství	Tlak vzduchu	Ředění
Vysoký tlak	2,0 mm	-	2,0 bar	přibližně 5–10 %
Nízký tlak	Střední	přibližně 2/3	2/3 až max.	přibližně 5–10 %

Podmínky zpracování:

Neaplikujte ani nezpracovávejte při teplotě vzduchu a předmětu nižší než +5 °C nebo na přímém slunci.

Ředění/čištění nástrojů:

Použijte ředidlo SÜDWEST 2K-Acryllack Verdünnung „short“ nebo „long“ nebo univerzální nitro ředidlo.

Poznámka: Ředidla barev vyrobená ze syntetických pryskyřic, jako je technický benzín nebo terpentýn, se velmi obtížně mísí a mohou být nekompatibilní.

Schnutí:

(při + 20 °C / 60 % relativní vlhkosti, tloušťka mokré vrstvy 100 µm).

Povrch bez prachu:	cca 30 minut
Nelepí:	cca 2 hodiny
Možnost přetírání:	přibližně 3 hodiny (syntetické barvy) cca 36 hodin (2K barvy)

Silnější vrstvy a nižší teploty zpomalují dobu schnutí.

Další poznámky:

Alkydové barvy obsahující rozpouštědla mají charakteristický zápach, který může být patrný i po zaschnutí. Proto doporučujeme pro velkoplošné nátěry v obytných prostorách používat vodou ředitelné barvy SÜDWEST, které jsou určeny pro vnitřní použití.

Na vodorovných natřených plochách a/nebo v špatně větraných suchých místnostech může být schnutí zpomaleno. Zajistěte dostatečné teplo a větrání. Nevystavujte All-Grund povětrnostním vlivům déle než 1 týden bez vrchního nátěru. Po zaschnutí po dobu delší než 3 dny se doporučuje mezibroušení. Pokud chcete dosáhnout saténového lesku nebo polomatiného povrchu na zinkových nebo ocelových podkladech venku, doporučujeme použít vysoce lesklý mezivrstvý nátěr.

SÜDWEST All-Grund

Směrnice ES 2004/42/ES:

Produkt „All-Grund“ spadá pod maximální hodnotu VOC pro kategorii produktů I (500 g/l) a je proto v souladu s požadavky na VOC.

Prohlášení VDL (obsahované látky):

Alkydové pryskyřice (v závislosti na odstínu, anorganické a/nebo organické pigmenty), anorganické bílé pigmenty, anorganická a minerální plniva, pigmenty na ochranu proti korozi, směsi aromatických a alifatických uhlovodíků, glykolové étery, alkoholy, vrstvené silikáty, detergenty, antioxidanty, lepidla, stabilizátory světla.

GISCODE: BSL50

Obecné bezpečnostní pokyny:

Zajistěte dobré větrání během zpracování barev a laků a během schnutí nátěrů.

Uchovávejte mimo dosah potravin, nápojů a krmiv pro zvířata.

Zamezte kontaktu s očima a pokožkou. Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

Během práce nejezte, nepijte, nekuřte ani nevdechujte. Při broušení nevdechujte prach.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zabraňte úniku do kanalizace a vodních toků.

V případě znečištění řek, jezer nebo kanalizace informujte příslušné orgány v souladu s místními zákony.

Další informace naleznete v aktuálním bezpečnostním listu na adrese www.sudwest.sk

Skladování:

Otevřené nádoby musí být vzduchotěsně uzavřeny. Skladujte v suchém, chladném, ale nemrznoucím prostředí.

Sběr a likvidace odpadu:

Recyklovat lze pouze prázdné nádoby. Při likvidaci je nutné dodržovat platné právní předpisy.

Technické poradenství:

Naše servisní pracovníci jsou k dispozici pro zodpovězení všech otázek, které nejsou uvedeny v tomto technickém listu: info@sudwest.sk

Od: září 2018/KM