

Metalické odtiene Efect (vodný koncentrát)



Dosiahnite efekty od jemného lesku až po nepriehľadnú celistvosť kovová povrchová úprava.

Kompatibilný s rôznymi materiálmi (na báze vody alebo rozpúšťadiel). Vysoko koncentrované zlaté, bronzové, hliníkové a perleťové pigmenty.

Bez väzby. Nevysychá ani.

Tieto kovové pigmenty zostávajú v suspenzii, neusadzujú sa.

Možno ich použiť v akejkoľvek kombinácii s 18 organickými farbami MIXOL® (neoxidové farby).

Môže sa použiť v niektorých bielych pigmentovaných materiáloch.

Vhodné sú všetky typy aplikácií - štetcom, valčekom, striekaním aplikované.



Úspešne sa testovali tieto materiály:

- drevené omietky, cementové glazúry
- nástenné tabule (použitie v interiéri a exteriéri)
- nitrocelulóзовé bezfarebné laky
- polyuretánové bezfarebné laky (na báze rozpúšťadiel)
- polyuretánové alkydové bezfarebné laky (na báze rozpúšťadiel)
- akrylové nátery na drevo (na vodnej báze)
- biela farba na steny v interiéri*
- izolačné farby na báze vody)*
- dekoratívna vápenná omietka na steny*

POZNÁMKY:

Minimálna trvanlivosť: viac ako 1 rok. Maximálne hmotnostné prídavky: 10 % pre laky a bezfarebné nátery 3-5 % pre glazúry.

Pri extrémnych teplotách môže výrobok zamrznúť. Stačí ho pomaly rozmraziť a veľmi dobre pretrepať. Konečný účinok nebude ohrozený. Tak ako pri všetkých prípravkoch MIXOL* si dávajte pozor na presýtenie. MIXOL" Metallic Effect Tints sú veľmi koncentrované. Dbajte na zvýšenú opatrnosť pri transparentných náteroch. Pamätajte, že málo MIXOLu je veľmi !

Odtieň Silver Effect Tint môže byť nekompatibilný vo vysoko alkalických materiáloch-

(tvorba pľuzgierov v dôsledku obsahu hliníka).

Kompatibilita materiálov na báze rozpúšťadiel by sa mala testovať. MIXOL" Tinty s kovovým efektom majú pomerne vysoký obsah vody, čo môže spôsobiť nekompatibilitu s materiálmi citlivými na vodu.

15 pigmentov typu Oxide MIXOL" obsahuje pigmenty väčších rozmerov, ktoré zakryjú menšie pigmenty Metallic Effect a zakryjú akýkoľvek dekoračný efekt.

*Materiály obsahujúce biele alebo farebné pigmenty by sa mali vždy testovať.

Pigmentovaný materiál môže absorbovať menšie pigmenty s kovovým efektom.

Stále je však možné dosiahnuť svetlejší, trblietavý efekt.