

MONTAŽNO LJEPILO



SVOJSTVA:

Pronova montažno ljepilo je brzosušće, jednokomponentno, disperzijsko akrilno ljepilo visoke adhezivne snage. Vrlo pogodan za drvo, gazirani beton, polistiren®, zidove, žbuku i mnoge druge materijale. Bez otapala, s niskim emisijama i mirisom. Nakon što se potpuno stvrdne, može se brusiti i bojati komercijalno dostupnim bojama i lakovima.

PODRUČJE PRIMJENE:

Idealan za lijepljenje i montažu drva, iverice, vlaknocementne i polistirenske ploče, lajsni i ukrasnih letvica, zidnih obloga, stropnih obloga, drvenih pragova, panela, prozorskih klupčica, keramičkih pločica, kablskih kanalic i mnogih drugih. Vrlo pogodan za reparaturno lijepljenje i popravke.

PREDNOSTI PROIZVODA:

- ▶ Brzo stvrdnjavanje
- ▶ Visoka snaga lijepljenja
- ▶ Za sve upijajuće materijale
- ▶ Može se brusiti i bojati
- ▶ Idealno za polistirenske elemente
- ▶ Niske emisije

TEHNIČKI PODACI:

Osnovna sirovina:	akrilna disperzija
Tvrdoća po Shoru A:	60 (±3)
Gustoća:	1,45 g/cm (±0,03)
Otpornost na temperaturu (nakon stvrdnjavanja):	-25 °C do +80 °C
Temperatura obrade:	+5 °C do +40 °C
Stvrdnjavanje:	2-3 mm/24 h (1)
Vrijeme stvaranja filma:	10-15 minuta (1)
Početno prijanjanje:	do 130 kg/m2 (lijepljenje cijelom površinom)
Konačna čvrstoća:	do 4-5 N/mm2 (maks. konačna čvrstoća nakon cca. 72h.)

(1) ovisi o temperaturi, vlažnosti zraka, upojnosti podloge i dubini fuge.

(2) Podaci prema DIN EN ISO 291 Normalna klima +23°C / 50% rel. vlažnost zraka

PRIPREMA PODLOGE:

Obrađene površine i podloge moraju biti nosive, čiste, bez prašine, ulja i masti. Olabavljene ostatke žbuke i morta potrebno je ukloniti. Visoko upijajuće, porozne podloge prethodno premažite s vodom razrijeđenim Pronova montažnim ljepilom ili dubinskim temeljnim premazom i ostavite da se prozrači oko 30 minuta.

OBRADA:

Izrežite uložak iznad navoja, izrežite mlaznicu na željenu širinu spoja i zavrnite. Montažno ljepilo PRONOVA nanesite pištoljem za nanošenje u ravnomjerno debelim trakama ili točkama s jedne strane, nježno nanesite ili namjestite zalijepljene materijale i zatim čvrsto pritisnite. Ako je potrebno, poduprite ili učvrstite zalijepljeni materijal.

ČIŠĆENJE:

Svježe onečišćenje nestvrdnutim Pronova montažnim ljepilom može se ukloniti vodom. Isto vrijedi i za alate za čišćenje.

Stvrdnutu brtvu moguće je ukloniti samo mehanički, uz pomoć odgovarajućeg alata za rezanje, kao što je npr. PRONOVA zglobni nož.

SKLADIŠTENJE:

Čuvati na hladnom i suhom mjestu, zaštititi od smrzavanja. Uz pravilno skladištenje, Pronova montažno ljepilo u neotvorenom pakiranju može se koristiti do 24 mjeseca. Minimalni rok trajanja: Vidi otisak na pakiranju.

ODLAGANJE OTPADA:

Predajte samo praznu ambalažu na recikliranje. Slijedite službene propise za odlaganje.

VAŽNE NAPOMENE:

Najmanje jedna ljepljiva površina mora biti upijajuća. Ne koristite u područjima koja su trajno izložena vremenskim prilikama ili vlazi. Nije prikladno za neljepljive materijale kao što su polipropilen, polietilen, Teflon®, kao ni za podloge koje sadrže bitumen/katran i za lijepljenje ogledala ili prirodnog kamena. Obratite pozornost na upute proizvođača obloga i drugih materijala. Na temelju mnogih načina uporabe, preporučamo kupcima da sami provedu test prikladnosti proizvoda na svojoj podlozi.

SIGURNOST:

Čuvati izvan dohvata djece. Prije početka rada pročitajte sigurnosna upozorenja na pakiranju i obratite pozornost na podatke u sigurnosnom listu. Sigurnosno-tehnički list možete pronaći na web stranici www.xxlfarby.hr

OBLIK ISOPORUKE:

Spremnik: od 435 g

Pakiranje: 12 komada

Nijanse boje: bijela

Podaci u ovom tehničkom listu temelje se na intenzivnim ispitivanjima uporabe u praksi i laboratoriju i služe kao indikativne vrijednosti i preporuke. Oni ne predstavljaju jamstvo ili osiguranje. Odgovornost za individualnu upotrebu je u rukama procesora. Na temelju različitih materijala i radnih uvjeta izvan našeg područja utjecaja, preporučamo, u slučaju sumnje, da provedete vlastiti test prikladnosti proizvoda.

Izdavanjem ovog tehničkog lista sve prethodne verzije gube svoju valjanost.