

Unutarnje boje

SÜDWEST Profi XXL

30006



Upotreba:

Jednoslojna disperzijska boja tupog sjaja, otporna na habanje, vrlo visokom pokrivenom moći i bjelinom, prikladna za zidove i stropove u interijerima.

Proizvod je ispitana na štetne tvari i certificiran od strane neovisnog instituta TÜV.

Boja: 9110 bijela

All-Color

Tvorničke nijanse: dostupna u svim nijansama

Volumen: 1 l, 2,5 l, 5 l, 10 l, 12,5 l, 15 l

Potrošnja: 130-150 ml/m² na jedan sloj.
Ovisno o upojnosti i hravavosti podloge
to može dovesti do različite potrošnje..

Difuzija vodene pare - SD vrijednost:
< 0,1 m (klasa V1 visoka) prema EN ISO 7783-2.

Podaci prema DIN EN 13300:

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Otpornost na mokro habanje: | klasa 2 |
| 2. Razina sjaja: | tupi mat |
| 3. Omjer kontrasta: | klasa 1 pri 7 m ² /l |
| 4. Maksimalna veličina: | fina (< 100 µm) |
| 5. Gustoća: | cca 1,4 – 1,6 g/cm ³ |

Primjena:

Opća pravila:

Priprema podloge i lakiranje moraju odgovarati trenutnom stanju tehnologije. Svi premazi i pripremni radovi moraju se voditi u skladu s objektom i zahtjevima kojima će predmet biti izložen. Pridržavajte se važećih tehničkih listova BFS koje je izdao Savezni odbor za boje i zaštitu materijala. Vidi također VOB, dio C DIN 18363, odjeljak 3 Bojanje i lakiranje.

Daljnja obrada / uklanjanje slojeva boje poput brušenja, zavarivanje, štavljenje itd. može uzrokovati stvaranje prašine i / ili pare. Radite samo u dobro prozračenom okruženju. Po potrebi upotrijebite odgovarajuću (respiratornu) zaštitnu opremu.

Sve podloge moraju biti čiste, suhe, nosive i bez odvajajućih tvari. Nepoznate podloge moraju se ispitati na njihovu nosivost i prikladnost za nanošenje dodatnih slojeva boje. Ako je potrebno, testirajte uzorak s površine i provjerite prianjanje.

Priprema podloge:

Uobičajene upijajuće podloge mogu se nanositi izravno. Piješčane ili jako upijajuće površine (npr. gipsana žbuka) moraju se prvo premazati **SÜDWEST ThixGrund** / **SÜDWEST InnenGrund** ili, u težim slučajevima, **SÜDWEST TiefenGrund LH**. **SÜDWEST Isolierfarbe W** ili **SÜDWEST Isolierfarbe L** preporučuje se za površine onečišćene nikotinom, mrljama vode, čađom, mašću, uljem ili sličnim nečistoćama.

Prethodno tretirati površine zagađene pljesni **SÜDWEST Schimmel-Fresserom**.

Preporučujemo upotrebu **SÜDWEST FungiStop** na površinama ugrozenim pljesni (treba se pridržavati tehničkih listova).

Obrada:

Nanošenje kistom, valjkom ili raspršivačem. Prema potrebi nanesite jedan ili dva sloja. Ovisno o upojnosti podloge, razrijedite prvi sloj s maks. 5% vode.

Ako je potrebno, gornji sloj se može razrijediti s najviše 5% vode. Tijekom prskanja vodite računa o veličini mlažnice i pritisku prskanja koje je odredio proizvođač opreme.

Temperatura obrade:

Nemojte obrađivati, nanositi ili dopustiti da se suši na temperaturi zraka i temperaturi predmeta ispod + 5 ° C.

Podaci navedeni u ovom tehničkom listu su opisi proizvoda. To su opća upozorenja koja se temelje na našem iskustvu i testovima i ne uzimaju u obzir specifični slučaj upotrebe. Iz podataka se ne mogu izvesti zahtjevi za naknadu štete. Ako je potrebno, obratite se našem tehničkom savjetu. Stara izdanja tehničkih listova gube na valjanosti s novim izdanjima.

SÜDWEST Profi XXL

Posebna upozorenja:

Moguće je jedno toniranje s uobičajeno dostupnim bojama za toniranje. Dodavanje koncentrata za nijansiranje ne smije prelaziti 1%. Dodavanjem koncentrata pigmenta mogu se prenijeti male količine otapala i / ili plastifikatora. Prilikom nanošenja / premazivanja brtvila, kao što su akrilatna brtvila mogu uzrokovati pukotine u filmu premaza zbog svoje veće fleksibilnosti. Uz to, mogu se pojaviti razlike u boji i / ili razini sjaja premaza, ovisno o komponentama u brtvilima.

Direktiva EZ 2004/42/EZ:

Proizvod "Profi XXL" pada ispod maksimalne VOC vrijednosti kategorija proizvoda a (30 g / l), te je prema tome usklađen s VOC.

VDL deklaracija (sadržane tvari):

Polimerna disperzija, titan-dioksid, polimerni prašak, voda, sredstva za zgušnjavanje, sredstva za dispergiranje, deterdženti, sredstva protiv pjenjenja, BIT / MIT (1: 1) konzervansi, konzervansi za skladištenje na bazi Bronopola (INN).

GISCODE: BSW20

Opće sigurnosne upute:

Osigurajte dobru ventilaciju prilikom obrade boja i lakova i kod sušenja boja.

Hranu, piće i hranu za životinje držite izvan dohvata.

Izbjegavajte kontakt s očima i kožom.

Koristite samo u dobro prozračenim prostorima.

Ne jedite, ne pijte, ne pušite i ne njušite dok radite.

Ne udrišite prašinu prilikom brušenja.

Čuvati izvan dohvata djece.

Ne dopustiti da uđe u odvode ili vodotoke.

Obavijestite nadležna tijela u skladu s lokalnim propisima u slučaju onečišćenja riječa, jezera ili kanalizacije.

Daljnje informacije mogu se naći u trenutnom sigurnosnom listu na www.sudwest.hr.

Skladištenje:

Otvoreni spremnik mora biti hermetički zatvoren. Čuvati u hladnom okruženju bez mraza.

Skupljanje i odlaganje otpada:

Ispraznjene spremnike vraćajte samo na recikliranje. Tijekom odlaganja morate se pridržavati važećih zakonskih propisa.

Tehnička podrška:

Za sva pitanja na koja ovaj tehnički list ne odgovara, naše uslužno osoblje stoji vam na raspolaganju: info@sudwest.hr

Od: Rujan / 2018 / CS