

## Barvy a laky na vodní bázi

# SÜDWEST Aqua Alu-Effectlack

30510



### Použití:

Aqua Alu-Effectlack je dekorativní speciální barva vhodná pro vysoce kvalitní lesklé povrchy s metalickým efektem v interiéru i exteriéru.

Výrobek lze použít pro lesklé dekorativní nátěry na připravené povrchy, např. na dveře, zábradlí, ale také povrchy stěn (např. skleněné tkaniny).

Zejména je vhodný také jako ochranné řešení pro podklady zatížené topením, jako jsou radiátory a kouřovody. Neobsahuje těkavé organické látky, takže jej lze použít i na velkých plochách v citlivých vnitřních prostorách.

### Vlastnosti:

- lesklé povrchy
- na vodní bázi
- Mírný zápach, obsah rozpouštědel (VOC) < 1 %.
- tepelná odolnost až do + 200°C
- možnost aplikace štětcem a válečkem
- lepidlo
- tintable
- rychlé schnutí
- vysoká elasticita

### Barevný odstín:

9318 - lesklá stříbrná (odpovídá přibližně RAL 9006)

**Další metalické odstíny:** RAL 9007, zlatá, bronzová, měděná, ledovcově modrá atd.

Viz. SÜDWEST All-Color Lack Farbtöne, kolekce Metallic Lacke (metalické barvy)

**Objem:** 750 ml, 2,5 l

**Spotřeba:** 80 - 100 ml/m<sup>2</sup> na nátěr

**Stupeň lesku:** Lesk:

### Použití:

#### Obecná pravidla:

Příprava podkladu a provedení malířských prací musí odpovídat současnému stavu. Všechny nátěry a příprava by se měly vždy řídit objektem a požadavky, kterým jsou vystaveny. Respektujte platné pokyny BFS, vydané podle technických směrnic pro malířské a lakýrnické práce (směrnice pro dodavatele- Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz. Viz také VOB, část C DIN 18363, odstavec 3- Malování a lakování.

Při dalším zpracování/odstraňování vrstev nátěru, jako je broušení, svařování, pálení atd., může vznikat nebezpečný prach a výpary. Práce provádějte pouze v dobře větraných prostorách. V případě potřeby používejte vhodné (dýchací) ochranné pomůcky.

Všechny podklady musí být čisté, suché, nosné a bez separačních látek. Nestabilní podklady musí být testovány na nosnost a vhodnost pro následné nátěry. V případě potřeby vytvořte zkušební plochu a zkontrolujte přilnavost příčným řezem a/nebo odtržením textilní pásky. U nadstavbových vrstev (nátěrového systému) byste měli použít mezi jednotlivými vrstvami mezivrstvu.

Zešedlé a zvětralé dřevěné povrchy obrousíte až na podklad. Staré nosné nátěry očistíte a přebrousíte. Ostré Zaoblete. dřevěné hrany u vodorovných povrchů zajistíte dostatečný sklon odtoku. Vlhkost dřeva by neměla překročit 12 % u tvrdého u měkkého dřeva 15 %. Čím sušší je podklad, tím větší je hloubka penetrace, což zlepšuje ochrannou funkci a trvanlivost následných nátěrů. Dřevo tropických dřevin směsí omyjte zpomalující vysychání nitroředidlem a naneste zkušební nátěr.

Pro použití v exteriéru doporučujeme neošetřené nebo volné dřevo náchylné k plísním předem ošetřit přípravkem SÜDWEST Holz-Imprägnier-Grund. Dodržujte technický list, DIN 68800, oddíl 3 a pokyn BFS 18.

### Příprava podkladu:

#### Staré nátěry, kovy, plasty, dřevo a dřevěné materiály:

natřete přípravkem SÜDWEST AquaVision All-Grund nebo SÜDWEST All-Grund (dodržujte technický list).

### Minerální báze:

Penetrujte přípravkem SÜDWEST Hydro-Grund a poté naneste SÜDWEST AquaVision All-Grund. přípravek jako základní nátěr

Informace uvedené v tomto datovém listu jsou popisem výrobku. Představují obecná upozornění založená na našich zkušenostech a testech a neodrážejí

konkrétní případ. Z vyvozovat údajů nelze žádná tvrzení.

Výměna. V případě potřeby se obraťte na naši technickou poradnu. Staré vydání technických listů pozbývají platnosti novými vydáními.

**SÜDWEST**  
LACKE · FARBEN · BAUTENSCHUTZ

# SÜDWEST Aqua Alu-Effect černá

## Skleněné látkové pásy:

Nejprve natřete dobře vyplňující bílou matnou disperzní barvou s třídou nasákavosti 2 nebo 3.

## Profilové tapety (bez změkčovadel) a staré nátěry na bázi disperze:

Podklad očistěte umytím a natřete bílou matnou disperzní barvou s třídou nasákavosti 1 nebo 2.

## Zpracování:

Dobře promíchejte a 1-2krát naneste válečkem, štětcem nebo sprejem. K natírání používejte štětky se smíšenými štětinami a k válečkování velurové molitanové válečky. Pro dosažení obzvláště jemných povrchů použijte pěnový váleček. Při válečkování na větších plochách válečujte rovnoměrně v jednom směru.

Před použitím ponořte nástroj do vody a poté jej vyždímejte do sucha.

## Aplikace postříkem

| Postup      | Tryska  | Tlak materiálu / množství | Tlak vzduchu | Ředění      |
|-------------|---------|---------------------------|--------------|-------------|
| Vysoký tlak | 2,0 mm  | -                         | 2,0 bar      | cca 5 - 10% |
| Nízký tlak  | Střední | asi 2/3                   | max.         | cca 5 - 10% |

## Podmínky zpracování:

Teplota a vlhkost ovlivňují schnutí a tekutost vodou ředitelných barev. Optimální teplota pro zpracování je 10 °C - 25 °C (přibližně 60% relativní vlhkost). Při nízkých teplotách a vysoké vlhkosti dochází ke zpomalení schnutí. Nepracováváte, nenanášejte a schnout při vzduchu a předmětů nižších než + 5 °C. Vysoké teploty a velmi nízká vlhkost vzduchu zkracují dobu zpracovatelnosti.

## Ředící/čisticí nástroje:

Během dlouhých přestávek nebo po skončení práce umyjte vodou, mýdlem a opláchněte pracovní pomůcky je.

## Sušení:

Na + 20 °C / 60% relativní vlhkost:

Na povrch se nelepí prach: cca 30 minut  
Lze přepracovat: Přibližně 4 hodiny v závislosti na tloušťce  
vrstvy a teploty  
Úplné vyschnutí: po cca 20 až 36 hodinách

## Stálost barev podle pokynu BFS č. 26:

Třída: A, skupina 1 - 3 podle barevného odstínu

## Další :upozornění

Nepoužívejte v místech s dlouhodobě působící vlhkostí (kondenzovaná - stojatá voda) a/nebo vysokým mechanickým zatížením.

## Směrnice ES 2004/42/ES:

Výrobek "Aqua Alu-Effectlack" spadá do maximální hodnoty VOC kategorie výrobků k (100 g/l), a je tedy v souladu s VOC.

## Prohlášení VDL (obsažené látky):

Akrylové disperze (anorganické a/nebo organické pigmenty v závislosti na odstínu), efektové pigmenty, voda, detergenty, neutralizátory, odpěňovače, polyuretanová zahušťovadla, inhibitory koroze, ochrana proti skladování na bázi methylchlor-, methyl- a benzisothiazolinonu, povrchové přísady

## GISCODE: BSW20

## Obecné bezpečnostní pokyny:

Zajistěte dobré větrání nátěrů.během zpracování barev a laků a během schnutí

Jídlo, nápoje a krmivo pro domácí zvířata uchovávejte mimo dosah.

Zabraňte kontaktu s očima a pokožkou. Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

Při práci nejezte, nepijte,nekuřte a . Při broušení nevdechujte prach.

Uchovávejte mimodosah dětí.

Zabraňte únikům do kanalizace a vodních toků.

Pokud jsou znečištěnéřeky, jezera nebo kanalizace , oznamte to příslušným úřadům v souladu s místními zákony.

Další informace naleznete v aktuálním bezpečnostním listu na [adrese www.sudwest.sk](http://www.sudwest.sk)

## Skladování:

Otevřená nádoba musí být vzduchotěsně uzavřena. Skladujte v chladném, ale nezamrzajícím prostředí.

## Sběr a likvidace odpadu:

K by se měly odvážet recyklaci pouze prázdné nádoby. Při likvidaci je třeba dodržovat platné právní předpisy.

## Technické poradenství:

V případě jakýchkoli dotazů, na které tento technický list neodpovídá, je vám k dispozici náš servisní personál: [info@sudwest.sk](mailto:info@sudwest.sk)

Od: listopad / 2018 / KM