

Pripremni materijali

SÜDWEST Acryl-Spachtel

30560



Područja primjene:

Acryl-Spachtel je brtvilo za popravak za popunjavanje i zaglađivanje pora, pukotina i rupa u unutrašnjosti i izvana. Proizvod se može nanijeti u kratkom vremenu u nekoliko tankih, još ne osušenih slojeva.

Podloge:

Sve vrste drveta (interijer), iverice (interijer), gips, beton, osnovno željezo, stare trajne prevlake.

Svojstva:

- brtvilo za punjenje fuga i za fugiranje kada se koristi na malim površinama
- brzo sušenje
- izvrsno brtvi
- čisto zatvaranje pora
- dobro se brusi
- ekološki prihvatljiv
- blagi miris
- u vlažnom stanju topljiv u vodi
- sušenje bez pucanja do približno 1 mm premaza
- univerzalno nanosljiv i s premazima na bazi sintetičkih smola

Boja:	9110 bijela
Pakiranje:	400 g a 1,3 kg tuba
Potrošnja:	prema upotrebi
Razina sjaja:	mat

Primjena:

Opća pravila:

podloge i slikarski radovi moraju odgovarati Priprema trenutnom stanju tehnike. Svi premazi i pripremni radovi moraju se voditi u skladu s objektom i zahtjevima kojima će predmet biti izložen. Pridržavajte se važećih tehničkih listova BFS izdanih u skladu s tehničkim smjernicama koje je izdao Savezni odbor za boje i zaštitu materijala. Vidi također VOB, dio C DIN 18363, odjeljak 3 Bojanje i lakiranje.

Daljnja obrada / uklanjanje slojeva boje poput brušenja, zavarivanja, štavljenja itd. može uzrokovati stvaranje prašine i / ili pare. Radove izvodite samo u dobro prozračenim prostorima. Po potrebi upotrijebite odgovarajuću (respiratornu) zaštitnu opremu.

Sve podloge moraju biti čiste, suhe, nosive i bez odvajajućih tvari. Nepoznate podloge moraju se ispitati na njihovu nosivost i prikladnost za nanošenje dodatnih slojeva boje. Ako je potrebno, testirajte uzorak s površine i provjerite prijanjanje presjekom i / ili lijepljenjem i kidanjem tekstilne trake. U slučaju nadgradnih slojeva (sustav premaza), između pojedinih slojeva treba napraviti međusobno brušenje.

Priprema podloge:

Sve vrste drveta, iverice

Nanesite AquaVision All-Grund na drvo i drvene materijale u zatvorenom.

Željezo:

U unutrašnjosti obojite temeljnim premazom AquaVision All-Grund.

Nanesite SÜDWEST All-Grund na vanjsku stranu.

Žbuka / beton:

Premažite visoko upijajuće mineralne podloge odgovarajućim temeljnim premazom. Koristite Acryl-Spachtel na mineralnim podlogama poput gipsa i betona tek nakon što se potpuno osuše.

Stari nosivi premazi:

Temeljito obrusite ili očistite intenzivnim alkalizatorom.

Obrada:

Tretirajte ravnom lipaticom (npr. japanskom lopaticom). Prilikom bojanja većih udubljenja potrebno je nekoliko puta

SÜDWEST Acryl-Spachtel

zaredom nanijeti tanki sloj na neosušenu brtvu. U jednom radnom koraku debljina sloja ne smije prelaziti 1 mm.

U eksterijeru, nakon nanošenja brtvila za popravak Acryl-Spachtel, potrebno je obrisati obrađenu površinu odmah nakon sušenja.

Temperatura obrade:

Optimalna temperatura obrade je od +10 ° C do +25 ° C (približno 60% relativne vlažnosti zraka). Ne smije se nanositi i dopustiti da se osuši na sobnoj temperaturi i temperaturi zraka ispod + 5 ° C, a također ni na zračenju sunčeve svjetlosti.

Razrjeđivanje / čišćenje alata:

Proces bez razrjeđivanja. Alat očistite vodom. Ostružite tvrde ostatke brtvila, odn. izbrusite.

Sušenje:

(+20 ° C / 60% relativne vlažnosti, debljina mokrog filma 1 mm).

Čvrsto na dodir	0,5 - 1 sata
Može se brusiti:	nakon približno 1-2 sata
Može se nanijeti disperzijskim bojama:	nakon otprilike 2 sata
Može se nanijeti sintetičkim premazima:	nakon približno 24 sata

S većim debljinama sloja vrijeme sušenja se povećava.

EZ- Direktiva 2004/42/EZ:

"Acryl-Spachtel, brzосуšeći se" ne podliježe VOC (izvan opsega) direktive.

VDL-Deklaracija:

Polistiren akrilat, titan dioksid, mineralno punilo, voda, aditivi za granične površine, sredstva za neutralizaciju, 1,2-benzizotiazol 3- (2H) -on, 2-metil-2H-izotiazol-3-on, 5-kloro-2-metil -3- (2H) izotiazol

GISCODE: BSW 20

Opće sigurnosne upute:

Tijekom rada i sušenja boja i lakova mora se osigurati dobra ventilacija.

Hranu, piće i stočnu hranu treba čuvati izvan dohvata.

Treba izbjegavati kontakt s očima i kožom.

Tijekom brušenja ne smije se udisati prašina.

Čuvati izvan dohvata djece.

Nerazrijeđen, odn. u većim količinama ne smije doći do dna voda, rezervoari ili kanalizacija.

Daljnje informacije mogu se naći u trenutnom sigurnosnom listu na www.sudwest.hr

Skladištenje:

Otvoreni spremnik mora biti hermetički zatvoren. Čuvati u hladnom okruženju bez mraza.

Skupljanje i odlaganje otpada:

Samo ispraznjene spremnike vraćajte na recikliranje. Tijekom odlaganja morate se pridržavati važećih propisa.

Tehnička podrška:

Za sva pitanja na koja ovaj tehnički list ne odgovara, naše servisno osoblje stoji vam na raspolaganju: info@sudwest.hr

Od: studeni/2018/KM