



SPRAY.BIKE - kolekce FRAME BUILDER'S

POPIS:

Barva ve spreji s protikorozními vlastnostmi, nejen na kolové rámy. V kolekci jsou spreje v barvách drahých kovů, ale i jiné barvy i transparentní nátěry.

VLASTNOSTI:

Vzdálenost stříkání: 25 -30 cm

Aplikujte zevnitř a zvenčí na základní ocelový podklad před malováním.

Doporučený počet vrstev: jedna

Doba schnutí: 1 až 2 hodiny (v závislosti na podmínkách prostředí)

Úplná tvrdost: 48 hodin (v závislosti od podmínek prostředí)

Na ocelových rámech lze použít jako přesnější alternativu k základu pro kovy výrobce rámu.



APLIKACE:

Ideální pro hliníkové, ocelové, nerezové a titanové rámy kol.

Systém uzávěru:

STANDARDNÍ ČEPIČE s rozprašovačem

- Vysoká krycí schopnost
- Tenký a pravidelný střík
- Postupné stříkání
- Bez stékání

Návod k použití:

Nádobou protřepejte alespoň 3 minuty poté, co uslyšíte míchací kouli. Před prvním použitím nastříkejte na vzduch po dobu 3-4 sekund, abyste odstranili zkondenzovanou barvu. Po použití otočte aerosol dnem vzhůru a stiskněte ovladač na 2-3 sekundy, abyste vyčistili ventil. Pokud je tryska zablokována, vyměňte ji za novou. Optimální aplikace při teplotě: 10 - 25 °C a vlhkosti pod 65% pro zajištění správného schnutí. Ideální podmínky skladování jsou při teplotě 5 – 35 °C.

Pozor:

Nádoba je pod tlakem. Extrémně hořlavý aerosol. Skladujte mimo dosah dětí.

Tipy a doporučení:

Úplné vytvrzení závisí na množství proměnných (teplota, počet vrstev, vlhkost atd.).

Obecně doporučujeme nechat rám resp. povrch vytvrdnout 72 hodin až 7 dní.



Bezpečnostní informace:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210 Uchovávejte mimo dosah tepla, horkých povrchů, jisker, otevřeného ohně a jiných zdrojů zapálení. ZÁKAZ KOUŘIT.

P211 Nestříkejte na otevřený oheň nebo jiný zdroj zapálení.

P251 Nепropichujte ani nespálujte, a to ani po použití.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/ochranu obličeje.

P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C / 122 °F.

P501 Likvidace obsahu/obalu v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.

Nebezpečné složky:

acetony, cyleny, 2-methoxy-1-methyletylacétát

Spray.Bike